

 英 科 医 疗	安徽英科医疗用品有限公司 Anhui Intco Medical Products Co.,Ltd.	文件编号	INT-AA-B2
		版 本	A0
	一次性丁腈手套(蓝色)加速老化 有效期测定方案 Plan of accelerated aging test for Disposable Nitrile Gloves(B-2)	页 次	1/15
		日 期	2021-2-1

1 测试目的 Testing purposes

依据 EN455-4 标准，在加速老化的条件下，对一次性丁腈手套进行有效期测定，从而确定产品的有效期限。

According to EN455-4, determine the expiration dating of the disposable nitrile gloves by the accelerated aging test.

2 测定对象 Testing object

公司生产的一次性丁腈手套 M/3.5g（蓝色 B-2）在加速老化条件下有效期的测定活动。

The determining activity of the expiration dating for disposable nitrile gloves M/3.5g (Blue B-2) by the accelerated aging test.

生产线正常生产一个小时为一个独立的生产批次，每批次样本量计算如下：

One hour's normal production is defined as an independent production lot, sampling as follows:

生产线平均车速为 210 只/分钟。

Average production line speed is 210pc/min

样本量：210 只/分钟 × 60 分钟 × 4（四个面）= 50400

Sample size: 210pc/min × 60min × 4 sides = 50400

3 参照标准 Reference standards

	European Standard
Accelerated aging test standard	EN455-4
Nitrile gloves standard	EN455-1~4
Tensile testing standard	EN455-2

 英 科 医 疗	安徽英科医疗用品有限公司 Anhui Intco Medical Products Co.,Ltd.	文件编号		INT-AA-B2
		版 本		A0
		页 次		2/15
		日 期		2021-2-1
一次性丁腈手套(蓝色)加速老化 有效期测定方案 Plan of accelerated aging test for Disposable Nitrile Gloves(B-2)				

4 测试方法 Testing method

4.1 有效期 Effective period

本测试基于加速老化研究的基础上，依据分配三年的有效期的条件进行。

This test is based on acceleration research, in order to allocate three years’ expiration dating.

4.3 实验组设定 Samples grouping tested

依据 EN455-4 的测试要求，共设 4 个实验组，具体实验组及老化条件如下：

According to EN455-4, 4 testing group of samples shall be made. The testing group and its aging condition is shown as follows:

4.3.1 实验组 1 为温度 60℃，样品置烘箱中进行老化，老化条件见表 1 中①；

Group No.1 is at a temperature of 60℃, Sample shall be put in heating oven for aging with aging condition in ①from Table 1

4.3.2 实验组 2 为温度 70℃，样品置烘箱中进行老化，老化条件见表 1 中②；

Group No.2 is at a temperature of 70℃, Sample shall be put in heating oven for aging with aging condition in ②from Table 1

4.3.3 实验组 3 为温度 80℃，样品置烘箱中进行老化，老化条件见表 1 中③；

Group No.3 is at a temperature of 80℃, Sample shall be put in heating oven for aging with aging condition in ③from Table 1

4.3.4 实验组 4 为温度 90℃，样品置烘箱中进行老化，老化条件见表 1 中④；

Group No.3 is at a temperature of 90℃, Sample shall be put in heating oven for aging with aging condition in ④from Table 1

 英 科 医 疗	安徽英科医疗用品有限公司 Anhui Intco Medical Products Co.,Ltd.	文件编号	INT-AA-B2
		版 本	A0
一次性丁腈手套(蓝色)加速老化 有效期测定方案 Plan of accelerated aging test for Disposable Nitrile Gloves(B-2)		页 次	3/15
		日 期	2021-2-1

表 1：加速老化试验条件

Table 1: Accelerated aging test condition

序号 NO.	老化温度 Aging temp.	间隔时间点 interval /time point (day)*estimated	老化时间 Aging duration	抽样量 Sampling qty(213pcs per test)	测试总数 Total no. of test
①	60℃	(0,20,60,80,100,120) 天 days	120 天 days	1278 pcs per lot	6*3lots=18 tests
②	70℃	(5,10,15,20,35) 天 days	35 天 days	1065 pcs per lot	5*3lots=15 tests
③	80℃	(5,10,15,20,28) 天 days	28 天 days	1065 pcs per lot	5*3lots=15 tests
④	90℃	(1,2,3,5,14) 天 days	14 天 days	1065 pcs per lot	5*3lots=15 tests

Note: 1. force at break 要 13pcs

2. 吊水测试: G-1, AQL1.5

4.4 样品抽取 Sampling

依据 4.1 抽样计算结果，从三个独立批次进行抽样，每批次样品取样数量至少 4473 只。

As the calculation result from 4.1, three independent lot shall be sampled and each lot should no less than 4473 pcs.

依据表 2 将每个独立批次分为 5 个实验组；按时间点取样，所有样品用盒进行包装，并根据抽样批次和划分的实验组信息进行标识。

Five testing groups shall be divided from each independent lot, Sampling by time point, and all these samples shall be packed by box with mark of sampling lot and relative info.

 安徽英科医疗用品有限公司 Anhui Intco Medical Products Co.,Ltd.			文件编号		INT-AA-B2			
			版 本		A0			
一次性丁腈手套(蓝色)加速老化 有效期测定方案 Plan of accelerated aging test for Disposable Nitrile Gloves(B-2)					页 次		4/15	
					日 期		2021-2-1	
表 2：老化实验测试项目及测试样品数量 Table 2: Aging test item and sampling quantity								
序号 NO.	实验组 Grouping- 60℃			测试项目 Testing item				样品数量 Sampling Qty
				克重 G. W.	尺寸 Dimensio n	物理性能 Physical property	针孔 Pinhole	
①	第一 批 次	实验组 0	0 天	■13	■13	■13	■200	■213
		实验组 1	20 天	■13	■13	■13	■200	■213
		实验组 2	60 天	■13	■13	■13	■200	■213
		实验组 3	80 天	■13	■13	■13	■200	■213
		实验组 4	100 天	■13	■13	■13	■200	■213
		实验组 5	120 天	■13	■13	■13	■200	■213
	第二 批 次	实验组 0	0 天	■13	■13	■13	■200	■213
		实验组 1	20 天	■13	■13	■13	■200	■213
		实验组 2	60 天	■13	■13	■13	■200	■213
		实验组 3	80 天	■13	■13	■13	■200	■213
		实验组 4	100 天	■13	■13	■13	■200	■213
		实验组 5	120 天	■13	■13	■13	■200	■213
	第三 批 次	实验组 0	0 天	■13	■13	■13	■200	■213
		实验组 1	20 天	■13	■13	■13	■200	■213
		实验组 2	60 天	■13	■13	■13	■200	■213
		实验组 3	80 天	■13	■13	■13	■200	■213
		实验组 4	100 天	■13	■13	■13	■200	■213
		实验组 5	120 天	■13	■13	■13	■200	■213

 英科医疗				安徽英科医疗用品有限公司 Anhui Intco Medical Products Co.,Ltd.				文件编号		INT-AA-B2	
								版 本		A0	
一次性丁腈手套(蓝色)加速老化 有效期测定方案 Plan of accelerated aging test for Disposable Nitrile Gloves(B-2)								页 次		6/15	
								日 期		2021-2-1	
续上表											
序号 NO.		实验组 Grouping- 80℃			测试项目 Testing item				样品数量 Sampling Qty		
					克重 G. W.	尺寸 Dimensio n	物理性能 Physical property	针孔 Pinhole			
③	第一 批 次	实验组 1	5 天	■ 13	■ 13	■ 13	■ 200	■ 213			
		实验组 2	10 天	■ 13	■ 13	■ 13	■ 200	■ 213			
		实验组 3	15 天	■ 13	■ 13	■ 13	■ 200	■ 213			
		实验组 4	20 天	■ 13	■ 13	■ 13	■ 200	■ 213			
		实验组 5	28 天	■ 13	■ 13	■ 13	■ 200	■ 213			
	第二 批 次	实验组 1	5 天	■ 13	■ 13	■ 13	■ 200	■ 213			
		实验组 2	10 天	■ 13	■ 13	■ 13	■ 200	■ 213			
		实验组 3	15 天	■ 13	■ 13	■ 13	■ 200	■ 213			
		实验组 4	20 天	■ 13	■ 13	■ 13	■ 200	■ 213			
		实验组 5	28 天	■ 13	■ 13	■ 13	■ 200	■ 213			
	第三 批 次	实验组 1	5 天	■ 13	■ 13	■ 13	■ 200	■ 213			
		实验组 2	10 天	■ 13	■ 13	■ 13	■ 200	■ 213			
		实验组 3	15 天	■ 13	■ 13	■ 13	■ 200	■ 213			
		实验组 4	20 天	■ 13	■ 13	■ 13	■ 200	■ 213			
		实验组 5	28 天	■ 13	■ 13	■ 13	■ 200	■ 213			

 英 科 医 疗	安徽英科医疗用品有限公司 Anhui Intco Medical Products Co.,Ltd.	文件编号	INT-AA-B2
		版 本	A0
一次性丁腈手套(蓝色)加速老化 有效期测定方案 Plan of accelerated aging test for Disposable Nitrile Gloves(B-2)		页 次	8/15
		日 期	2021-2-1

After aging, the samples should be taken out and placed at the normal temperature condition, then perform test according to table 2 within 16h-96h

4.6 结果判定标准 Determination standards

测试结果，依据表 3 和表 4 中的测试要求进行判定。

The determination shall be confirmed according to requirements from Table3 and Table 4.

表 3：尺寸测试要求

Table 3: Dimension and pinhole requirements

测试项目 Item	测试要求 Requirements		测试标准 Testing standards
	长度 Length	Palm width 掌宽	
尺寸测试 Dimension	$\geq 240\text{mm}$	95 ± 10	EN455-2

测试项目 Item	抽样水平 Sampling level	抽样量 Sampling qty	AQL	接受限 Acceptance level	测试标准 Testing standards
针孔测试 Pinhole	G-I	200 只手套 200Pcs	AQL=1.5	Ac 7, Re 8	EN455-1 (不出现渗水、漏水 No Permeating and leakage)

表 4：物理性能测试要求


Table 4: Physical property requirements

测试项目 Item		测试要求 Requirements	测试标准 Testing standards
		拉断力 Force	
物性测试 Physical property	老化前 Before aging	$\geq 6\text{N}$	EN455-2
	老化后 After aging	$\geq 6\text{N}$	

 英科医疗	安徽英科医疗用品有限公司 Anhui Intco Medical Products Co.,Ltd.	文件编号	INT-AA-B2
		版 本	A0
一次性丁腈手套(蓝色)加速老化 有效期测定方案 Plan of accelerated aging test for Disposable Nitrile Gloves(B-2)		页 次	9/15
		日 期	2021-2-1
4.7 测试报告 Testing report 加速老化有效期测定报告包括以下内容： 1) 老化实验测定方案 Aging testing plan 2) 老化过程记录 Aging process record 3) 样品检测报告 Sample testing report 4) 检测结果数据分析 Testing result analysis 5) 测定结论 Testing conclusion			
编制 Prepare by		审核 Check by	批准 Approve by
黄聪敏		陈赛虎	崔忠强

 安徽英科医疗用品有限公司 Anhui Intco Medical Products Co.,Ltd.	文件编号	INT-AA-B2	
	版 本	A0	
一次性丁腈手套(蓝色)加速老化有效期测定方案 Plan of accelerated aging test for Disposable Nitrile Gloves(B-2)	页 次	10/15	
	日 期	2021-2-1	
附录 A Annex A 加速老化测试前 准备清单 Preparation list before aging test			
核查项目 Testing item	核查内容 Testing details	审核人	完成时间
1. 老化测试培训记录 Aging test training record	参与老化测试的员工是否都经过了培训，并明确了测试要求。 （附：培训记录） All the staff attending aging test have been trained and clarify testing requirements （Attachment: Training record is attached）	黄聪敏	2021.2.8
2. 测试计量仪器 Testing measurement instrument	智能电子拉力试验机 Electronic tensile testing machine INTCO-CLSB-07-002 INTCO-CLSB-07-004 电子天平 Electronic balance INTCO-CLSB-06-071 钢直尺 Steel ruler INTCO-CISB-20-001 灌水设备 Irrigation equipment INTCO-CLSB-21-001/INTCO-CLSB-21-002/ INTCO-CLSB-21-003 烤箱 Heating oven INTCO-CLSB-29-010 INTCO-CLSB-29-018 INTCO-CLSB-29-016 INTCO-CLSB-29-011 （附：校准证书 or 校准记录） （Attachment: Calibration certificate & record）	黄聪敏	2021.2.8
3. 老化测试样品 Aging test samples	生产线 Production line: <u>2#</u> 产品颜色 Product color: <u>Blue</u> 产品型号 Product size: <u>M</u> 批号 Lot 1: <u>2021020801</u> 批号 Lot 2: <u>2021020802</u> 批号 Lot 3: <u>2021020803</u>	黄聪敏	2021.2.8
4. 老化测试方法 Aging test method	INT-AA-B2 《一次性丁腈手套(蓝色)加速老化有效期测定方案》 Plan of accelerated aging test for Disposable blue Nitrile	黄聪敏	2021.2.8

日期: Date 2021.2.8



文件编号: INTCO-JL-Q073-A1

Sample test report

注Note:

样品测试报告

Sample test report

产品 Product	丁腈手套	等级 Grade	医疗级		颜色 Color	蓝色B-2			样品数量 Quantity	213支				
样品来源 Sample source	2021-3-1 10:00 取样 批号2021020801，老化后（60℃）				批号 Lot No	2021020801			检验日期 Inspection date	2021/3/2				
外观 Appearance	严重缺陷Critical	/												
	重要缺陷Major	/												
	轻微缺陷Minor	/												
针孔Pinhole		1/200												
样品号 Sample No.		1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	11#	12#	13#
型号Size		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
重量W,g		3.4	3.57	3.37	3.47	3.36	3.44	3.43	3.42	3.37	3.51	3.45	3.56	3.45
长度L,mm		240	242	240	244	241	242	242	243	240	242	241	240	240
掌宽PW,mm		95	95	96	95	95	95	96	96	95	96	95	96	96
指尖厚度FT,mm		0.138	0.107	0.131	0.116	0.124	0.132	0.111	0.114	0.106	0.108	0.115	0.103	0.106
掌心厚度PT,mm		0.058	0.063	0.060	0.060	0.062	0.065	0.056	0.055	0.063	0.065	0.058	0.062	0.064
腕部厚度CT,mm		0.046	0.056	0.045	0.052	0.050	0.049	0.051	0.051	0.052	0.054	0.055	0.052	0.047
拉断强度TS,M pa		39.8	44.9	46.3	35.8	47.1	49.8	50.8	48.1	44.0	45.7	43.2	47.2	36.8
伸长率E@B,%		492	523	493	471	485	485	502	478	494	494	468	483	443
最大力F@B,N		6.3	7.8	7.5	6.6	7.9	8.1	8.1	8.1	7.4	7.5	7.1	8.6	6.3
灌水设备编号 Pinhole testing equipment No.		INTCO-CISB-21-001					拉力机编号 Electronic tensile testing machine No.			INTCO-CLSB-07-004				
电子天平编号 Electronic balance No.		INTCO-CLSB-06-071					钢直尺编号 Steel ruler No.			INTCO-CISB-20-001				
结论	合格	检验员			苗婷婷				复核			王少卿		

注Note:

W: Weight, L: Length, PW: Palm Width, FT: Finger Thickness, PT: Palm Thickness, CT: Cuff Thickness, TS: Tensile Strength, E@B: Ultimate Elongation, F@B: Force

样品测试报告

Sample test report

产品 Product	丁腈手套	等级 Grade	医疗级		颜色 Color	蓝色B-2			样品数量 Quantity	213支				
样品来源 Sample source	2021-4-10 10:00 取样 批号2021020801，老化后（60℃）				批号 Lot No	2021020801			检验日期 Inspection date	2021/4/11				
外观 Appearance	严重缺陷Critical	/												
	重要缺陷Major	/												
	轻微缺陷Minor	/												
针孔Pinhole		2/200												
样品号 Sample No.		1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	11#	12#	13#
型号Size		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
重量W,g		3.48	3.49	3.52	3.48	3.56	3.58	3.51	3.67	3.52	3.52	3.52	3.46	3.5
长度L,mm		245	246	245	250	250	249	246	250	250	245	251	248	247
掌宽PW,mm		85	86	85	85	86	85	84	85	85	86	85	85	84
指尖厚度FT,mm		0.112	0.111	0.11	0.108	0.108	0.104	0.111	0.128	0.105	0.109	0.105	0.113	0.114
掌心厚度PT,mm		0.064	0.058	0.058	0.064	0.065	0.067	0.061	0.066	0.064	0.06	0.065	0.064	0.063
腕部厚度CT,mm		0.49	0.047	0.051	0.05	0.049	0.047	0.05	0.047	0.055	0.052	0.052	0.053	0.054
拉断强度TS,M pa		44.4	45.41	43.43	41.86	27.41	48.08	44.5	44.5	48.28	40.39	37.53	38.3	46.1
伸长率E@B,%		417.7	455.7	473.3	453.3	455.1	392.3	474.1	481.5	460.3	450.5	416.6	433.6	436.8
最大力F@B,N		6.1	7.3	7.8	7.6	7.3	4.8	7.9	7.5	8.4	7.2	6.4	6.7	7.6
灌水设备编号 Pinhole testing equipment No.		INTCO-CISB-21-001					拉力机编号 Electronic tensile testing machine No.			INTCO-CLSB-07-004				
电子天平编号 Electronic balance No.		INTCO-CLSB-06-071					钢直尺编号 Steel ruler No.			INTCO-CISB-20-001				
结论	合格	检验员			苗婷婷				复核			王亚明		

注Note:

W: Weight, L: Length, PW: Palm Width, FT: Finger Thickness, PT: Palm Thickness, CT: Cuff Thickness, TS: Tensile Strength, E@B: Ultimate Elongation, F@B: Force

样品测试报告

Sample test report

产品 Product	丁腈手套	等级 Grade	医疗级		颜色 Color	蓝色B-2			样品数量 Quantity	213支				
样品来源 Sample source	2021-4-30 10:00 取样 批号2021020801，老化后（60℃）				批号 Lot No	2021020801			检验日期 Inspection date	2021/5/1				
外观 Appearance	严重缺陷Critical	/												
	重要缺陷Major	/												
	轻微缺陷Minor	/												
针孔Pinhole		1/200												
样品号 Sample No.		1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	11#	12#	13#
型号Size		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
重量W,g		3.48	3.52	3.56	3.54	3.46	3.48	3.52	3.56	3.5	3.45	3.53	3.51	3.59
长度L,mm		248	247	246	248	248	247	246	248	247	248	247	248	248
掌宽PW,mm		96	95	95	96	95	95	96	95	96	95	95	97	95
指尖厚度FT,mm		0.096	0.098	0.094	0.099	0.098	0.098	0.098	0.096	0.09	0.099	0.099	0.096	0.096
掌心厚度PT,mm		0.06	0.064	0.058	0.063	0.061	0.065	0.062	0.065	0.064	0.061	0.064	0.064	0.063
腕部厚度CT,mm		0.059	0.058	0.061	0.061	0.06	0.056	0.058	0.058	0.056	0.057	0.058	0.065	0.064
拉断强度TS,M pa		40.12	43.5	22.35	34.7	28.43	46.09	35.61	38.23	43.67	40.04	30.99	35.77	34.12
伸长率E@B,%		452.4	463.4	397.3	436.4	459.5	534.2	497.6	506.2	498.7	515.4	475	516.7	508.5
最大力F@B,N		7.1	7.6	4.1	6.3	5.1	7.7	6.2	6.7	7.3	6.9	5.4	7.0	6.6
灌水设备编号 Pinhole testing equipment No.		INTCO-CISB-21-001					拉力机编号 Electronic tensile testing machine No.			INTCO-CLSB-07-004				
电子天平编号 Electronic balance No.		INTCO-CLSB-06-071					钢直尺编号 Steel ruler No.			INTCO-CISB-20-001				
结论	合格	检验员			苗婷婷				复核			王少卿		

注Note:

W: Weight, L: Length, PW: Palm Width, FT: Finger Thickness, PT: Palm Thickness, CT: Cuff Thickness, TS: Tensile Strength, E@B: Ultimate Elongation, F@B: Force

样品测试报告

Sample test report

产品 Product	丁腈手套	等级 Grade	医疗级		颜色 Color	蓝色B-2			样品数量 Quantity	213支				
样品来源 Sample source	2021-5-20 10:00 取样 批号2021020801，老化后（60℃）				批号 Lot No	2021020801			检验日期 Inspection date	2021/5/21				
外观 Appearance	严重缺陷Critical	/												
	重要缺陷Major	/												
	轻微缺陷Minor	/												
针孔Pinhole		1/200												
样品号 Sample No.		1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	11#	12#	13#
型号Size		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
重量W,g		3.5	3.44	3.45	3.37	3.42	3.48	3.45	3.44	3.52	3.46	3.48	3.39	3.45
长度L,mm		248	245	246	243	244	245	242	242	246	248	243	241	241
掌宽PW,mm		96	96	96	96	95	96	96	96	95	95	95	95	96
指尖厚度FT,mm		0.098	0.098	0.088	0.082	0.094	0.092	0.109	0.099	0.094	0.092	0.105	0.095	0.096
掌心厚度PT,mm		0.06	0.063	0.058	0.062	0.059	0.066	0.063	0.063	0.056	0.06	0.066	0.065	0.061
腕部厚度CT,mm		0.05	0.049	0.047	0.053	0.048	0.049	0.047	0.051	0.051	0.051	0.051	0.049	0.051
拉断强度TS,M pa		43.61	33.8	36.31	30.11	33.62	34.69	41.9	43.82	41.3	37.86	40.59	33.46	40.84
伸长率E@B,%		505	448	454.2	447.8	483.8	467.2	566.3	495.7	500.5	480.4	487.4	492	487.1
最大力F@B,N		6.9	6.8	5.6	5.9	7.5	6.9	5.1	6.5	6.6	4.6	5.4	6.3	6.2
灌水设备编号 Pinhole testing equipment No.		INTCO-CISB-21-001					拉力机编号 Electronic tensile testing machine No.			INTCO-CLSB-07-004				
电子天平编号 Electronic balance No.		INTCO-CLSB-06-071					钢直尺编号 Steel ruler No.			INTCO-CISB-20-001				
结论	合格	检验员			苗婷婷				复核		王亚明			

注Note:

W: Weight, L: Length, PW: Palm Width, FT: Finger Thickness, PT: Palm Thickness, CT: Cuff Thickness, TS: Tensile Strength, E@B: Ultimate Elongation, F@B: Force

样品测试报告

Sample test report

产品 Product	丁腈手套	等级 Grade	医疗级		颜色 Color	蓝色B-2			样品数量 Quantity		213支			
样品来源 Sample source	2021-6-09 10:00 取样 批号2021020801，老化后（60℃）				批号 Lot No	2021020801			检验日期 Inspection date		2021/6/10			
外观 Appearance	严重缺陷Critical		/											
	重要缺陷Major		/											
	轻微缺陷Minor		/											
针孔Pinhole		2/200												
样品号 Sample No.		1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	11#	12#	13#
型号Size		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
重量W,g		3.49	3.51	3.46	3.47	3.46	3.46	3.47	3.51	3.46	3.53	3.51	3.44	3.49
长度L,mm		245	242	242	241	242	241	241	240	245	243	242	241	243
掌宽PW,mm		95	95	96	95	95	95	96	95	96	95	95	96	95
指尖厚度FT,mm		0.092	0.097	0.088	0.091	0.086	0.084	0.083	0.091	0.095	0.089	0.084	0.083	0.081
掌心厚度PT,mm		0.056	0.061	0.059	0.058	0.057	0.056	0.063	0.059	0.064	0.063	0.055	0.058	0.061
腕部厚度CT,mm		0.049	0.052	0.053	0.049	0.051	0.052	0.048	0.047	0.049	0.051	0.058	0.055	0.057
拉断强度TS,M pa		48.64	46.25	45.32	22.7	39.18	40.76	49.17	42.77	41.38	43.06	47.47	46.1	48.35
伸长率E@B,%		489.3	487.8	491.2	398.9	461.2	484.3	495	487.6	484.8	473.9	504.3	487.9	497.4
最大力F@B,N		8.3	8.1	7.7	6.0	6.9	6.6	8.1	7.1	7.0	7.4	8.4	8.3	8.3
灌水设备编号 Pinhole testing equipment No.		INTCO-CISB-21-001					拉力机编号 Electronic tensile testing machine No.			INTCO-CLSB-07-004				
电子天平编号 Electronic balance No.		INTCO-CLSB-06-071					钢直尺编号 Steel ruler No.			INTCO-CISB-20-001				
结论	合格	检验员			苗婷婷				复核		王亚明			

注Note:

W: Weight, L: Length, PW: Palm Width, FT: Finger Thickness, PT: Palm Thickness, CT: Cuff Thickness, TS: Tensile Strength, E@B: Ultimate Elongation, F@B: Force



安徽英科医疗用品有限公司

文件编号: INTCO-JL-Q073-A1

样品测试报告

Sample test report

产品 Product	丁腈手套	等级 Grade	医疗级	颜色 Color	蓝色B-2	样品数量 Quantity	213支						
样品来源 Sample source	2021-2-14 10:00 取样 批号2021020801, 老化后 (70℃)			批号 Lot No	2021020801	检验日期 Inspection date	2021/2/15						
外观 Appearance	严重缺陷Critical	/											
	重要缺陷Major	/											
	轻微缺陷Minor	/											
针孔Pinhole		4/200											
样品号 Sample No.	1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	11#	12#	13#
型号Size	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
重量W,g	3.42	3.44	3.51	3.38	3.44	3.41	3.5	3.41	3.47	3.44	3.43	3.47	3.37
长度L,mm	241	240	240	245	240	241	245	240	240	241	240	241	241
掌宽PW,mm	98	97	96	97	97	96	95	96	95	97	95	96	95
指尖厚度FT,mm	0.115	0.122	0.119	0.101	0.119	0.110	0.113	0.115	0.120	0.114	0.121	0.103	0.118
掌心厚度PT,mm	0.065	0.064	0.065	0.064	0.062	0.062	0.072	0.065	0.066	0.067	0.061	0.065	0.063
腕部厚度CT,mm	0.052	0.048	0.053	0.049	0.052	0.051	0.058	0.056	0.053	0.051	0.057	0.054	0.053
拉断强度TS,M pa	38.4	40.9	31.8	44.9	35.7	37.0	41.9	44.7	42.6	47.4	35.3	42.2	48.5
伸长率E@B,%	476	501	486	509	515	485	499	520	501	495	484	501	487
最大力F@B,N	6.8	7.4	6.4	7.6	6.2	6.7	7.8	7.8	7.5	8.0	6.0	7.5	8.2
灌水设备编号 Pinhole testing equipment No.	INTCO-CISB-21-001					拉力机编号 Electronic tensile testing machine No.			INTCO-CLSB-07-004				
电子天平编号 Electronic balance No.	INTCO-CLSB-06-071					钢直尺编号 Steel ruler No.			INTCO-CISB-20-001				
结论	合格	检验员		苗婷婷				复核		王书洲			
注Note: W: Weight, L: Length, PW: Palm Width, FT: Finger Thickness, PT: Palm Thickness, CT: Cuff Thickness, TS: Tensile Strength, E@B: Ultimate Elongation, F@B: Force													

样品测试报告

Sample test report

产品 Product	丁腈手套	等级 Grade	医疗级		颜色 Color	蓝色B-2			样品数量 Quantity	213支				
样品来源 Sample source	2021-2-19 10:00 取样 批号2021020801，老化后（70℃）				批号 Lot No	2021020801			检验日期 Inspection date	2021/2/20				
外观 Appearance	严重缺陷Critical	/												
	重要缺陷Major	/												
	轻微缺陷Minor	/												
针孔Pinhole		2/200												
样品号 Sample No.		1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	11#	12#	13#
型号Size		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
重量W,g		3.48	3.42	3.46	3.47	3.54	3.53	3.4	3.48	3.62	3.49	3.48	3.48	3.47
长度L,mm		250	250	250	248	247	245	245	246	246	247	245	245	246
掌宽PW,mm		95	95	95	95	95	94	95	95	96	96	95	95	94
指尖厚度FT,mm		0.124	0.122	0.11	0.122	0.125	0.133	0.131	0.129	0.112	0.129	0.119	0.128	0.115
掌心厚度PT,mm		0.06	0.056	0.063	0.066	0.06	0.064	0.058	0.063	0.065	0.062	0.064	0.063	0.061
腕部厚度CT,mm		0.050	0.045	0.045	0.049	0.047	0.053	0.052	0.050	0.055	0.051	0.051	0.053	0.050
拉断强度TS,M pa		42.2	42.1	35.7	29.5	42.7	46.6	51.6	46.1	46.9	35.5	39.9	44.8	45.6
伸长率E@B,%		421	472	451	431	411	457	452	474	427	416	459	421	462
最大力F@B,N		7.2	7.7	7.0	5.2	7.4	8.0	9.0	7.5	8.3	6.0	6.5	7.9	8.9
灌水设备编号 Pinhole testing equipment No.		INTCO-CISB-21-001					拉力机编号 Electronic tensile testing machine No.			INTCO-CLSB-07-004				
电子天平编号 Electronic balance No.		INTCO-CLSB-06-071					钢直尺编号 Steel ruler No.			INTCO-CISB-20-001				
结论	合格	检验员			苗婷婷				复核			王少卿		

注Note:

W: Weight, L: Length, PW: Palm Width, FT: Finger Thickness, PT: Palm Thickness, CT: Cuff Thickness, TS: Tensile Strength, E@B: Ultimate Elongation, F@B: Force

样品测试报告

Sample test report

产品 Product	丁腈手套	等级 Grade	医疗级		颜色 Color	蓝色B-2			样品数量 Quantity	213支				
样品来源 Sample source	2021-2-24 10:00 取样 批号2021020801，老化后（70℃）				批号 Lot No	2021020801			检验日期 Inspection date	2021/2/25				
外观 Appearance	严重缺陷Critical	/												
	重要缺陷Major	/												
	轻微缺陷Minor	/												
针孔Pinhole		2/200												
样品号 Sample No.		1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	11#	12#	13#
型号Size		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
重量W,g		3.47	3.47	3.47	3.44	3.52	3.56	3.5	3.49	3.5	3.51	3.45	3.54	3.51
长度L,mm		249	246	245	248	242	245	240	245	245	247	243	245	250
掌宽PW,mm		95	94	95	94	96	94	95	96	94	94	95	96	94
指尖厚度FT,mm		0.124	0.130	0.141	0.110	0.111	0.117	0.115	0.118	0.116	0.122	0.125	0.123	0.114
掌心厚度PT,mm		0.061	0.062	0.062	0.061	0.069	0.065	0.065	0.067	0.067	0.065	0.069	0.062	0.063
腕部厚度CT,mm		0.050	0.050	0.056	0.051	0.056	0.051	0.057	0.053	0.055	0.051	0.057	0.050	0.052
拉断强度TS,M pa		46.6	35.3	37.5	42.5	36.1	40.7	40.7	33.9	34.1	33.2	35.0	32.4	37.9
伸长率E@B,%		486	442	461	470	479	450	450	456	458	448	476	430	482
最大力F@B,N		8.1	5.9	6.9	7.4	6.6	7.5	7.5	5.8	6.3	5.8	6.2	5.5	7.2
灌水设备编号 Pinhole testing equipment No.		INTCO-CISB-21-001					拉力机编号 Electronic tensile testing machine No.			INTCO-CLSB-07-004				
电子天平编号 Electronic balance No.		INTCO-CLSB-06-071					钢直尺编号 Steel ruler No.			INTCO-CISB-20-001				
结论	合格	检验员			苗婷婷				复核			王少卿		

注Note:

W: Weight, L: Length, PW: Palm Width, FT: Finger Thickness, PT: Palm Thickness, CT: Cuff Thickness, TS: Tensile Strength, E@B: Ultimate Elongation, F@B: Force

样品测试报告

Sample test report

产品 Product	丁腈手套	等级 Grade	医疗级		颜色 Color	蓝色B-2			样品数量 Quantity	213支				
样品来源 Sample source	2021-3-1 10:00 取样 批号2021020801，老化后（70℃）				批号 Lot No	2021020801			检验日期 Inspection date	2021/3/2				
外观 Appearance	严重缺陷Critical	/												
	重要缺陷Major	/												
	轻微缺陷Minor	/												
针孔Pinhole		2/200												
样品号 Sample No.		1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	11#	12#	13#
型号Size		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
重量W,g		3.48	3.48	3.46	3.51	3.48	3.45	3.39	3.51	3.51	3.5	3.51	3.45	3.59
长度L,mm		243	245	242	247	241	240	245	245	245	244	245	246	240
掌宽PW,mm		95	95	96	95	96	96	95	96	96	97	96	96	96
指尖厚度FT,mm		0.112	0.124	0.128	0.128	0.132	0.126	0.121	0.123	0.121	0.133	0.121	0.116	0.139
掌心厚度PT,mm		0.067	0.067	0.069	0.06	0.063	0.063	0.058	0.064	0.063	0.062	0.061	0.064	0.067
腕部厚度CT,mm		0.052	0.046	0.05	0.044	0.05	0.052	0.048	0.056	0.052	0.047	0.051	0.049	0.057
拉断强度TS,M pa		30.4	40.7	46.5	27.3	45.2	43.0	39.9	43.4	39.6	38.0	18.0	37.3	27.9
伸长率E@B,%		458	506	502	442	489	475	478	484	467	467	406	460	431
最大力F@B,N		5.3	7.1	7.5	5.1	7.5	7.9	7.2	7.8	6.5	6.7	3.2	6.2	4.7
灌水设备编号 Pinhole testing equipment No.		INTCO-CISB-21-001					拉力机编号 Electronic tensile testing machine No.			INTCO-CLSB-07-004				
电子天平编号 Electronic balance No.		INTCO-CLSB-06-071					钢直尺编号 Steel ruler No.			INTCO-CISB-20-001				
结论	合格	检验员			苗婷婷				复核			王少卿		

注Note:

W: Weight, L: Length, PW: Palm Width, FT: Finger Thickness, PT: Palm Thickness, CT: Cuff Thickness, TS: Tensile Strength, E@B: Ultimate Elongation, F@B: Force



安徽英科医疗用品有限公司

文件编号: INTCO-JL-Q073-A1

样品测试报告

Sample test report

产品 Product	丁腈手套	等级 Grade	医疗级	颜色 Color	蓝色B-2	样品数量 Quantity	213支						
样品来源 Sample source	2021-3-16 10:00 取样 批号2021020801, 老化后 (70℃)			批号 Lot No	2021020801	检验日期 Inspection date	2021/3/17						
外观 Appearance	严重缺陷Critical	/											
	重要缺陷Major	/											
	轻微缺陷Minor	/											
针孔Pinhole		3/200											
样品号 Sample No.	1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	11#	12#	13#
型号Size	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
重量W,g	3.42	3.4	3.45	3.49	3.42	3.41	3.46	3.55	3.38	3.38	3.39	3.45	3.45
长度L,mm	242	240	242	245	242	242	240	240	240	241	242	243	242
掌宽PW,mm	96	95	95	95	94	95	95	96	95	96	95	94	95
指尖厚度FT,mm	0.122	0.127	0.143	0.110	0.117	0.116	0.111	0.124	0.110	0.119	0.124	0.121	0.110
掌心厚度PT,mm	0.062	0.064	0.063	0.065	0.060	0.059	0.064	0.066	0.061	0.060	0.060	0.062	0.062
腕部厚度CT,mm	0.052	0.050	0.054	0.057	0.049	0.049	0.055	0.050	0.046	0.051	0.049	0.054	0.053
拉断强度TS,M pa	28.1	37.1	40.6	40.3	46.5	52.2	46.1	36.1	54.0	35.9	48.2	43.9	42.1
伸长率E@B,%	399	433	443	422	429	459	474	471	438	497	462	486	462
最大力F@B,N	4.7	6.4	7.2	6.8	7.1	8.4	9.2	8.2	6.3	9.4	4.9	8.5	8.3
灌水设备编号 Pinhole testing equipment No.	INTCO-CISB-21-001				拉力机编号 Electronic tensile testing machine No.				INTCO-CLSB-07-004				
电子天平编号 Electronic balance No.	INTCO-CLSB-06-071				钢直尺编号 Steel ruler No.				INTCO-CISB-20-001				
结论	合格	检验员		苗婷婷				复核		王书洲			
注Note: W: Weight, L: Length, PW: Palm Width, FT: Finger Thickness, PT: Palm Thickness, CT: Cuff Thickness, TS: Tensile Strength, E@B: Ultimate Elongation, F@B: Force													

样品测试报告

Sample test report

产品 Product	丁腈手套	等级 Grade	医疗级		颜色 Color	蓝色B-2			样品数量 Quantity	213支				
样品来源 Sample source	2021-2-14 10:00 取样 批号2021020801，老化后（80℃）				批号 Lot No	2021020801			检验日期 Inspection date	2021/2/15				
外观 Appearance	严重缺陷Critical	/												
	重要缺陷Major	/												
	轻微缺陷Minor	/												
针孔Pinhole		4/200												
样品号 Sample No.		1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	11#	12#	13#
型号Size		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
重量W,g		3.42	3.43	3.51	3.42	3.41	3.39	3.48	3.34	3.35	3.33	3.37	3.40	3.36
长度L,mm		240	241	245	240	240	240	241	240	242	245	240	241	240
掌宽PW,mm		95	96	97	96	95	95	96	95	95	95	97	95	95
指尖厚度FT,mm		0.115	0.098	0.105	0.105	0.096	0.117	0.111	0.105	0.111	0.107	0.120	0.116	0.110
掌心厚度PT,mm		0.064	0.067	0.067	0.064	0.065	0.062	0.066	0.060	0.061	0.062	0.063	0.063	0.063
腕部厚度CT,mm		0.052	0.056	0.053	0.052	0.055	0.054	0.054	0.050	0.051	0.052	0.051	0.052	0.051
拉断强度TS,M pa		45.8	40.3	31.6	36.7	42.9	42.0	44.3	47.6	43.5	40.8	40.0	49.2	38.2
伸长率E@B,%		461	473	505	490	480	460	476	524	498	477	461	494	513
最大力F@B,N		7.3	7.0	6.6	6.1	7.1	6.6	7.4	8.3	7.7	7.6	6.8	8.0	7.0
灌水设备编号 Pinhole testing equipment No.		INTCO-CISB-21-001					拉力机编号 Electronic tensile testing machine No.			INTCO-CLSB-07-004				
电子天平编号 Electronic balance No.		INTCO-CLSB-06-071					钢直尺编号 Steel ruler No.			INTCO-CISB-20-001				
结论	合格	检验员			苗婷婷				复核			王少卿		

注Note:

W: Weight, L: Length, PW: Palm Width, FT: Finger Thickness, PT: Palm Thickness, CT: Cuff Thickness, TS: Tensile Strength, E@B: Ultimate Elongation, F@B: Force

样品测试报告

Sample test report

产品 Product	丁腈手套	等级 Grade	医疗级		颜色 Color	蓝色B-2			样品数量 Quantity	213支				
样品来源 Sample source	2021-2-19 10:00 取样 批号2021020801，老化后（80℃）				批号 Lot No	2021020801			检验日期 Inspection date	2021/2/20				
外观 Appearance	严重缺陷Critical	/												
	重要缺陷Major	/												
	轻微缺陷Minor	/												
针孔Pinhole		4/200												
样品号 Sample No.		1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	11#	12#	13#
型号Size		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
重量W,g		3.49	3.56	3.56	3.47	3.42	3.47	3.53	3.46	3.50	3.48	3.40	3.47	3.50
长度L,mm		245	247	248	246	245	245	244	248	243	245	240	245	245
掌宽PW,mm		95	96	95	94	95	95	95	94	95	96	95	95	96
指尖厚度FT,mm		0.122	0.124	0.12	0.125	0.114	0.117	0.114	0.131	0.114	0.125	0.111	0.113	0.123
掌心厚度PT,mm		0.062	0.065	0.064	0.063	0.061	0.061	0.061	0.058	0.059	0.06	0.062	0.061	0.062
腕部厚度CT,mm		0.046	0.052	0.048	0.050	0.046	0.051	0.050	0.051	0.051	0.050	0.050	0.053	0.050
拉断强度TS,M pa		40.1	47.3	41.2	46.8	46.2	36.1	35.3	47.3	41.0	36.1	42.4	48.5	46.2
伸长率E@B,%		484	497	464	488	505	486	436	475	476	443	469	503	468
最大力F@B,N		6.7	8.1	6.8	8.4	8.0	6.3	6.2	8.1	7.4	6.4	7.5	8.6	7.8
灌水设备编号 Pinhole testing equipment No.		INTCO-CISB-21-001					拉力机编号 Electronic tensile testing machine No.			INTCO-CLSB-07-004				
电子天平编号 Electronic balance No.		INTCO-CLSB-06-071					钢直尺编号 Steel ruler No.			INTCO-CISB-20-001				
结论	合格	检验员			苗婷婷				复核			王少卿		

注Note:

W: Weight, L: Length, PW: Palm Width, FT: Finger Thickness, PT: Palm Thickness, CT: Cuff Thickness, TS: Tensile Strength, E@B: Ultimate Elongation, F@B: Force

样品测试报告

Sample test report

产品 Product	丁腈手套	等级 Grade	医疗级		颜色 Color	蓝色B-2			样品数量 Quantity	213支				
样品来源 Sample source	2021-2-24 10:00 取样 批号2021020801，老化后（80℃）				批号 Lot No	2021020801			检验日期 Inspection date	2021/2/25				
外观 Appearance	严重缺陷Critical	/												
	重要缺陷Major	/												
	轻微缺陷Minor	/												
针孔Pinhole		3/200												
样品号 Sample No.		1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	11#	12#	13#
型号Size		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
重量W,g		3.57	3.49	3.4	3.52	3.51	3.46	3.59	3.56	3.45	3.53	3.51	3.54	3.58
长度L,mm		250	245	240	244	245	238	245	244	245	245	245	240	240
掌宽PW,mm		95	96	96	95	94	95	95	95	94	95	94	95	96
指尖厚度FT,mm		0.107	0.106	0.107	0.116	0.115	0.120	0.122	0.115	0.114	0.109	0.107	0.116	0.107
掌心厚度PT,mm		0.068	0.062	0.064	0.062	0.065	0.063	0.060	0.068	0.068	0.063	0.060	0.063	0.064
腕部厚度CT,mm		0.053	0.052	0.053	0.051	0.050	0.055	0.056	0.056	0.056	0.054	0.048	0.058	0.053
拉断强度TS,M pa		32.5	34.4	27.0	43.2	46.5	41.2	44.5	43.0	43.4	39.5	32.0	45.7	29.3
伸长率E@B,%		460	493	462	457	475	435	475	484	500	495	454	501	472
最大力F@B,N		6.0	5.9	5.0	7.8	8.1	7.4	7.9	7.4	7.6	7.0	5.8	8.6	5.3
灌水设备编号 Pinhole testing equipment No.		INTCO-CISB-21-001					拉力机编号 Electronic tensile testing machine No.			INTCO-CLSB-07-004				
电子天平编号 Electronic balance No.		INTCO-CLSB-06-071					钢直尺编号 Steel ruler No.			INTCO-CISB-20-001				
结论	合格	检验员			苗婷婷				复核			王少卿		

注Note:

W: Weight, L: Length, PW: Palm Width, FT: Finger Thickness, PT: Palm Thickness, CT: Cuff Thickness, TS: Tensile Strength, E@B: Ultimate Elongation, F@B: Force

样品测试报告

Sample test report

产品 Product	丁腈手套	等级 Grade	医疗级		颜色 Color	蓝色B-2			样品数量 Quantity	213支				
样品来源 Sample source	2021-3-1 10:00 取样 批号2021020801，老化后（80℃）				批号 Lot No	2021020801			检验日期 Inspection date	2021/3/2				
外观 Appearance	严重缺陷Critical	/												
	重要缺陷Major	/												
	轻微缺陷Minor	/												
针孔Pinhole		3/200												
样品号 Sample No.		1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	11#	12#	13#
型号Size		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
重量W,g		3.5	3.42	3.45	3.46	3.45	3.47	3.43	3.44	3.43	3.51	3.44	3.51	3.48
长度L,mm		240	240	242	240	243	240	240	248	241	240	241	240	241
掌宽PW,mm		96	97	96	95	95	96	95	97	95	95	95	95	95
指尖厚度FT,mm		0.097	0.115	0.116	0.101	0.114	0.101	0.107	0.092	0.108	0.105	0.096	0.099	0.114
掌心厚度PT,mm		0.064	0.061	0.067	0.063	0.064	0.064	0.059	0.06	0.063	0.066	0.063	0.065	0.063
腕部厚度CT,mm		0.052	0.057	0.051	0.052	0.05	0.052	0.048	0.05	0.055	0.053	0.05	0.052	0.055
拉断强度TS,M pa		29.23	42.84	46.14	22.04	43.74	42.71	41.09	25.86	40.72	43.39	43.3	35.67	46.31
伸长率E@B,%		432.2	398.5	494.6	408.5	488.6	478.8	478.7	435.5	443.9	494.4	500.5	430.8	491.6
最大力F@B,N		5.4	7.2	8.3	3.6	7.5	7.6	7.6	4.4	7.3	7.9	7.8	6.2	8.1
灌水设备编号 Pinhole testing equipment No.		INTCO-CISB-21-001					拉力机编号 Electronic tensile testing machine No.			INTCO-CLSB-07-004				
电子天平编号 Electronic balance No.		INTCO-CLSB-06-071					钢直尺编号 Steel ruler No.			INTCO-CISB-20-001				
结论	合格	检验员			苗婷婷				复核		王亚楠			

注Note:

W: Weight, L: Length, PW: Palm Width, FT: Finger Thickness, PT: Palm Thickness, CT: Cuff Thickness, TS: Tensile Strength, E@B: Ultimate Elongation, F@B: Force

样品测试报告

Sample test report

产品 Product	丁腈手套	等级 Grade	医疗级		颜色 Color	蓝色B-2			样品数量 Quantity	213支				
样品来源 Sample source	2021-3-9 10:00 取样 批号2021020801，老化后（80℃）				批号 Lot No	2021020801			检验日期 Inspection date	2021/3/10				
外观 Appearance	严重缺陷Critical	/												
	重要缺陷Major	/												
	轻微缺陷Minor	/												
针孔Pinhole		2/200												
样品号 Sample No.		1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	11#	12#	13#
型号Size		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
重量W,g		3.41	3.57	3.51	3.49	3.46	3.41	3.44	3.51	3.44	3.52	3.54	3.44	3.49
长度L,mm		240	238	241	240	248	248	246	246	248	240	240	240	247
掌宽PW,mm		85	86	85	85	86	87	85	86	85	86	85	85	86
指尖厚度FT,mm		0.110	0.103	0.109	0.112	0.114	0.110	0.118	0.108	0.119	0.116	0.113	0.116	0.131
掌心厚度PT,mm		0.057	0.065	0.065	0.062	0.063	0.067	0.062	0.060	0.058	0.064	0.064	0.062	0.062
腕部厚度CT,mm		0.046	0.056	0.057	0.052	0.049	0.052	0.049	0.049	0.049	0.050	0.058	0.050	0.052
拉断强度TS,M pa		26.6	36.2	36.1	35.9	28.9	35.7	41.3	30.2	38.6	47.2	47.2	37.5	36.6
伸长率E@B,%		456	473	459	463	433	455	470	434	485	473	448	468	498
最大力F@B,N		5.1	6.4	6.4	6.6	4.6	6.1	7.2	5.2	6.7	7.9	7.0	6.4	5.9
灌水设备编号 Pinhole testing equipment No.		INTCO-CISB-21-001					拉力机编号 Electronic tensile testing machine No.			INTCO-CLSB-07-004				
电子天平编号 Electronic balance No.		INTCO-CLSB-06-071					钢直尺编号 Steel ruler No.			INTCO-CISB-20-001				
结论	合格	检验员			苗婷婷				复核			王少卿		

注Note:

W: Weight, L: Length, PW: Palm Width, FT: Finger Thickness, PT: Palm Thickness, CT: Cuff Thickness, TS: Tensile Strength, E@B: Ultimate Elongation, F@B: Force

样品测试报告

Sample test report

产品 Product	丁腈手套	等级 Grade	医疗级		颜色 Color	蓝色B-2			样品数量 Quantity	213支				
样品来源 Sample source	2021-2-10 10:00 取样 批号2021020801，老化后（90℃）				批号 Lot No	2021020801			检验日期 Inspection date	2021/2/11				
外观 Appearance	严重缺陷Critical	/												
	重要缺陷Major	/												
	轻微缺陷Minor	/												
针孔Pinhole		5/200												
样品号 Sample No.		1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	11#	12#	13#
型号Size		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
重量W,g		3.54	3.52	3.56	3.48	3.52	3.54	3.54	3.47	3.49	3.51	3.47	3.50	3.58
长度L,mm		245	247	250	248	245	250	245	250	245	246	245	245	245
掌宽PW,mm		97	97	97	96	97	97	96	97	96	97	97	97	97
指尖厚度FT,mm		0.129	0.118	0.107	0.115	0.120	0.133	0.123	0.127	0.115	0.116	0.129	0.117	0.119
掌心厚度PT,mm		0.061	0.062	0.061	0.063	0.065	0.063	0.064	0.063	0.061	0.061	0.063	0.061	0.065
腕部厚度CT,mm		0.052	0.056	0.050	0.052	0.050	0.051	0.056	0.053	0.052	0.051	0.047	0.054	0.053
拉断强度TS,M pa		40.5	35.7	47.5	45.3	43.6	32.3	50.8	26.5	50.8	28.4	47.8	41.9	35.2
伸长率E@B,%		489	453	508	517	511	461	512	459	531	439	543	528	492
最大力F@B,N		6.9	6.1	7.6	8.3	7.6	5.5	8.2	4.5	8.4	4.7	8.3	7.5	5.9
灌水设备编号 Pinhole testing equipment No.		INTCO-CISB-21-001					拉力机编号 Electronic tensile testing machine No.			INTCO-CLSB-07-004				
电子天平编号 Electronic balance No.		INTCO-CLSB-06-071					钢直尺编号 Steel ruler No.			INTCO-CISB-20-001				
结论	合格	检验员			苗婷婷				复核			王亚楠		

注Note:

W: Weight, L: Length, PW: Palm Width, FT: Finger Thickness, PT: Palm Thickness, CT: Cuff Thickness, TS: Tensile Strength, E@B: Ultimate Elongation, F@B: Force

样品测试报告

Sample test report

产品 Product	丁腈手套	等级 Grade	医疗级		颜色 Color	蓝色B-2			样品数量 Quantity		213支			
样品来源 Sample source	2021-2-11 10:00 取样 批号2021020801，老化后（90℃）				批号 Lot No	2021020801			检验日期 Inspection date		2021/2/12			
外观 Appearance	严重缺陷Critical	/												
	重要缺陷Major	/												
	轻微缺陷Minor	/												
针孔Pinhole		4/200												
样品号 Sample No.		1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	11#	12#	13#
型号Size		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
重量W,g		3.56	3.47	3.56	3.53	3.48	3.51	3.45	3.51	3.48	3.46	3.50	3.46	3.40
长度L,mm		250	250	252	245	250	247	250	245	246	250	250	250	250
掌宽PW,mm		97	96	97	95	96	95	97	97	95	96	97	95	96
指尖厚度FT,mm		0.137	0.113	0.119	0.115	0.115	0.115	0.113	0.116	0.123	0.116	0.121	0.129	0.117
掌心厚度PT,mm		0.061	0.062	0.063	0.059	0.061	0.066	0.063	0.057	0.064	0.063	0.063	0.062	0.064
腕部厚度CT,mm		0.053	0.052	0.051	0.052	0.053	0.053	0.053	0.049	0.052	0.047	0.048	0.050	0.050
拉断强度TS,M pa		45.3	45.3	47.9	41.6	41.2	37.2	41.7	42.6	42.9	37.2	27.5	21.7	41.5
伸长率E@B,%		513	537	508	516	527	532	510	515	526	512	526	500	528
最大力F@B,N		7.5	8.2	7.8	7.1	7.0	6.4	7.4	7.6	7.6	7.3	8.1	6.6	7.1
灌水设备编号 Pinhole testing equipment No.		INTCO-CISB-21-001					拉力机编号 Electronic tensile testing machine No.			INTCO-CLSB-07-004				
电子天平编号 Electronic balance No.		INTCO-CLSB-06-071					钢直尺编号 Steel ruler No.			INTCO-CISB-20-001				
结论	合格	检验员			苗婷婷				复核			王少卿		

注Note:

W: Weight, L: Length, PW: Palm Width, FT: Finger Thickness, PT: Palm Thickness, CT: Cuff Thickness, TS: Tensile Strength, E@B: Ultimate Elongation, F@B: Force

样品测试报告

Sample test report

产品 Product	丁腈手套	等级 Grade	医疗级		颜色 Color	蓝色B-2			样品数量 Quantity	213支				
样品来源 Sample source	2021-2-12 10:00 取样 批号2021020801，老化后（90℃）				批号 Lot No	2021020801			检验日期 Inspection date	2021/2/13				
外观 Appearance	严重缺陷Critical	/												
	重要缺陷Major	/												
	轻微缺陷Minor	/												
针孔Pinhole		4/200												
样品号 Sample No.		1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	11#	12#	13#
型号Size		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
重量W,g		3.46	3.47	3.39	3.42	3.45	3.42	3.49	3.49	3.49	3.42	3.44	3.45	3.48
长度L,mm		246	246	245	248	240	247	249	240	248	245	244	245	246
掌宽PW,mm		96	95	96	97	97	96	96	97	97	96	96	95	97
指尖厚度FT,mm		0.110	0.106	0.112	0.101	0.106	0.117	0.112	0.119	0.116	0.118	0.102	0.122	0.115
掌心厚度PT,mm		0.069	0.065	0.061	0.065	0.064	0.061	0.066	0.059	0.065	0.062	0.064	0.063	0.063
腕部厚度CT,mm		0.055	0.055	0.052	0.055	0.061	0.052	0.053	0.053	0.054	0.054	0.058	0.050	0.055
拉断强度TS,M pa		49.3	42.0	45.0	46.1	44.6	51.4	51.0	41.5	33.0	40.8	49.0	51.8	44.4
伸长率E@B,%		517	529	527	523	524	516	555	533	489	508	559	536	509
最大力F@B,N		8.1	7.3	8.4	7.7	7.2	9.0	9.0	7.6	6.1	7.2	9.3	8.9	7.9
灌水设备编号 Pinhole testing equipment No.		INTCO-CISB-21-001					拉力机编号 Electronic tensile testing machine No.			INTCO-CLSB-07-004				
电子天平编号 Electronic balance No.		INTCO-CLSB-06-071					钢直尺编号 Steel ruler No.			INTCO-CISB-20-001				
结论	合格	检验员			苗婷婷				复核			王少卿		

注Note:

W: Weight, L: Length, PW: Palm Width, FT: Finger Thickness, PT: Palm Thickness, CT: Cuff Thickness, TS: Tensile Strength, E@B: Ultimate Elongation, F@B: Force



安徽英科医疗用品有限公司

文件编号: INTCO-JL-Q073-A1

样品测试报告

Sample test report

产品 Product	丁腈手套	等级 Grade	医疗级	颜色 Color	蓝色B-2			样品数量 Quantity	213支				
样品来源 Sample source	2021-2-14 10:00 取样 批号2021020801, 老化后 (90℃)			批号 Lot No	2021020801			检验日期 Inspection date	2021/2/15				
外观 Appearance	严重缺陷Critical	/											
	重要缺陷Major	/											
	轻微缺陷Minor	/											
针孔Pinhole		3/200											
样品号 Sample No.	1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	11#	12#	13#
型号Size	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
重量W,g	3.50	3.55	3.47	3.44	3.40	3.50	3.50	3.55	3.41	3.47	3.47	3.39	3.45
长度L,mm	240	240	240	239	245	240	240	247	242	240	248	240	245
掌宽PW,mm	97	97	96	97	97	96	96	97	95	96	97	95	96
指尖厚度FT,mm	0.124	0.098	0.127	0.113	0.112	0.118	0.101	0.112	0.116	0.122	0.113	0.106	0.108
掌心厚度PT,mm	0.066	0.066	0.064	0.064	0.065	0.065	0.069	0.064	0.064	0.064	0.063	0.067	0.065
腕部厚度CT,mm	0.051	0.054	0.056	0.056	0.055	0.053	0.057	0.057	0.053	0.052	0.057	0.053	0.052
拉断强度TS,M pa	47.4	33.8	37.3	33.8	39.2	45.3	37.3	41.9	41.2	18.5	24.1	33.5	29.6
伸长率E@B,%	502	472	470	418	489	490	462	456	472	478	470	506	495
最大力F@B,N	8.1	6.3	6.8	5.7	6.4	8.3	6.9	7.3	7.3	6.5	8.1	6.7	7.1
灌水设备编号 Pinhole testing equipment No.	INTCO-CISB-21-001					拉力机编号 Electronic tensile testing machine No.			INTCO-CLSB-07-004				
电子天平编号 Electronic balance No.	INTCO-CLSB-06-071					钢直尺编号 Steel ruler No.			INTCO-CISB-20-001				
结论	合格		检验员		苗婷婷			复核		王书卿			
注Note: W: Weight, L: Length, PW: Palm Width, FT: Finger Thickness, PT: Palm Thickness, CT: Cuff Thickness, TS: Tensile Strength, E@B: Ultimate Elongation, F@B: Force													

样品测试报告

Sample test report

产品 Product	丁腈手套	等级 Grade	医疗级		颜色 Color	蓝色B-2			样品数量 Quantity	213支				
样品来源 Sample source	2021-2-23 10:00 取样 批号2021020801，老化后（90℃）				批号 Lot No	2021020801			检验日期 Inspection date	2021/2/24				
外观 Appearance	严重缺陷Critical	/												
	重要缺陷Major	/												
	轻微缺陷Minor	/												
针孔Pinhole		2/200												
样品号 Sample No.		1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	11#	12#	13#
型号Size		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
重量W,g		3.54	3.37	3.42	3.48	3.41	3.52	3.46	3.54	3.49	3.41	3.44	3.55	3.45
长度L,mm		245	243	245	246	247	245	245	248	247	242	242	248	243
掌宽PW,mm		95	95	94	95	96	95	94	95	94	95	96	95	94
指尖厚度FT,mm		0.135	0.129	0.129	0.122	0.125	0.108	0.127	0.124	0.124	0.126	0.129	0.115	0.123
掌心厚度PT,mm		0.062	0.062	0.059	0.061	0.056	0.057	0.063	0.061	0.062	0.061	0.062	0.067	0.063
腕部厚度CT,mm		0.056	0.051	0.045	0.048	0.049	0.054	0.051	0.052	0.052	0.049	0.050	0.054	0.053
拉断强度TS,M pa		33.0	42.5	34.6	42.7	48.2	41.2	44.1	36.4	40.5	45.1	39.0	40.6	48.6
伸长率E@B,%		448	478	473	489	512	489	497	472	455	474	452	474	497
最大力F@B,N		6.1	7.4	6.2	7.6	8.4	7.4	7.4	6.2	6.6	7.6	6.6	7.0	8.0
灌水设备编号 Pinhole testing equipment No.		INTCO-CISB-21-001					拉力机编号 Electronic tensile testing machine No.			INTCO-CLSB-07-004				
电子天平编号 Electronic balance No.		INTCO-CLSB-06-071					钢直尺编号 Steel ruler No.			INTCO-CISB-20-001				
结论	合格	检验员			苗婷婷				复核			王少卿		

注Note:

W: Weight, L: Length, PW: Palm Width, FT: Finger Thickness, PT: Palm Thickness, CT: Cuff Thickness, TS: Tensile Strength, E@B: Ultimate Elongation, F@B: Force

样品测试报告

Sample test report

产品 Product	丁腈手套	等级 Grade	医疗级	颜色 Color	蓝色B-2			样品数量 Quantity	213支					
样品来源 Sample source	2021-2-8 8:00 取样 批号2021020802, 老化前			批号 Lot No	2021020802			检验日期 Inspection date	2021/2/8					
外观 Appearance	严重缺陷Critical	/												
	重要缺陷Major	/												
	轻微缺陷Minor	/												
针孔Pinhole		5/200												
样品号 Sample No.		1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	11#	12#	13#
型号Size		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
重量W,g		3.51	3.53	3.49	3.52	3.48	3.43	3.51	3.49	3.51	3.52	3.51	3.53	3.53
长度L,mm		242	240	240	240	241	241	240	240	241	242	240	242	241
掌宽PW,mm		95	96	95	96	95	94	93	95	95	94	94	92	95
指尖厚度FT,mm		0.102	0.105	0.106	0.103	0.108	0.107	0.106	0.115	0.104	0.101	0.102	0.101	0.104
掌心厚度PT,mm		0.062	0.063	0.064	0.062	0.061	0.064	0.065	0.062	0.062	0.063	0.062	0.062	0.063
腕部厚度CT,mm		0.052	0.053	0.055	0.052	0.051	0.055	0.051	0.053	0.051	0.055	0.053	0.052	0.051
拉断强度TS,M pa		31.8	34.6	33.8	38.9	32.7	38.5	34.1	35.9	39.0	32.1	35.6	34.1	34.5
伸长率E@B,%		509	501	504	506	508	507	507	509	507	516	514	518	519
最大力F@B,N		6.3	6.8	6.9	7.3	6.2	6.3	6.7	6.8	6.3	6.4	6.9	6.5	5.5
灌水设备编号 Pinhole testing equipment No.		INTCO-CISB-21-002					拉力机编号 Electronic tensile testing machine No.			INTCO-CLSB-07-004				
电子天平编号 Electronic balance No.		INTCO-CLSB-06-071					钢直尺编号 Steel ruler No.			INTCO-CISB-20-001				
结论	合格	检验员			苗婷婷				复核			王少卿		

注Note:

W: Weight, L; Length, PW: Palm Width, FT: Finger Thickness, PT: Palm Thickness, CT: Cuff Thickness, TS: Tensile Strength, E@B: Ultimate Elongation, F@B:Force

样品测试报告

Sample test report

产品 Product	丁腈手套	等级 Grade	医疗级		颜色 Color	蓝色B-2			样品数量 Quantity	213支				
样品来源 Sample source	2021-3-1 10:00 取样 批号2021020802，老化后（60℃）				批号 Lot No	2021020802			检验日期 Inspection date	2021/3/2				
外观 Appearance	严重缺陷Critical	/												
	重要缺陷Major	/												
	轻微缺陷Minor	/												
针孔Pinhole		2/200												
样品号 Sample No.		1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	11#	12#	13#
型号Size		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
重量W,g		3.46	3.47	3.49	3.47	3.42	3.37	3.3	3.41	3.36	3.33	3.5	3.46	3.47
长度L,mm		240	241	242	244	242	241	243	241	242	242	241	243	242
掌宽PW,mm		96	95	96	95	95	96	95	96	95	96	95	96	95
指尖厚度FT,mm		0.113	0.116	0.118	0.116	0.112	0.121	0.112	0.103	0.112	0.116	0.128	0.114	0.117
掌心厚度PT,mm		0.052	0.058	0.064	0.066	0.067	0.064	0.061	0.063	0.061	0.054	0.051	0.054	0.061
腕部厚度CT,mm		0.052	0.055	0.054	0.052	0.049	0.045	0.052	0.047	0.050	0.051	0.046	0.051	0.056
拉断强度TS,M pa		42.3	41.6	43.7	44.9	45.6	45.2	36.5	35.4	46.7	48.6	46.2	47.2	43.6
伸长率E@B,%		446	452	489	478	486	486	478	456	478	468	478	476	499
最大力F@B,N		7.5	7.3	7.4	7.1	6.9	7.4	6.3	6.2	6.9	7.8	6.2	6.9	6.8
灌水设备编号 Pinhole testing equipment No.		INTCO-CISB-21-002					拉力机编号 Electronic tensile testing machine No.			INTCO-CLSB-07-004				
电子天平编号 Electronic balance No.		INTCO-CLSB-06-071					钢直尺编号 Steel ruler No.			INTCO-CISB-20-001				
结论	合格	检验员			苗婷婷				复核			王少卿		

注Note:

W: Weight, L: Length, PW: Palm Width, FT: Finger Thickness, PT: Palm Thickness, CT: Cuff Thickness, TS: Tensile Strength, E@B: Ultimate Elongation, F@B: Force

样品测试报告

Sample test report

产品 Product	丁腈手套	等级 Grade	医疗级		颜色 Color	蓝色B-2			样品数量 Quantity	213支				
样品来源 Sample source	2021-4-10 10:00 取样 批号2021020802，老化后（60℃）				批号 Lot No	2021020802			检验日期 Inspection date	2021/4/11				
外观 Appearance	严重缺陷Critical	/												
	重要缺陷Major	/												
	轻微缺陷Minor	/												
针孔Pinhole		2/200												
样品号 Sample No.		1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	11#	12#	13#
型号Size		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
重量W,g		3.44	3.45	3.46	3.47	3.42	3.41	3.4	3.44	3.43	3.43	3.42	3.45	3.47
长度L,mm		240	242	243	245	246	247	242	241	243	241	240	243	242
掌宽PW,mm		95	96	95	96	97	95	96	95	96	94	98	96	96
指尖厚度FT,mm		0.099	0.096	0.111	0.094	0.098	0.096	0.094	0.095	0.096	0.102	0.104	0.105	0.106
掌心厚度PT,mm		0.061	0.064	0.06	0.058	0.065	0.064	0.062	0.061	0.064	0.063	0.065	0.061	0.062
腕部厚度CT,mm		0.049	0.045	0.052	0.047	0.05	0.055	0.49	0.05	0.05	0.047	0.053	0.048	0.052
拉断强度TS,M pa		34.2	32.1	29.8	35.6	37.2	35.2	34.3	31.6	32.5	34.6	35.2	31.1	30.2
伸长率E@B,%		462	451	469	473	465	485	496	462	463	482	471	472	487
最大力F@B,N		6.9	6.8	6.7	6.6	6.9	6.7	7.1	5.4	6.7	6.5	6.6	5.4	7.0
灌水设备编号 Pinhole testing equipment No.		INTCO-CISB-21-002					拉力机编号 Electronic tensile testing machine No.			INTCO-CLSB-07-004				
电子天平编号 Electronic balance No.		INTCO-CLSB-06-071					钢直尺编号 Steel ruler No.			INTCO-CISB-20-001				
结论	合格	检验员			苗婷婷				复核			王书明		

注Note:

W: Weight, L: Length, PW: Palm Width, FT: Finger Thickness, PT: Palm Thickness, CT: Cuff Thickness, TS: Tensile Strength, E@B: Ultimate Elongation, F@B: Force

样品测试报告

Sample test report

产品 Product	丁腈手套	等级 Grade	医疗级		颜色 Color	蓝色B-2			样品数量 Quantity		213支			
样品来源 Sample source	2021-4-30 10:00 取样 批号2021020802，老化后（60℃）				批号 Lot No	2021020802			检验日期 Inspection date		2021/5/1			
外观 Appearance	严重缺陷Critical	/												
	重要缺陷Major	/												
	轻微缺陷Minor	/												
针孔Pinhole		2/200												
样品号 Sample No.		1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	11#	12#	13#
型号Size		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
重量W,g		3.51	3.52	3.51	3.42	3.48	3.53	3.52	3.46	3.46	3.42	3.45	3.46	3.48
长度L,mm		248	247	248	246	248	247	248	248	248	247	248	246	247
掌宽PW,mm		96	96	97	96	95	95	95	95	95	95	96	95	97
指尖厚度FT,mm		0.199	0.11	0.102	0.102	0.101	0.112	0.103	0.104	0.111	0.099	0.098	0.112	0.104
掌心厚度PT,mm		0.063	0.064	0.064	0.062	0.061	0.064	0.063	0.065	0.061	0.064	0.06	0.058	0.065
腕部厚度CT,mm		0.051	0.053	0.061	0.055	0.056	0.057	0.054	0.051	0.051	0.058	0.054	0.051	0.056
拉断强度TS,M pa		31.2	36.3	33.5	32.1	33.1	29.8	31.2	33.2	32.1	36.3	34.2	27.5	29.6
伸长率E@B,%		456	465	489	476	485	476	498	485	461	462	459	423	456
最大力F@B,N		6.5	7.4	6.9	6.5	6.7	5.8	6.5	6.8	5.6	7.8	7.3	5.6	6.3
灌水设备编号 Pinhole testing equipment No.		INTCO-CISB-21-002					拉力机编号 Electronic tensile testing machine No.			INTCO-CLSB-07-004				
电子天平编号 Electronic balance No.		INTCO-CLSB-06-071					钢直尺编号 Steel ruler No.			INTCO-CISB-20-001				
结论	合格	检验员			苗婷婷				复核		王步洲			

注Note:

W: Weight, L: Length, PW: Palm Width, FT: Finger Thickness, PT: Palm Thickness, CT: Cuff Thickness, TS: Tensile Strength, E@B: Ultimate Elongation, F@B: Force

样品测试报告

Sample test report

产品 Product	丁腈手套	等级 Grade	医疗级		颜色 Color	蓝色B-2			样品数量 Quantity	213支				
样品来源 Sample source	2021-5-20 取样 批号2021020802，老化后（60℃）				批号 Lot No	2021020802			检验日期 Inspection date	2021/5/21				
外观 Appearance	严重缺陷Critical	/												
	重要缺陷Major	/												
	轻微缺陷Minor	/												
针孔Pinhole		2/200												
样品号 Sample No.		1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	11#	12#	13#
型号Size		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
重量W,g		3.42	3.46	3.47	3.49	3.48	3.49	3.47	3.45	3.49	3.4	3.5	3.43	3.5
长度L,mm		244	246	248	240	241	242	243	244	243	244	242	242	240
掌宽PW,mm		97	95	96	97	95	96	96	96	95	95	96	96	97
指尖厚度FT,mm		0.099	0.096	0.111	0.094	0.098	0.096	0.094	0.095	0.096	0.102	0.104	0.105	0.106
掌心厚度PT,mm		0.065	0.062	0.063	0.065	0.064	0.062	0.063	0.065	0.066	0.062	0.061	0.063	0.064
腕部厚度CT,mm		0.051	0.049	0.048	0.049	0.047	0.052	0.053	0.054	0.055	0.049	0.048	0.047	0.052
拉断强度TS,M pa		439.8	36.6	35.2	37.8	34.9	34.2	33.9	40.6	47.3	45.6	33.1	32.8	31.6
伸长率E@B,%		489	476	486	498	495	468	475	499	432	465	461	472	488
最大力F@B,N		7.4	6.2	6.3	6.5.	6.9	6.5	5.7	5.9	6.8	6.1	6.3	6.8	4.8
灌水设备编号 Pinhole testing equipment No.		INTCO-CISB-21-002					拉力机编号 Electronic tensile testing machine No.			INTCO-CLSB-07-004				
电子天平编号 Electronic balance No.		INTCO-CLSB-06-071					钢直尺编号 Steel ruler No.			INTCO-CISB-20-001				
结论	合格	检验员			苗婷婷				复核			王步洲		

注Note:

W: Weight, L: Length, PW: Palm Width, FT: Finger Thickness, PT: Palm Thickness, CT: Cuff Thickness, TS: Tensile Strength, E@B: Ultimate Elongation, F@B: Force

样品测试报告

Sample test report

产品 Product	丁腈手套	等级 Grade	医疗级		颜色 Color	蓝色B-2			样品数量 Quantity	213支				
样品来源 Sample source	2021-6-9 取样 批号2021020802，老化后（60℃）				批号 Lot No	2021020802			检验日期 Inspection date	2021/6/10				
外观 Appearance	严重缺陷Critical	/												
	重要缺陷Major	/												
	轻微缺陷Minor	/												
针孔Pinhole		3/200												
样品号 Sample No.		1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	11#	12#	13#
型号Size		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
重量W,g		3.44	3.45	3.46	3.47	3.42	3.41	3.4	3.44	3.43	3.43	3.42	3.45	3.47
长度L,mm		240	242	243	245	246	247	242	241	243	241	240	243	242
掌宽PW,mm		95	96	95	96	97	95	96	95	96	94	98	96	96
指尖厚度FT,mm		0.099	0.096	0.111	0.094	0.098	0.096	0.094	0.095	0.096	0.102	0.104	0.105	0.106
掌心厚度PT,mm		0.061	0.064	0.06	0.058	0.065	0.064	0.062	0.061	0.064	0.063	0.065	0.061	0.062
腕部厚度CT,mm		0.049	0.045	0.052	0.047	0.05	0.055	0.49	0.05	0.05	0.047	0.053	0.048	0.052
拉断强度TS,M pa		34.2	32.1	29.8	35.6	37.2	35.2	34.3	31.6	32.5	34.6	35.2	31.1	30.2
伸长率E@B,%		462	451	469	473	465	485	496	462	463	482	471	472	487
最大力F@B,N		6.9	6.8	6.7	6.6	6.9	6.7	7.1	5.4	6.7	6.5	6.6	5.4	7.0
灌水设备编号 Pinhole testing equipment No.		INTCO-CISB-21-002					拉力机编号 Electronic tensile testing machine No.			INTCO-CLSB-07-004				
电子天平编号 Electronic balance No.		INTCO-CLSB-06-071					钢直尺编号 Steel ruler No.			INTCO-CISB-20-001				
结论	合格	检验员			苗婷婷				复核			王步洲		

注Note:

W: Weight, L: Length, PW: Palm Width, FT: Finger Thickness, PT: Palm Thickness, CT: Cuff Thickness, TS: Tensile Strength, E@B: Ultimate Elongation, F@B: Force

样品测试报告

Sample test report

产品 Product	丁腈手套	等级 Grade	医疗级		颜色 Color	蓝色B-2			样品数量 Quantity	213支				
样品来源 Sample source	2021-2-14 10:00 取样 批号2021020802，老化后（70℃）				批号 Lot No	2021020802			检验日期 Inspection date	2021/2/15				
外观 Appearance	严重缺陷Critical	/												
	重要缺陷Major	/												
	轻微缺陷Minor	/												
针孔Pinhole		3/200												
样品号 Sample No.		1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	11#	12#	13#
型号Size		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
重量W,g		3.51	3.52	3.51	3.51	3.48	3.49	3.49	3.49	3.51	3.52	3.53	3.49	3.49
长度L,mm		243	242	242	243	241	242	242	241	241	240	241	242	243
掌宽PW,mm		96	95	97	95	95	95	96	95	96	96	96	95	96
指尖厚度FT,mm		0.116	0.118	0.114	0.118	0.116	0.117	0.112	0.114	0.116	0.112	0.111	0.114	0.115
掌心厚度PT,mm		0.062	0.063	0.064	0.063	0.062	0.061	0.065	0.064	0.063	0.065	0.064	0.064	0.062
腕部厚度CT,mm		0.049	0.051	0.049	0.048	0.048	0.049	0.061	0.058	0.054	0.052	0.057	0.053	0.052
拉断强度TS,M pa		36.4	35.8	33.6	35.6	36.7	39.6	38.7	38.6	35.4	40.2	44.6	39.9	38.9
伸长率E@B,%		486	492	485	496	489	497	487	518	519	489	485	487	486
最大力F@B,N		7.1	6.9	6.4	6.6	6.5	6.4	7.1	6.8	6.5	7.4	6.5	6.4	6.2
灌水设备编号 Pinhole testing equipment No.		INTCO-CISB-21-002					拉力机编号 Electronic tensile testing machine No.			INTCO-CLSB-07-004				
电子天平编号 Electronic balance No.		INTCO-CLSB-06-071					钢直尺编号 Steel ruler No.			INTCO-CISB-20-001				
结论	合格	检验员			苗婷婷				复核			王少卿		

注Note:

W: Weight, L: Length, PW: Palm Width, FT: Finger Thickness, PT: Palm Thickness, CT: Cuff Thickness, TS: Tensile Strength, E@B: Ultimate Elongation, F@B: Force

样品测试报告

Sample test report

产品 Product	丁腈手套	等级 Grade	医疗级		颜色 Color	蓝色B-2			样品数量 Quantity	213支				
样品来源 Sample source	2021-2-19 10:00 取样 批号2021020802，老化后（70℃）				批号 Lot No	2021020802			检验日期 Inspection date	2021/2/20				
外观 Appearance	严重缺陷Critical	/												
	重要缺陷Major	/												
	轻微缺陷Minor	/												
针孔Pinhole		1/200												
样品号 Sample No.		1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	11#	12#	13#
型号Size		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
重量W,g		3.49	3.47	3.47	3.48	3.49	3.49	3.51	3.53	3.53	3.51	3.49	3.49	3.5
长度L,mm		249	252	249	245	248	247	246	243	242	245	243	246	246
掌宽PW,mm		96	96	96	97	95	95	96	96	95	95	96	95	95
指尖厚度FT,mm		0.116	0.018	0.118	0.116	0.118	0.116	0.119	0.118	0.115	0.113	0.118	0.115	0.113
掌心厚度PT,mm		0.059	0.052	0.061	0.062	0.063	0.065	0.059	0.061	0.064	0.063	0.062	0.069	0.067
腕部厚度CT,mm		0.048	0.048	0.050	0.057	0.049	0.051	0.053	0.051	0.052	0.053	0.054	0.052	0.051
拉断强度TS,M pa		35.9	36.8	37.9	36.8	38.6	34.9	39.6	41.2	41.9	43.5	36.7	35.8	38.7
伸长率E@B,%		443	428	436	428	428	431	442	451	428	426	459	431	452
最大力F@B,N		6.5	7.1	6.9	6.6	7.3	7.8	7.6	7.4	7.4	6.8	6.4	7.1	7.5
灌水设备编号 Pinhole testing equipment No.		INTCO-CISB-21-002					拉力机编号 Electronic tensile testing machine No.			INTCO-CLSB-07-004				
电子天平编号 Electronic balance No.		INTCO-CLSB-06-071					钢直尺编号 Steel ruler No.			INTCO-CISB-20-001				
结论	合格	检验员			苗婷婷				复核			王少卿		

注Note:

W: Weight, L: Length, PW: Palm Width, FT: Finger Thickness, PT: Palm Thickness, CT: Cuff Thickness, TS: Tensile Strength, E@B: Ultimate Elongation, F@B: Force

样品测试报告

Sample test report

产品 Product	丁腈手套	等级 Grade	医疗级		颜色 Color	蓝色B-2			样品数量 Quantity	213支				
样品来源 Sample source	2021-2-24 10:00 取样 批号2021020802，老化后（70℃）				批号 Lot No	2021020802			检验日期 Inspection date	2021/2/25				
外观 Appearance	严重缺陷Critical	/												
	重要缺陷Major	/												
	轻微缺陷Minor	/												
针孔Pinhole		3/200												
样品号 Sample No.		1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	11#	12#	13#
型号Size		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
重量W,g		3.45	3.44	3.49	3.46	3.46	3.47	3.45	3.56	3.47	3.45	3.46	3.51	3.45
长度L,mm		246	246	242	245	248	247	246	245	245	245	248	246	240
掌宽PW,mm		96	94	95	95	94	95	95	94	94	94	95	96	95
指尖厚度FT,mm		0.108	0.120	0.101	0.103	0.120	0.131	0.105	0.107	0.104	0.116	0.124	0.102	0.105
掌心厚度PT,mm		0.067	0.062	0.069	0.062	0.061	0.062	0.069	0.065	0.063	0.067	0.061	0.065	0.065
腕部厚度CT,mm		0.053	0.050	0.056	0.050	0.051	0.056	0.057	0.051	0.052	0.055	0.050	0.051	0.057
拉断强度TS,M pa		33.9	35.3	36.1	32.4	42.5	37.5	35.0	40.7	37.9	34.1	46.6	33.2	40.7
伸长率E@B,%		465	436	468	428	467	458	471	449	476	459	478	443	442
最大力F@B,N		6.3	6.2	6.6	6.1	6.5	6.9	6.2	7.5	7.2	6.3	5.8	5.7	7.5
灌水设备编号 Pinhole testing equipment No.		INTCO-CISB-21-002					拉力机编号 Electronic tensile testing machine No.			INTCO-CLSB-07-004				
电子天平编号 Electronic balance No.		INTCO-CLSB-06-071					钢直尺编号 Steel ruler No.			INTCO-CISB-20-001				
结论	合格	检验员			苗婷婷				复核			王少卿		

注Note:

W: Weight, L: Length, PW: Palm Width, FT: Finger Thickness, PT: Palm Thickness, CT: Cuff Thickness, TS: Tensile Strength, E@B: Ultimate Elongation, F@B: Force

样品测试报告

Sample test report

产品 Product	丁腈手套	等级 Grade	医疗级		颜色 Color	蓝色B-2			样品数量 Quantity	213支				
样品来源 Sample source	2021-3-1 10:00 取样 批号2021020802，老化后（70℃）				批号 Lot No	2021020802			检验日期 Inspection date	2021/3/2				
外观 Appearance	严重缺陷Critical		/											
	重要缺陷Major		/											
	轻微缺陷Minor		/											
针孔Pinhole		2/200												
样品号 Sample No.		1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	11#	12#	13#
型号Size		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
重量W,g		3.46	3.39	3.42	3.43	3.46	3.49	3.49	3.48	3.47	3.48	3.49	3.45	3.5
长度L,mm		244	245	243	242	243	246	245	245	245	241	240	242	243
掌宽PW,mm		94	95	94	96	95	95	94	94	95	94	92	96	94
指尖厚度FT,mm		0.133	0.121	0.116	0.128	0.112	0.128	0.121	0.121	0.124	0.132	0.139	0.126	0.123
掌心厚度PT,mm		0.062	0.058	0.064	0.069	0.067	0.06	0.061	0.063	0.067	0.063	0.067	0.063	0.064
腕部厚度CT,mm		0.047	0.048	0.049	0.05	0.052	0.044	0.051	0.052	0.046	0.05	0.057	0.052	0.056
拉断强度TS,M pa		38.0	39.9	37.3	46.5	30.4	27.3	18.0	39.6	40.7	45.2	27.9	43.0	43.4
伸长率E@B,%		467	478	460	502	458	442	406	467	506	489	431	475	484
最大力F@B,N		6.7	7.2	6.2	6.6	5.5	5.9	6.3	6.5	7.1	7.5	6.1	6.4	6.8
灌水设备编号 Pinhole testing equipment No.		INTCO-CISB-21-002					拉力机编号 Electronic tensile testing machine No.			INTCO-CLSB-07-004				
电子天平编号 Electronic balance No.		INTCO-CLSB-06-071					钢直尺编号 Steel ruler No.			INTCO-CISB-20-001				
结论	合格	检验员			苗婷婷				复核		王书湖			

注Note:

W: Weight, L: Length, PW: Palm Width, FT: Finger Thickness, PT: Palm Thickness, CT: Cuff Thickness, TS: Tensile Strength, E@B: Ultimate Elongation, F@B: Force

样品测试报告

Sample test report

产品 Product	丁腈手套	等级 Grade	医疗级		颜色 Color	蓝色B-2			样品数量 Quantity	213支				
样品来源 Sample source	2021-3-16 10:00 取样 批号2021020802，老化后（70℃）				批号 Lot No	2021020802			检验日期 Inspection date	2021/3/17				
外观 Appearance	严重缺陷Critical	/												
	重要缺陷Major	/												
	轻微缺陷Minor	/												
针孔Pinhole		3/200												
样品号 Sample No.		1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	11#	12#	13#
型号Size		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
重量W,g		3.38	3.46	3.45	3.47	3.46	3.45	3.45	3.49	3.46	3.49	3.42	3.4	3.48
长度L,mm		241	242	241	242	242	243	242	241	242	240	242	241	240
掌宽PW,mm		95	95	95	95	94	94	96	95	95	96	95	96	95
指尖厚度FT,mm		0.112	0.108	0.123	0.106	0.107	0.101	0.102	0.114	0.121	0.104	0.113	0.119	0.107
掌心厚度PT,mm		0.061	0.062	0.064	0.059	0.060	0.062	0.062	0.065	0.060	0.066	0.063	0.060	0.064
腕部厚度CT,mm		0.046	0.049	0.055	0.049	0.049	0.054	0.052	0.057	0.049	0.050	0.054	0.051	0.050
拉断强度TS,M pa		54.0	42.1	46.1	52.2	46.5	43.9	28.1	40.3	48.2	36.1	40.6	35.9	37.1
伸长率E@B,%		438	462	474	459	429	486	399	422	462	471	443	497	433
最大力F@B,N		6.3	8.3	8.9	6.4	7.1	6.6	4.7	6.8	6.2	8.2	7.2	6.5	6.4
灌水设备编号 Pinhole testing equipment No.		INTCO-CISB-21-002					拉力机编号 Electronic tensile testing machine No.			INTCO-CLSB-07-004				
电子天平编号 Electronic balance No.		INTCO-CLSB-06-071					钢直尺编号 Steel ruler No.			INTCO-CISB-20-001				
结论	合格	检验员			苗婷婷				复核			王少卿		

注Note:

W: Weight, L: Length, PW: Palm Width, FT: Finger Thickness, PT: Palm Thickness, CT: Cuff Thickness, TS: Tensile Strength, E@B: Ultimate Elongation, F@B: Force

样品测试报告

Sample test report

产品 Product	丁腈手套	等级 Grade	医疗级		颜色 Color	蓝色B-2			样品数量 Quantity	213支				
样品来源 Sample source	2021-2-14 10:00 取样 批号2021020802，老化后（80℃）				批号 Lot No	2021020802			检验日期 Inspection date	2021/2/15				
外观 Appearance	严重缺陷Critical	/												
	重要缺陷Major	/												
	轻微缺陷Minor	/												
针孔Pinhole		3/200												
样品号 Sample No.		1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	11#	12#	13#
型号Size		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
重量W,g		3.49	3.45	3.49	3.49	3.45	3.48	3.43	3.46	3.45	3.45	3.51	3.49	3.46
长度L,mm		243	241	241	242	243	241	242	241	242	240	245	242	241
掌宽PW,mm		95	96	95	96	96	95	97	96	96	96	95	96	96
指尖厚度FT,mm		0.116	0.114	0.118	0.118	0.116	0.116	0.118	0.115	0.118	0.116	0.113	0.112	0.115
掌心厚度PT,mm		0.065	0.064	0.063	0.062	0.065	0.063	0.065	0.064	0.063	0.065	0.064	0.065	0.064
腕部厚度CT,mm		0.051	0.053	0.052	0.051	0.052	0.051	0.054	0.052	0.051	0.052	0.053	0.051	0.051
拉断强度TS,M pa		4.6	41.6	42.5	46.7	43.8	41.9	42.6	45.1	41.6	39.6	39.5	38.6	41.2
伸长率E@B,%		459	475	499	485	489	462	475	420	452	456	481	485	495
最大力F@B,N		7.2	7.1	6.5	6.5	6.9	6.6	6.5	6.8	6.7	7.1	6.9	7.2	6.8
灌水设备编号 Pinhole testing equipment No.		INTCO-CISB-21-002					拉力机编号 Electronic tensile testing machine No.			INTCO-CLSB-07-004				
电子天平编号 Electronic balance No.		INTCO-CLSB-06-071					钢直尺编号 Steel ruler No.			INTCO-CISB-20-001				
结论	合格	检验员			苗婷婷				复核			王少卿		

注Note:

W: Weight, L: Length, PW: Palm Width, FT: Finger Thickness, PT: Palm Thickness, CT: Cuff Thickness, TS: Tensile Strength, E@B: Ultimate Elongation, F@B: Force

样品测试报告

Sample test report

产品 Product	丁腈手套	等级 Grade	医疗级		颜色 Color	蓝色B-2			样品数量 Quantity	213支				
样品来源 Sample source	2021-2-19 10:00 取样 批号2021020802，老化后（80℃）				批号 Lot No	2021020802			检验日期 Inspection date	2021/2/20				
外观 Appearance	严重缺陷Critical	/												
	重要缺陷Major	/												
	轻微缺陷Minor	/												
针孔Pinhole		2/200												
样品号 Sample No.		1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	11#	12#	13#
型号Size		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
重量W,g		3.48	3.51	3.52	3.53	3.49	3.48	3.51	3.52	3.49	3.47	3.51	3.48	3.49
长度L,mm		246	248	247	245	241	246	245	241	245	243	243	243	243
掌宽PW,mm		97	95	96	97	95	96	97	95	96	95	96	96	95
指尖厚度FT,mm		0.116	0.118	0.111	0.116	0.112	0.115	0.113	0.115	0.116	0.114	0.113	0.115	0.114
掌心厚度PT,mm		0.063	0.062	0.064	0.061	0.063	0.065	0.063	0.059	0.059	0.059	0.061	0.063	0.063
腕部厚度CT,mm		0.051	0.053	0.059	0.049	0.047	0.048	0.049	0.049	0.048	0.051	0.052	0.051	0.051
拉断强度TS,M pa		39.6	39.8	39.5	36.8	41.2	39.8	42.5	41.6	39.6	37.8	39.3	38.5	39.4
伸长率E@B,%		451	465	472	165	462	458	446	448	456	452	463	468	465
最大力F@B,N		6.6	7.1	6.5	6.8	6.9	6.9	6.5	7.6	7.3	6.5	6.8	7.5	7.7
灌水设备编号 Pinhole testing equipment No.		INTCO-CISB-21-002					拉力机编号 Electronic tensile testing machine No.			INTCO-CLSB-07-004				
电子天平编号 Electronic balance No.		INTCO-CLSB-06-071					钢直尺编号 Steel ruler No.			INTCO-CISB-20-001				
结论	合格	检验员			苗婷婷				复核			王少卿		

注Note:

W: Weight, L: Length, PW: Palm Width, FT: Finger Thickness, PT: Palm Thickness, CT: Cuff Thickness, TS: Tensile Strength, E@B: Ultimate Elongation, F@B: Force

样品测试报告

Sample test report

产品 Product	丁腈手套	等级 Grade	医疗级		颜色 Color	蓝色B-2			样品数量 Quantity		213支			
样品来源 Sample source	2021-2-24 10:00 取样 批号2021020802，老化后（80℃）				批号 Lot No	2021020802			检验日期 Inspection date		2021/2/25			
外观 Appearance	严重缺陷Critical	/												
	重要缺陷Major	/												
	轻微缺陷Minor	/												
针孔Pinhole		2/200												
样品号 Sample No.		1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	11#	12#	13#
型号Size		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
重量W,g		3.51	3.51	3.45	3.42	3.48	3.48	3.49	3.49	3.46	3.47	3.43	3.43	3.51
长度L,mm		240	243	242	244	244	245	245	245	246	246	245	243	245
掌宽PW,mm		95	95	94	95	96	94	96	95	95	95	95	96	94
指尖厚度FT,mm		0.111	0.112	0.113	0.114	0.103	0.105	0.102	0.109	0.110	0.105	0.106	0.107	0.105
掌心厚度PT,mm		0.063	0.068	0.068	0.062	0.064	0.060	0.062	0.060	0.063	0.068	0.063	0.064	0.065
腕部厚度CT,mm		0.056	0.054	0.053	0.051	0.053	0.048	0.052	0.056	0.055	0.053	0.054	0.053	0.050
拉断强度TS,M pa		45.7	43.0	43.4	43.2	29.3	32.0	34.4	44.5	41.2	32.5	39.5	27.0	46.5
伸长率E@B,%		498	486	489	462	465	461	481	472	438	459	486	457	464
最大力F@B,N		7.5	7.3	7.5	7.4	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	6.4	6.8	5.9	7.6
灌水设备编号 Pinhole testing equipment No.		INTCO-CISB-21-002					拉力机编号 Electronic tensile testing machine No.			INTCO-CLSB-07-004				
电子天平编号 Electronic balance No.		INTCO-CLSB-06-071					钢直尺编号 Steel ruler No.			INTCO-CISB-20-001				
结论	合格	检验员			苗婷婷				复核		王书明			

注Note:

W: Weight, L: Length, PW: Palm Width, FT: Finger Thickness, PT: Palm Thickness, CT: Cuff Thickness, TS: Tensile Strength, E@B: Ultimate Elongation, F@B: Force

样品测试报告

Sample test report

产品 Product	丁腈手套	等级 Grade	医疗级		颜色 Color	蓝色B-2			样品数量 Quantity	213支				
样品来源 Sample source	2021-3-1 10:00 取样 批号2021020802，老化后（80℃）				批号 Lot No	2021020802			检验日期 Inspection date	2021/3/2				
外观 Appearance	严重缺陷Critical	/												
	重要缺陷Major	/												
	轻微缺陷Minor	/												
针孔Pinhole		3/200												
样品号 Sample No.		1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	11#	12#	13#
型号Size		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
重量W,g		3.43	3.51	3.45	3.47	3.45	3.48	3.5	3.44	3.43	3.42	3.44	3.46	3.51
长度L,mm		242	243	246	243	242	241	243	244	242	243	241	242	241
掌宽PW,mm		95	95	95	96	96	95	96	97	95	97	95	95	95
指尖厚度FT,mm		0.108	0.112	0.104	0.107	0.106	0.124	0.099	0.102	0.117	0.115	0.112	0.101	0.105
掌心厚度PT,mm		0.063	0.065	0.064	0.064	0.067	0.063	0.064	0.06	0.059	0.061	0.063	0.063	0.066
腕部厚度CT,mm		0.055	0.052	0.05	0.052	0.051	0.055	0.052	0.05	0.048	0.057	0.05	0.052	0.053
拉断强度TS,M pa		40.72	35.67	43.74	42.71	46.14	46.31	29.23	25.86	41.09	42.84	43.3	22.04	43.39
伸长率E@B,%		429	435	478	464	485	487	426	437	479	421	426	416	474
最大力F@B,N		7.1	6.5	7.5	7.6	7.8	7.6	5.8	5.9	7.5	7.3	7.4	5.6	7.8
灌水设备编号 Pinhole testing equipment No.		INTCO-CISB-21-002					拉力机编号 Electronic tensile testing machine No.			INTCO-CLSB-07-004				
电子天平编号 Electronic balance No.		INTCO-CLSB-06-071					钢直尺编号 Steel ruler No.			INTCO-CISB-20-001				
结论	合格	检验员			苗婷婷				复核			王少卿		

注Note:

W: Weight, L: Length, PW: Palm Width, FT: Finger Thickness, PT: Palm Thickness, CT: Cuff Thickness, TS: Tensile Strength, E@B: Ultimate Elongation, F@B: Force



安徽英科医疗用品有限公司

文件编号: INTCO-JL-Q073-A1

样品测试报告

Sample test report

产品 Product	丁腈手套	等级 Grade	医疗级		颜色 Color	蓝色B-2			样品数量 Quantity		213支			
样品来源 Sample source	2021-3-9 10:00 取样 批号2021020802，老化后（80℃）				批号 Lot No	2021020802			检验日期 Inspection date		2021/3/10			
外观 Appearance	严重缺陷Critical		/											
	重要缺陷Major		/											
	轻微缺陷Minor		/											
针孔Pinhole		3/200												
样品号 Sample No.		1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	11#	12#	13#
型号Size		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
重量W,g		3.47	3.42	3.44	3.47	3.43	3.41	3.42	3.42	3.51	3.43	3.44	3.49	3.43
长度L,mm		247	245	241	238	245	245	246	241	242	247	248	246	244
掌宽PW,mm		96	95	95	96	95	97	95	96	95	95	96	96	95
指尖厚度FT,mm		0.101	0.102	0.103	0.103	0.109	0.110	0.108	0.106	0.112	0.106	0.104	0.118	0.113
掌心厚度PT,mm		0.062	0.062	0.064	0.065	0.058	0.067	0.062	0.064	0.065	0.062	0.063	0.060	0.057
腕部厚度CT,mm		0.052	0.052	0.058	0.056	0.049	0.052	0.049	0.050	0.055	0.050	0.049	0.049	0.046
拉断强度TS,M pa		36.6	35.9	47.2	36.2	38.6	35.7	41.3	47.2	36.1	37.5	28.9	30.2	26.6
伸长率E@B,%		459	453	452	471	476	451	459	471	456	458	439	4363	432
最大力F@B,N		6.3	6.5	6.4	6.3	6.8	6.7	7.1	7.2	6.1	6.3	5.8	6.2	6.3
灌水设备编号 Pinhole testing equipment No.		INTCO-CISB-21-002					拉力机编号 Electronic tensile testing machine No.			INTCO-CLSB-07-004				
电子天平编号 Electronic balance No.		INTCO-CLSB-06-071					钢直尺编号 Steel ruler No.			INTCO-CISB-20-001				
结论	合格	检验员			苗婷婷				复核		王书明			

注Note:

W: Weight, L: Length, PW: Palm Width, FT: Finger Thickness, PT: Palm Thickness, CT: Cuff Thickness,
TS: Tensile Strength, E@B: Ultimate Elongation, F@B: Force

样品测试报告

Sample test report

产品 Product	丁腈手套	等级 Grade	医疗级		颜色 Color	蓝色B-2			样品数量 Quantity	213支				
样品来源 Sample source	2021-2-10 10:00 取样 批号2021020802，老化后（90℃）				批号 Lot No	2021020802			检验日期 Inspection date	2021/2/11				
外观 Appearance	严重缺陷Critical	/												
	重要缺陷Major	/												
	轻微缺陷Minor	/												
针孔Pinhole		3/200												
样品号 Sample No.		1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	11#	12#	13#
型号Size		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
重量W,g		3.48	3.5	3.5	3.49	3.49	3.49	3.51	3.49	3.49	3.51	3.5	3.50	3.45
长度L,mm		241	242	242	241	243	241	242	243	241	242	241	240	241
掌宽PW,mm		94	95	93	95	94	95	94	95	94	95	93	95	95
指尖厚度FT,mm		0.115	0.114	0.103	0.105	0.113	0.114	0.102	0.108	0.110	0.114	0.109	0.107	0.106
掌心厚度PT,mm		0.061	0.061	0.063	0.061	0.065	0.062	0.063	0.061	0.066	0.06	0.063	0.068	0.065
腕部厚度CT,mm		0.051	0.052	0.053	0.051	0.053	0.052	0.054	0.055	0.053	0.054	0.052	0.051	0.052
拉断强度TS,M pa		39.5	36.5	41.3	39.4	38.7	31.6	42.9	28.4	40.6	30.4	44.1	39.5	36.7
伸长率E@B,%		487	465	499	487	506	487	509	462	522	541	529	524	496
最大力F@B,N		6.4	6.5	6.9	7.1	7.4	6.4	6.3	6.5	5.9	6.8	6.7	6.5	6.4
灌水设备编号 Pinhole testing equipment No.		INTCO-CISB-21-002					拉力机编号 Electronic tensile testing machine No.			INTCO-CLSB-07-004				
电子天平编号 Electronic balance No.		INTCO-CLSB-06-071					钢直尺编号 Steel ruler No.			INTCO-CISB-20-001				
结论	合格	检验员			苗婷婷				复核			王少卿		

注Note:

W: Weight, L: Length, PW: Palm Width, FT: Finger Thickness, PT: Palm Thickness, CT: Cuff Thickness, TS: Tensile Strength, E@B: Ultimate Elongation, F@B: Force

样品测试报告

Sample test report

产品 Product	丁腈手套	等级 Grade	医疗级		颜色 Color	蓝色B-2			样品数量 Quantity	213支				
样品来源 Sample source	2021-2-11 10:00 取样 批号2021020802，老化后（90℃）				批号 Lot No	2021020802			检验日期 Inspection date	2021/2/12				
外观 Appearance	严重缺陷Critical	/												
	重要缺陷Major	/												
	轻微缺陷Minor	/												
针孔Pinhole		3/200												
样品号 Sample No.		1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	11#	12#	13#
型号Size		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
重量W,g		3.49	3.5	3.51	3.51	3.49	3.49	3.45	3.49	3.48	3.48	3.51	3.46	3.49
长度L,mm		246	248	249	250	246	248	249	250	246	248	249	251	250
掌宽PW,mm		95	97	95	95	97	95	95	95	95	97	95	95	97
指尖厚度FT,mm		0.117	0.115	0.121	0.12	0.113	0.113	0.113	0.115	0.103	0.117	0.123	0.124	0.113
掌心厚度PT,mm		0.061	0.061	0.06	0.057	0.058	0.056	0.053	0.057	0.054	0.053	0.053	0.061	0.059
腕部厚度CT,mm		0.049	0.053	0.052	0.051	0.049	0.050	0.054	0.052	0.048	0.051	0.051	0.053	0.049
拉断强度TS,M pa		41.2	41.3	46.9	39.8	43.2	32.5	40.7	41.6	43.9	41.6	38.4	29.8	25.4
伸长率E@B,%		515	514	519	524	514	513	521	529	519	514	501	498	493
最大力F@B,N		7.1	7.2	7.0	7.1	6.8	6.9	7.2	7.1	7.1	7.2	7.1	7.5	6.8
灌水设备编号 Pinhole testing equipment No.		INTCO-CISB-21-002					拉力机编号 Electronic tensile testing machine No.			INTCO-CLSB-07-004				
电子天平编号 Electronic balance No.		INTCO-CLSB-06-071					钢直尺编号 Steel ruler No.			INTCO-CISB-20-001				
结论	合格	检验员			苗婷婷				复核			王少卿		

注Note:

W: Weight, L: Length, PW: Palm Width, FT: Finger Thickness, PT: Palm Thickness, CT: Cuff Thickness, TS: Tensile Strength, E@B: Ultimate Elongation, F@B: Force

样品测试报告

Sample test report

产品 Product	丁腈手套	等级 Grade	医疗级		颜色 Color	蓝色B-2			样品数量 Quantity	213支				
样品来源 Sample source	2021-2-12 10:00 取样 批号2021020802，老化后（90℃）				批号 Lot No	2021020802			检验日期 Inspection date	2021/2/13				
外观 Appearance	严重缺陷Critical	/												
	重要缺陷Major	/												
	轻微缺陷Minor	/												
针孔Pinhole		4/200												
样品号 Sample No.		1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	11#	12#	13#
型号Size		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
重量W,g		3.49	3.47	3.42	3.49	3.47	3.48	3.48	3.49	3.48	3.45	3.47	3.47	3.43
长度L,mm		244	245	246	245	242	246	245	242	244	247	241	246	250
掌宽PW,mm		97	96	97	96	96	96	97	96	97	97	97	95	96
指尖厚度FT,mm		0.107	0.109	0.118	0.114	0.112	0.116	0.111	0.112	0.114	0.115	0.105	0.116	0.114
掌心厚度PT,mm		0.064	0.063	0.062	0.064	0.063	0.062	0.064	0.068	0.062	0.063	0.061	0.064	0.064
腕部厚度CT,mm		0.054	0.052	0.051	0.056	0.051	0.056	0.054	0.055	0.056	0.056	0.054	0.054	0.054
拉断强度TS,M pa		46.5	42.1	40.7	42.1	43.4	42.6	48.5	41.1	40.1	41.6	35.7	38.7	39.6
伸长率E@B,%		519	517	518	519	517	516	518	519	515	510	514	514	511
最大力F@B,N		7.5	7.1	6.9	7.1	6.9	7.2	7.1	6.9	7.0	6.4	6.4	6.7	7.1
灌水设备编号 Pinhole testing equipment No.		INTCO-CISB-21-002					拉力机编号 Electronic tensile testing machine No.			INTCO-CLSB-07-004				
电子天平编号 Electronic balance No.		INTCO-CLSB-06-071					钢直尺编号 Steel ruler No.			INTCO-CISB-20-001				
结论	合格	检验员			苗婷婷				复核			王书明		

注Note:

W: Weight, L: Length, PW: Palm Width, FT: Finger Thickness, PT: Palm Thickness, CT: Cuff Thickness, TS: Tensile Strength, E@B: Ultimate Elongation, F@B: Force

样品测试报告

Sample test report

产品 Product	丁腈手套	等级 Grade	医疗级		颜色 Color	蓝色B-2			样品数量 Quantity	213支				
样品来源 Sample source	2021-2-14 10:00 取样 批号2021020802，老化后（90℃）				批号 Lot No	2021020802			检验日期 Inspection date	2021/2/15				
外观 Appearance	严重缺陷Critical	/												
	重要缺陷Major	/												
	轻微缺陷Minor	/												
针孔Pinhole		4/200												
样品号 Sample No.		1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	11#	12#	13#
型号Size		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
重量W,g		3.45	3.48	3.47	3.48	3.46	3.47	3.48	3.48	3.46	3.46	3.45	3.46	3.45
长度L,mm		242	243	244	244	245	242	242	244	242	241	241	240	241
掌宽PW,mm		95	96	94	96	94	95	96	96	95	95	95	96	96
指尖厚度FT,mm		0.104	0.11	0.111	0.112	0.103	0.105	0.108	0.106	0.107	0.108	0.105	0.109	0.112
掌心厚度PT,mm		0.061	0.062	0.063	0.062	0.061	0.063	0.061	0.062	0.061	0.062	0.063	0.062	0.061
腕部厚度CT,mm		0.052	0.057	0.053	0.052	0.054	0.051	0.054	0.054	0.055	0.052	0.056	0.055	0.057
拉断强度TS,M pa		44.1	34.6	35.9	33.8	37.6	38.1	39.4	39.6	34.6	28.9	26.5	27.4	25.3
伸长率E@B,%		489	496	475	488	485	485	459	465	458	456	481	479	485
最大力F@B,N		6.7	6.8	6.6	6.8	6.7	6.6	6.9	7.3	7.2	7.0	7.1	7.2	6.9
灌水设备编号 Pinhole testing equipment No.		INTCO-CISB-21-002					拉力机编号 Electronic tensile testing machine No.			INTCO-CLSB-07-004				
电子天平编号 Electronic balance No.		INTCO-CLSB-06-071					钢直尺编号 Steel ruler No.			INTCO-CISB-20-001				
结论	合格	检验员			苗婷婷				复核			王少卿		

注Note:

W: Weight, L: Length, PW: Palm Width, FT: Finger Thickness, PT: Palm Thickness, CT: Cuff Thickness, TS: Tensile Strength, E@B: Ultimate Elongation, F@B: Force

样品测试报告

Sample test report

产品 Product	丁腈手套	等级 Grade	医疗级		颜色 Color	蓝色B-2			样品数量 Quantity	213支				
样品来源 Sample source	2021-2-23 10:00 取样 批号2021020802，老化后（90℃）				批号 Lot No	2021020802			检验日期 Inspection date	2021/2/24				
外观 Appearance	严重缺陷Critical	/												
	重要缺陷Major	/												
	轻微缺陷Minor	/												
针孔Pinhole		2/200												
样品号 Sample No.		1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	11#	12#	13#
型号Size		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
重量W,g		3.48	3.49	3.46	3.47	3.42	3.49	3.48	3.48	3.49	3.49	3.48	3.48	3.49
长度L,mm		244	245	246	246	248	246	246	248	246	248	247	249	246
掌宽PW,mm		97	96	95	97	96	97	96	96	97	97	96	96	96
指尖厚度FT,mm		0.101	0.109	0.108	0.117	0.116	0.108	0.106	0.114	0.105	0.106	0.109	0.104	0.103
掌心厚度PT,mm		0.055	0.057	0.06	0.061	0.06	0.061	0.061	0.06	0.059	0.058	0.057	0.058	0.058
腕部厚度CT,mm		0.054	0.053	0.048	0.049	0.048	0.047	0.059	0.056	0.051	0.048	0.058	0.053	0.052
拉断强度TS,M pa		38.6	38.6	38.5	37.5	38.6	37.2	33.8	35.9	39.5	36.8	47.2	35.6	34.9
伸长率E@B,%		448	467	459	478	498	489	488	469	467	477	467	469	479
最大力F@B,N		6.4	7.1	6.6	6.9	6.5	6.4	6.5	6.8	6.5	6.6	6.9	7.2	6.4
灌水设备编号 Pinhole testing equipment No.		INTCO-CISB-21-002					拉力机编号 Electronic tensile testing machine No.			INTCO-CLSB-07-004				
电子天平编号 Electronic balance No.		INTCO-CLSB-06-071					钢直尺编号 Steel ruler No.			INTCO-CISB-20-001				
结论	合格	检验员			苗婷婷				复核			王少卿		

注Note:

W: Weight, L: Length, PW: Palm Width, FT: Finger Thickness, PT: Palm Thickness, CT: Cuff Thickness, TS: Tensile Strength, E@B: Ultimate Elongation, F@B: Force



安徽英科医疗用品有限公司

文件编号: INTCO-JL-Q073-A1

样品测试报告

Sample test report

产品 Product	丁腈手套	等级 Grade	医疗级	颜色 Color	蓝色B-2	样品数量 Quantity	213支						
样品来源 Sample source	2021-2-8 8:00 取样 批号2021020803, 老化前			批号 Lot No	2021020803	检验日期 Inspection date	2021/2/8						
外观 Appearance	严重缺陷Critical							/					
	重要缺陷Major							/					
	轻微缺陷Minor							/					
针孔Pinhole		4/200											
样品号 Sample No.	1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	11#	12#	13#
型号Size	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
重量W,g	3.5	3.49	3.52	3.65	3.51	3.52	3.49	3.55	3.49	3.42	3.56	3.53	3.53
长度L,mm	242	241	243	240	241	245	243	242	242	243	241	243	242
掌宽PW,mm	97	96	96	96	97	96	97	97	97	97	97	97	97
指尖厚度FT,mm	0.111	0.113	0.102	0.103	0.114	0.108	0.109	0.105	0.108	0.107	0.108	0.106	0.112
掌心厚度PT,mm	0.061	0.050	0.063	0.065	0.064	0.065	0.062	0.064	0.063	0.062	0.061	0.065	0.064
腕部厚度CT,mm	0.052	0.055	0.054	0.053	0.051	0.054	0.055	0.051	0.051	0.049	0.051	0.053	0.051
拉断强度TS,M pa	36.8	37.6	36.5	38.6	43.9	35.8	36.6	34.9	39.1	34.2	39.1	29.5	23.4
伸长率E@B,%	523	519	521	518	513	518	514	518	519	516	520	526	516
最大力F@B,N	6.5	6.8	6.3	6.7	7.2	5.6	6.1	6.9	7.2	6.3	6.4	6.8	7.0
灌水设备编号 Pinhole testing equipment No.	INTCO-CISB-21-003					拉力机编号 Electronic tensile testing machine No.			INTCO-CLSB-07-002				
电子天平编号 Electronic balance No.	INTCO-CLSB-06-071					钢直尺编号 Steel ruler No.			INTCO-CISB-20-001				
结论	合格	检验员		苗婷婷				复核		王少卿			
注Note: W: Weight, L: Length, PW: Palm Width, FT: Finger Thickness, PT: Palm Thickness, CT: Cuff Thickness, TS: Tensile Strength, E@B: Ultimate Elongation, F@B: Force													

样品测试报告

Sample test report

产品 Product	丁腈手套	等级 Grade	医疗级		颜色 Color	蓝色B-2			样品数量 Quantity	213支				
样品来源 Sample source	2021-3-1 10:00 取样 批号2021020803, 老化后 (60℃)				批号 Lot No	2021020803			检验日期 Inspection date	2021/3/2				
外观 Appearance	严重缺陷Critical	/												
	重要缺陷Major	/												
	轻微缺陷Minor	/												
针孔Pinhole		3/200												
样品号 Sample No.		1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	11#	12#	13#
型号Size		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
重量W,g		3.4	3.45	3.47	3.45	3.46	3.43	3.44	3.45	3.43	3.45	3.46	3.43	3.44
长度L,mm		242	243	245	246	247	248	245	246	241	245	243	242	244
掌宽PW,mm		96	95	96	95	94	96	95	95	96	95	95	96	95
指尖厚度FT,mm		0.112	0.114	0.115	0.116	0.113	0.112	0.115	0.109	0.123	0.124	0.125	0.111	0.116
掌心厚度PT,mm		0.063	0.062	0.065	0.064	0.061	0.063	0.062	0.065	0.062	0.062	0.064	0.059	0.061
腕部厚度CT,mm		0.052	0.053	0.054	0.056	0.054	0.052	0.048	0.049	0.053	0.052	0.054	0.055	0.056
拉断强度TS,M pa		44.0	42.3	46.8	48.2	47.7	38.1	36.9	33.6	38.5	36.9	31.2	42.3	44.1
伸长率E@B,%		465	485	481	486	466	485	463	489	465	466	425	485	463
最大力F@B,N		7.3	7.5	6.8	6.9	7.0	7.1	5.5	6.5	7.3	6.5	7.7	7.9	6.9
灌水设备编号 Pinhole testing equipment No.		INTCO-CISB-21-003					拉力机编号 Electronic tensile testing machine No.			INTCO-CLSB-07-002				
电子天平编号 Electronic balance No.		INTCO-CLSB-06-071					钢直尺编号 Steel ruler No.			INTCO-CISB-20-001				
结论	合格	检验员			苗婷婷				复核			王少卿		

注Note:

W: Weight, L: Length, PW: Palm Width, FT: Finger Thickness, PT: Palm Thickness, CT: Cuff Thickness, TS: Tensile Strength, E@B: Ultimate Elongation, F@B: Force

样品测试报告

Sample test report

产品 Product	丁腈手套	等级 Grade	医疗级		颜色 Color	蓝色B-2			样品数量 Quantity	213支				
样品来源 Sample source	2021-4-10 10:00 取样 批号2021020803, 老化后（60℃）				批号 Lot No	2021020803			检验日期 Inspection date	2021/4/11				
外观 Appearance	严重缺陷Critical	/												
	重要缺陷Major	/												
	轻微缺陷Minor	/												
针孔Pinhole		2/200												
样品号 Sample No.		1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	11#	12#	13#
型号Size		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
重量W,g		3.54	3.49	3.48	3.45	3.46	3.48	3.47	3.45	3.44	3.45	3.46	3.45	3.49
长度L,mm		246	245	244	241	240	245	243	242	241	240	245	246	242
掌宽PW,mm		96	95	94	95	95	96	94	95	96	95	95	96	96
指尖厚度FT,mm		0.113	0.114	0.112	0.116	0.108	0.105	0.106	0.112	0.113	0.105	0.104	0.107	0.108
掌心厚度PT,mm		0.059	0.062	0.064	0.067	0.063	0.062	0.06	0.061	0.062	0.063	0.064	0.065	0.065
腕部厚度CT,mm		0.053	0.054	0.049	0.048	0.047	0.05	0.051	0.052	0.054	0.051	0.053	0.048	0.051
拉断强度TS,M pa		42.1	43.6	41.2	45.3	29.8	36.5	37.2	34.6	35.6	29.6	27.8	35.2	34.4
伸长率E@B,%		465	472	465	432	411	452	461	463	466	487	446	421	418
最大力F@B,N		7.6	7.4	6.8	6.9	7.3	7.5	5.1	7.3	7.6	7.4	7.6	6.9	6.5
灌水设备编号 Pinhole testing equipment No.		INTCO-CISB-21-003					拉力机编号 Electronic tensile testing machine No.			INTCO-CLSB-07-002				
电子天平编号 Electronic balance No.		INTCO-CLSB-06-071					钢直尺编号 Steel ruler No.			INTCO-CISB-20-001				
结论	合格	检验员			苗婷婷				复核			王少卿		

注Note:

W: Weight, L: Length, PW: Palm Width, FT: Finger Thickness, PT: Palm Thickness, CT: Cuff Thickness, TS: Tensile Strength, E@B: Ultimate Elongation, F@B: Force

样品测试报告

Sample test report

产品 Product	丁腈手套	等级 Grade	医疗级		颜色 Color	蓝色B-2			样品数量 Quantity	213支				
样品来源 Sample source	2021-4-30 10:00 取样 批号2021020803, 老化后（60℃）				批号 Lot No	2021020803			检验日期 Inspection date	2021/5/1				
外观 Appearance	严重缺陷Critical	/												
	重要缺陷Major	/												
	轻微缺陷Minor	/												
针孔Pinhole		1/200												
样品号 Sample No.		1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	11#	12#	13#
型号Size		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
重量W,g		3.46	3.48	3.47	3.44	3.40	3.41	3.42	3.42	3.43	3.40	3.41	3.40	3.40
长度L,mm		245	246	247	245	245	247	247	246	248	247	245	246	245
掌宽PW,mm		95	96	95	95	96	96	95	96	96	95	96	95	96
指尖厚度FT,mm		0.112	0.113	0.115	0.118	0.112	0.111	0.112	0.115	0.116	0.119	0.112	0.0113	0.112
掌心厚度PT,mm		0.065	0.064	0.063	0.062	0.061	0.063	0.062	0.065	0.064	0.063	0.061	0.062	0.065
腕部厚度CT,mm		0.059	0.058	0.057	0.052	0.056	0.055	0.052	0.053	0.054	0.055	0.056	0.059	0.054
拉断强度TS,M pa		33.8	33.6	38.1	36.8	37.6	44.2	36.5	34.2	34.1	36.2	31.6	33.9	34.2
伸长率E@B,%		500	489	465	456	500	486	478	499	459	461	424	422	459
最大力F@B,N		6.6	6.5	6.4	7.1	7.2	7.3	4.4	6.7	6.8	6.9	3.9	7.1	7.7
灌水设备编号 Pinhole testing equipment No.		INTCO-CISB-21-003					拉力机编号 Electronic tensile testing machine No.			INTCO-CLSB-07-002				
电子天平编号 Electronic balance No.		INTCO-CLSB-06-071					钢直尺编号 Steel ruler No.			INTCO-CISB-20-001				
结论	合格	检验员			苗婷婷				复核			王少卿		

注Note:

W: Weight, L: Length, PW: Palm Width, FT: Finger Thickness, PT: Palm Thickness, CT: Cuff Thickness, TS: Tensile Strength, E@B: Ultimate Elongation, F@B: Force

样品测试报告

Sample test report

产品 Product	丁腈手套	等级 Grade	医疗级		颜色 Color	蓝色B-2			样品数量 Quantity		213支			
样品来源 Sample source	2021-5-20 10:00 取样 批号2021020803，老化后（60℃）				批号 Lot No	2021020803			检验日期 Inspection date		2021/5/21			
外观 Appearance	严重缺陷Critical	/												
	重要缺陷Major	/												
	轻微缺陷Minor	/												
针孔Pinhole		4/200												
样品号 Sample No.		1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	11#	12#	13#
型号Size		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
重量W,g		3.48	3.46	3.44	3.4	3.45	3.46	3.42	3.43	3.44	3.45	3.46	3.42	3.43
长度L,mm		244	245	247	246	245	246	247	248	245	246	248	246	246
掌宽PW,mm		96	95	94	96	97	95	96	96	95	96	95	96	95
指尖厚度FT,mm		0.098	0.096	0.097	0.103	0.102	0.099	0.096	0.097	0.098	0.099	0.092	0.0093	0.091
掌心厚度PT,mm		0.064	0.062	0.063	0.065	0.064	0.068	0.062	0.0063	0.062	0.059	0.058	0.057	0.056
腕部厚度CT,mm		0.057	0.056	0.055	0.056	0.054	0.055	0.056	0.054	0.055	0.056	0.057	0.058	0.059
拉断强度TS,M pa		36.5	35.6	37.8	38.6	37.3	39.6	39.5	35.5	36.7	37.2	33.6	33.8	37.5
伸长率E@B,%		489	496	498	486	479	496	487	489	476	473	456	468	467
最大力F@B,N		6.7	6.2	6.3	4.4	6.4	7.3	7.2	6.5	6.6	6.7	6.2	6.5	6.4
灌水设备编号 Pinhole testing equipment No.		INTCO-CISB-21-003					拉力机编号 Electronic tensile testing machine No.			INTCO-CLSB-07-002				
电子天平编号 Electronic balance No.		INTCO-CLSB-06-071					钢直尺编号 Steel ruler No.			INTCO-CISB-20-001				
结论	合格	检验员			苗婷婷				复核		王亚明			

注Note:

W: Weight, L: Length, PW: Palm Width, FT: Finger Thickness, PT: Palm Thickness, CT: Cuff Thickness, TS: Tensile Strength, E@B: Ultimate Elongation, F@B: Force



安徽英科医疗用品有限公司

文件编号: INTCO-JL-Q073-A1

样品测试报告

Sample test report

产品 Product	丁腈手套	等级 Grade	医疗级	颜色 Color	蓝色B-2	样品数量 Quantity	213支						
样品来源 Sample source	2021-6-9 10:00 取样 批号2021020803, 老化后 (60℃)			批号 Lot No	2021020803	检验日期 Inspection date	2021/6/10						
外观 Appearance	严重缺陷Critical	/											
	重要缺陷Major	/											
	轻微缺陷Minor	/											
针孔Pinhole		3/200											
样品号 Sample No.	1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	11#	12#	13#
型号Size	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
重量W,g	3.47	3.45	3.46	3.43	3.44	3.44	3.45	3.46	3.45	3.49	3.45	3.46	3.42
长度L,mm	248	245	246	241	245	245	247	247	246	248	247	245	246
掌宽PW,mm	95	95	96	96	97	95	96	96	95	96	95	94	95
指尖厚度FT,mm	0.113	0.112	0.115	0.109	0.123	0.103	0.114	0.112	0.116	0.108	0.105	0.096	0.097
掌心厚度PT,mm	0.063	0.062	0.06	0.061	0.062	0.063	0.098	0.096	0.097	0.103	0.063	0.062	0.065
腕部厚度CT,mm	0.052	0.051	0.053	0.051	0.052	0.052	0.053	0.054	0.056	0.054	0.055	0.056	0.054
拉断强度TS,M pa	32.1	31.1	33.6	34.2	35.3	36.1	33.3	29.5	26.3	34.1	36.1	32.6	33.6
伸长率E@B,%	456	478	484	474	465	453	461	452	451	453	432	435	429
最大力F@B,N	6.3	6.5	5.8	6.4	6.1	6.5	6.7	6.3	5.6	6.6	6.8	6.7	6.6
灌水设备编号 Pinhole testing equipment No.	INTCO-CISB-21-003					拉力机编号 Electronic tensile testing machine No.			INTCO-CLSB-07-002				
电子天平编号 Electronic balance No.	INTCO-CLSB-06-071					钢直尺编号 Steel ruler No.			INTCO-CISB-20-001				
结论	合格	检验员		苗婷婷				复核		王书卿			
注Note: W: Weight, L: Length, PW: Palm Width, FT: Finger Thickness, PT: Palm Thickness, CT: Cuff Thickness, TS: Tensile Strength, E@B: Ultimate Elongation, F@B: Force													

样品测试报告

Sample test report

产品 Product	丁腈手套	等级 Grade	医疗级		颜色 Color	蓝色B-2			样品数量 Quantity	213支				
样品来源 Sample source	2021-2-14 10:00 取样 批号2021020803, 老化后（70℃）				批号 Lot No	2021020803			检验日期 Inspection date	2021/2/15				
外观 Appearance	严重缺陷Critical	/												
	重要缺陷Major	/												
	轻微缺陷Minor	/												
针孔Pinhole		3/200												
样品号 Sample No.		1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	11#	12#	13#
型号Size		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
重量W,g		3.44	3.49	3.52	3.48	3.51	3.52	3.49	3.46	3.43	3.44	3.46	3.48	3.49
长度L,mm		242	243	241	240	241	242	242	242	243	241	242	243	241
掌宽PW,mm		95	93	91	90	95	93	94	95	96	96	95	97	97
指尖厚度FT,mm		0.119	0.115	0.113	0.119	0.120	0.118	0.122	0.103	0.115	0.110	0.121	0.101	0.114
掌心厚度PT,mm		0.061	0.062	0.061	0.063	0.064	0.06	0.062	0.062	0.063	0.065	0.063	0.064	0.065
腕部厚度CT,mm		0.051	0.05	0.053	0.054	0.049	0.053	0.054	0.051	0.053	0.054	0.055	0.05	0.054
拉断强度TS,M pa		33.6	38.4	38.7	32.9	39.6	34.8	39.2	41.4	42.5	39.2	32.1	34.3	31.2
伸长率E@B,%		518	516	499	475	486	456	478	496	458	495	465	512	487
最大力F@B,N		6.5	6.4	6.8	7.1	6.9	6.2	7.3	7.4	6.9	5.1	6.5	7.3	6.9
灌水设备编号 Pinhole testing equipment No.		INTCO-CISB-21-003					拉力机编号 Electronic tensile testing machine No.			INTCO-CLSB-07-002				
电子天平编号 Electronic balance No.		INTCO-CLSB-06-071					钢直尺编号 Steel ruler No.			INTCO-CISB-20-001				
结论	合格	检验员			苗婷婷				复核			王少卿		

注Note:

W: Weight, L: Length, PW: Palm Width, FT: Finger Thickness, PT: Palm Thickness, CT: Cuff Thickness, TS: Tensile Strength, E@B: Ultimate Elongation, F@B: Force

样品测试报告

Sample test report

产品 Product	丁腈手套	等级 Grade	医疗级		颜色 Color	蓝色B-2			样品数量 Quantity	213支				
样品来源 Sample source	2021-2-19 10:00 取样 批号2021020803, 老化后（70℃）				批号 Lot No	2021020803			检验日期 Inspection date	2021/2/20				
外观 Appearance	严重缺陷Critical	/												
	重要缺陷Major	/												
	轻微缺陷Minor	/												
针孔Pinhole		2/200												
样品号 Sample No.		1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	11#	12#	13#
型号Size		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
重量W,g		3.46	3.48	3.49	3.51	3.39	3.48	3.47	3.47	3.49	3.45	3.47	3.42	3.49
长度L,mm		243	243	244	242	244	245	246	241	244	243	242	240	243
掌宽PW,mm		96	96	96	96	95	97	95	96	95	96	95	96	96
指尖厚度FT,mm		0.112	0.123	0.116	0.121	0.113	0.115	0.117	0.118	0.116	0.123	0.11	0.115	0.114
掌心厚度PT,mm		0.06	0.061	0.063	0.062	0.054	0.059	0.061	0.061	0.059	0.062	0.063	0.061	0.061
腕部厚度CT,mm		0.052	0.051	0.053	0.05	0.049	0.046	0.049	0.052	0.053	0.056	0.058	0.049	0.043
拉断强度TS,M pa		44.3	42.1	43.4	32.6	32.1	36.7	35.9	42.6	43.1	45.1	29.8	36.5	37.2
伸长率E@B,%		461	463	458	492	472	475	499	489	432	439	456	471	465
最大力F@B,N		7.2	6.3	7.5	5.2	7.0	6.6	7.1	7.5	5.1	4.8	5.3	7.7	6.4
灌水设备编号 Pinhole testing equipment No.		INTCO-CISB-21-003					拉力机编号 Electronic tensile testing machine No.			INTCO-CLSB-07-002				
电子天平编号 Electronic balance No.		INTCO-CLSB-06-071					钢直尺编号 Steel ruler No.			INTCO-CISB-20-001				
结论	合格	检验员			苗婷婷				复核			王少卿		

注Note:

W: Weight, L: Length, PW: Palm Width, FT: Finger Thickness, PT: Palm Thickness, CT: Cuff Thickness, TS: Tensile Strength, E@B: Ultimate Elongation, F@B: Force

样品测试报告

Sample test report

产品 Product	丁腈手套	等级 Grade	医疗级		颜色 Color	蓝色B-2			样品数量 Quantity	213支				
样品来源 Sample source	2021-2-24 10:00 取样 批号2021020803, 老化后 (70℃)				批号 Lot No	2021020803			检验日期 Inspection date	2021/2/25				
外观 Appearance	严重缺陷Critical	/												
	重要缺陷Major	/												
	轻微缺陷Minor	/												
针孔Pinhole		3/200												
样品号 Sample No.		1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	11#	12#	13#
型号Size		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
重量W,g		3.52	3.54	3.55	3.49	3.48	3.46	3.45	3.43	3.45	3.46	3.43	3.48	3.5
长度L,mm		244	244	243	244	246	245	244	247	248	246	246	249	247
掌宽PW,mm		95	95	96	94	93	95	96	95	94	96	95	94	95
指尖厚度FT,mm		0.102	0.112	0.113	0.101	0.116	0.121	0.117	0.115	0.125	0.113	0.114	0.124	0.118
掌心厚度PT,mm		0.064	0.061	0.063	0.065	0.064	0.063	0.065	0.066	0.063	0.067	0.062	0.061	0.064
腕部厚度CT,mm		0.055	0.056	0.053	0.054	0.055	0.049	0.051	0.053	0.055	0.054	0.052	0.054	0.053
拉断强度TS,M pa		39.6	33.8	35.1	36.7	36.2	33.1	34.2	32.3	40.1	33.6	33.7	38.1	31.9
伸长率E@B,%		441	452	462	431	432	443	432	456	472	446	485	463	458
最大力F@B,N		6.6	6.3	6.4	6.9	4.0	6.5	6.3	6.6	7.6	7.3	7.1	6.5	6.7
灌水设备编号 Pinhole testing equipment No.		INTCO-CISB-21-003					拉力机编号 Electronic tensile testing machine No.			INTCO-CLSB-07-002				
电子天平编号 Electronic balance No.		INTCO-CLSB-06-071					钢直尺编号 Steel ruler No.			INTCO-CISB-20-001				
结论	合格	检验员			苗婷婷				复核			王少卿		

注Note:

W: Weight, L: Length, PW: Palm Width, FT: Finger Thickness, PT: Palm Thickness, CT: Cuff Thickness, TS: Tensile Strength, E@B: Ultimate Elongation, F@B: Force

样品测试报告

Sample test report

产品 Product	丁腈手套	等级 Grade	医疗级	颜色 Color	蓝色B-2			样品数量 Quantity	213支					
样品来源 Sample source	2021-3-1 10:00 取样 批号2021020803, 老化后 (70℃)			批号 Lot No	2021020803			检验日期 Inspection date	2021/3/2					
外观 Appearance	严重缺陷Critical	/												
	重要缺陷Major	/												
	轻微缺陷Minor	/												
针孔Pinhole		3/200												
样品号 Sample No.		1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	11#	12#	13#
型号Size		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
重量W,g		3.45	3.46	3.49	3.55	3.46	3.45	3.47	3.47	3.46	3.5	3.51	3.51	3.52
长度L,mm		244	245	244	243	244	243	242	244	251	250	249	248	246
掌宽PW,mm		96	96	95	94	93	95	94	96	96	84	96	95	94
指尖厚度FT,mm		0.0112	0.109	0.113	0.11	0.102	0.103	0.106	0.118	0.119	0.121	0.121	0.103	0.106
掌心厚度PT,mm		0.054	0.053	0.052	0.055	0.047	0.053	0.061	0.064	0.062	0.061	0.059	0.058	0.059
腕部厚度CT,mm		0.053	0.051	0.052	0.054	0.050	0.049	0.046	0.052	0.046	0.049	0.049	0.048	0.049
拉断强度TS,M pa		44.9	47.2	45.8	45.3	33.2	36.4	31.6	34.9	32.1	34.2	33.6	34.6	31.7
伸长率E@B,%		449	421	437	462	452	498	477	465	451	463	461	421	431
最大力F@B,N		6.9	7.1	7.6	6.3	6.2	7.8	7.5	7.3	6.8	6.7	6.4	5.9	7.1
灌水设备编号 Pinhole testing equipment No.		INTCO-CISB-21-003					拉力机编号 Electronic tensile testing machine No.			INTCO-CLSB-07-002				
电子天平编号 Electronic balance No.		INTCO-CLSB-06-071					钢直尺编号 Steel ruler No.			INTCO-CISB-20-001				
结论	合格	检验员			苗婷婷				复核			王少卿		

注Note:

W: Weight, L: Length, PW: Palm Width, FT: Finger Thickness, PT: Palm Thickness, CT: Cuff Thickness, TS: Tensile Strength, E@B: Ultimate Elongation, F@B: Force

样品测试报告

Sample test report

产品 Product	丁腈手套	等级 Grade	医疗级		颜色 Color	蓝色B-2			样品数量 Quantity	213支				
样品来源 Sample source	2021-3-16 10:00 取样 批号2021020803，老化后（70℃）				批号 Lot No	2021020803			检验日期 Inspection date	2021/3/17				
外观 Appearance	严重缺陷Critical	/												
	重要缺陷Major	/												
	轻微缺陷Minor	/												
针孔Pinhole		3/200												
样品号 Sample No.		1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	11#	12#	13#
型号Size		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
重量W,g		3.41	3.45	3.43	3.44	3.42	3.46	3.4	3.41	3.49	3.46	3.41	3.42	3.45
长度L,mm		243	241	242	243	244	245	241	243	246	242	243	244	246
掌宽PW,mm		96	95	94	93	94	91	95	96	95	94	95	94	95
指尖厚度FT,mm		0.102	0.111	0.011	0.121	0.105	0.107	0.105	0.114	0.118	0.121	0.106	0.108	0.109
掌心厚度PT,mm		0.059	0.060	0.063	0.061	0.062	0.065	0.059	0.064	0.053	0.061	0.065	0.063	0.064
腕部厚度CT,mm		0.051	0.052	0.051	0.056	0.054	0.057	0.046	0.048	0.050	0.051	0.057	0.054	0.055
拉断强度TS,M pa		44.1	45.2	36.2	41.6	39.5	35.4	46.2	33.5	44.5	34.2	36.4	42.1	34.2
伸长率E@B,%		416	421	419	452	431	465	451	462	431	425	427	426	419
最大力F@B,N		7.3	6.5	6.5	6.8	7.3	7.2	5.5	6.1	7.9	8.8	6.7	8.3	7.4
灌水设备编号 Pinhole testing equipment No.		INTCO-CISB-21-003					拉力机编号 Electronic tensile testing machine No.			INTCO-CLSB-07-002				
电子天平编号 Electronic balance No.		INTCO-CLSB-06-071					钢直尺编号 Steel ruler No.			INTCO-CISB-20-001				
结论	合格	检验员			苗婷婷				复核			王少卿		

注Note:

W: Weight, L: Length, PW: Palm Width, FT: Finger Thickness, PT: Palm Thickness, CT: Cuff Thickness, TS: Tensile Strength, E@B: Ultimate Elongation, F@B: Force

样品测试报告

Sample test report

产品 Product	丁腈手套	等级 Grade	医疗级		颜色 Color	蓝色B-2			样品数量 Quantity	213支				
样品来源 Sample source	2021-2-14 10:00 取样 批号2021020803, 老化后 (80℃)				批号 Lot No	2021020803			检验日期 Inspection date	2021/2/15				
外观 Appearance	严重缺陷Critical	/												
	重要缺陷Major	/												
	轻微缺陷Minor	/												
针孔Pinhole		4/200												
样品号 Sample No.		1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	11#	12#	13#
型号Size		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
重量W,g		3.43	3.44	3.46	3.48	3.50	3.53	3.54	3.52	3.56	3.48	3.51	3.50	3.54
长度L,mm		242	241	243	244	242	245	243	242	241	243	244	242	242
掌宽PW,mm		96	94	94	95	96	94	97	95	96	94	93	95	94
指尖厚度FT,mm		0.106	0.105	0.102	0.113	0.115	0.121	0.109	0.113	0.112	0.109	0.112	0.114	0.123
掌心厚度PT,mm		0.062	0.059	0.058	0.063	0.064	0.068	0.054	0.062	0.061	0.061	0.058	0.064	0.061
腕部厚度CT,mm		0.053	0.049	0.052	0.051	0.049	0.054	0.053	0.049	0.049	0.052	0.054	0.055	0.056
拉断强度TS,M pa		41.6	35.6	38.1	45.6	43.2	41.6	48.3	39.4	39.6	42.3	44.1	38.9	31.4
伸长率E@B,%		442	416	452	436	451	436	476	461	421	436	415	476	426
最大力F@B,N		6.8	7.1	7.3	6.5	6.7	6.6	6.1	7.1	7.2	7.1	6.8	6.7	6.4
灌水设备编号 Pinhole testing equipment No.		INTCO-CISB-21-003					拉力机编号 Electronic tensile testing machine No.			INTCO-CLSB-07-002				
电子天平编号 Electronic balance No.		INTCO-CLSB-06-071					钢直尺编号 Steel ruler No.			INTCO-CISB-20-001				
结论	合格	检验员			苗婷婷				复核		王少卿			

注Note:

W: Weight, L: Length, PW: Palm Width, FT: Finger Thickness, PT: Palm Thickness, CT: Cuff Thickness, TS: Tensile Strength, E@B: Ultimate Elongation, F@B: Force

样品测试报告

Sample test report

产品 Product	丁腈手套	等级 Grade	医疗级		颜色 Color	蓝色B-2			样品数量 Quantity	213支				
样品来源 Sample source	2021-2-19 10:00 取样 批号2021020803, 老化后 (80℃)				批号 Lot No	2021020803			检验日期 Inspection date	2021/2/20				
外观 Appearance	严重缺陷Critical	/												
	重要缺陷Major	/												
	轻微缺陷Minor	/												
针孔Pinhole		3/200												
样品号 Sample No.		1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	11#	12#	13#
型号Size		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
重量W,g		3.46	3.44	3.48	3.49	3.42	3.55	3.48	3.48	3.49	3.43	3.54	3.52	3.48
长度L,mm		246	246	245	247	242	246	248	246	246	246	247	243	244
掌宽PW,mm		95	96	95	96	94	95	96	95	96	95	95	96	95
指尖厚度FT,mm		0.103	0.102	0.105	0.111	0.125	0.108	0.116	0.118	0.113	0.113	0.123	0.104	0.108
掌心厚度PT,mm		0.062	0.063	0.059	0.061	0.061	0.064	0.062	0.065	0.064	0.062	0.061	0.059	0.061
腕部厚度CT,mm		0.049	0.052	0.053	0.049	0.053	0.056	0.055	0.048	0.052	0.048	0.049	0.056	0.054
拉断强度TS,M pa		35.2	44.3	36.1	44.5	40.3	46.5	48.2	35.6	37.5	38.2	34.1	33.3	35.6
伸长率E@B,%		412	456	478	452	435	465	468	472	476	519	458	441	489
最大力F@B,N		6.5	7.2	6.2	7.7	7.4	7.9	8.2	6.9	7.3	7.9	6.5	6.1	7.6
灌水设备编号 Pinhole testing equipment No.		INTCO-CISB-21-003					拉力机编号 Electronic tensile testing machine No.			INTCO-CLSB-07-002				
电子天平编号 Electronic balance No.		INTCO-CLSB-06-071					钢直尺编号 Steel ruler No.			INTCO-CISB-20-001				
结论	合格	检验员			苗婷婷				复核			王少卿		

注Note:

W: Weight, L: Length, PW: Palm Width, FT: Finger Thickness, PT: Palm Thickness, CT: Cuff Thickness, TS: Tensile Strength, E@B: Ultimate Elongation, F@B: Force



安徽英科医疗用品有限公司

文件编号: INTCO-JL-Q073-A1

样品测试报告

Sample test report

产品 Product	丁腈手套	等级 Grade	医疗级	颜色 Color	蓝色B-2			样品数量 Quantity	213支					
样品来源 Sample source	2021-2-24 10:00 取样 批号2021020803, 老化后 (80℃)			批号 Lot No	2021020803			检验日期 Inspection date	2021/2/25					
外观 Appearance	严重缺陷Critical	/												
	重要缺陷Major	/												
	轻微缺陷Minor	/												
针孔Pinhole		2/200												
样品号 Sample No.	1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	11#	12#	13#	
型号Size	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
重量W,g	3.55	3.56	3.45	3.42	3.43	3.4	3.41	3.42	3.41	3.4	3.44	3.48	3.55	
长度L,mm	243	242	244	241	243	241	244	243	243	245	241	240	245	
掌宽PW,mm	96	94	95	96	94	95	95	96	96	97	96	96	96	
指尖厚度FT,mm	0.101	0.106	0.108	0.112	0.116	0.119	0.121	0.103	0.104	0.108	0.106	0.102	0.113	
掌心厚度PT,mm	0.063	0.061	0.064	0.067	0.065	0.068	0.067	0.061	0.059	0.064	0.067	0.059	0.062	
腕部厚度CT,mm	0.053	0.054	0.056	0.054	0.056	0.055	0.058	0.054	0.056	0.052	0.051	0.049	0.052	
拉断强度TS,M pa	43.1	42.3	43.5	33.6	39.5	28.6	42.7	33.6	42.5	35.7	33.1	29.8	39.5	
伸长率E@B,%	465	489	481	473	489	475	485	466	468	475	459	438	439	
最大力F@B,N	7.4	7.2	7.9	6.8	7.3	5.6	7.5	6.5	7.3	7.1	6.9	6.0	7.9	
灌水设备编号 Pinhole testing equipment No.	INTCO-CISB-21-003				拉力机编号 Electronic tensile testing machine No.				INTCO-CLSB-07-002					
电子天平编号 Electronic balance No.	INTCO-CLSB-06-071				钢直尺编号 Steel ruler No.				INTCO-CISB-20-001					
结论	合格	检验员		苗婷婷				复核		王书明				
注Note: W: Weight, L: Length, PW: Palm Width, FT: Finger Thickness, PT: Palm Thickness, CT: Cuff Thickness, TS: Tensile Strength, E@B: Ultimate Elongation, F@B: Force														

样品测试报告

Sample test report

产品 Product	丁腈手套	等级 Grade	医疗级		颜色 Color	蓝色B-2			样品数量 Quantity	213支				
样品来源 Sample source	2021-3-1 10:00 取样 批号2021020803, 老化后 (80℃)				批号 Lot No	2021020803			检验日期 Inspection date	2021/3/2				
外观 Appearance	严重缺陷Critical	/												
	重要缺陷Major	/												
	轻微缺陷Minor	/												
针孔Pinhole		2/200												
样品号 Sample No.		1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	11#	12#	13#
型号Size		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
重量W,g		3.46	3.45	3.48	3.47	3.46	3.45	3.44	3.46	3.45	3.48	3.49	3.44	3.46
长度L,mm		244	246	245	247	245	242	243	244	245	246	242	243	243
掌宽PW,mm		95	94	96	95	94	93	95	96	94	95	96	96	95
指尖厚度FT,mm		0.097	0.112	0.113	0.114	0.113	0.106	0.108	0.102	0.103	0.104	0.112	0.113	0.115
掌心厚度PT,mm		0.062	0.064	0.065	0.064	0.065	0.063	0.065	0.064	0.062	0.063	0.064	0.062	0.062
腕部厚度CT,mm		0.056	0.052	0.054	0.05	0.049	0.053	0.052	0.052	0.055	0.058	0.052	0.052	0.055
拉断强度TS,M pa		29.6	43.2	36.8	37.6	42.1	39.5	36.5	33.8	42.9	41.6	38.5	39.6	35.7
伸长率E@B,%		422	433	486	486	481	456	459	489	458	456	442	456	430
最大力F@B,N		6.4	7.3	8.1	6.2	5.8	6.9	7.7	6.3	7.6	7.1	6.5	7.2	7.1
灌水设备编号 Pinhole testing equipment No.		INTCO-CISB-21-003					拉力机编号 Electronic tensile testing machine No.			INTCO-CLSB-07-002				
电子天平编号 Electronic balance No.		INTCO-CLSB-06-071					钢直尺编号 Steel ruler No.			INTCO-CISB-20-001				
结论	合格	检验员			苗婷婷				复核			王少卿		

注Note:

W: Weight, L: Length, PW: Palm Width, FT: Finger Thickness, PT: Palm Thickness, CT: Cuff Thickness, TS: Tensile Strength, E@B: Ultimate Elongation, F@B: Force

样品测试报告

Sample test report

产品 Product	丁腈手套	等级 Grade	医疗级		颜色 Color	蓝色B-2			样品数量 Quantity	213支				
样品来源 Sample source	2021-3-9 10:00 取样 批号2021020803，老化后（80℃）				批号 Lot No	2021020803			检验日期 Inspection date	2021/3/10				
外观 Appearance	严重缺陷Critical	/												
	重要缺陷Major	/												
	轻微缺陷Minor	/												
针孔Pinhole		4/200												
样品号 Sample No.		1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	11#	12#	13#
型号Size		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
重量W,g		3.52	3.53	3.49	3.46	3.44	3.4	3.41	3.42	3.4	3.42	3.44	3.41	3.49
长度L,mm		243	242	241	240	241	242	241	240	243	241	243	245	246
掌宽PW,mm		95	96	97	95	94	91	93	95	95	96	96	95	95
指尖厚度FT,mm		0.112	0.113	0.115	0.109	0.108	0.109	0.115	0.113	0.112	0.114	0.121	0.123	0.114
掌心厚度PT,mm		0.067	0.062	0.063	0.065	0.064	0.063	0.059	0.062	0.063	0.059	0.006	0.064	0.063
腕部厚度CT,mm		0.055	0.054	0.056	0.055	0.052	0.051	0.053	0.051	0.052	0.048	0.052	0.051	0.051
拉断强度TS,M pa		33.5	34.7	38.6	34.5	36.8	39.6	33.4	35.8	36.7	28.9	42.1	35.6	33.9
伸长率E@B,%		424	452	456	478	484	474	465	453	464	462	461	452	459
最大力F@B,N		6.2	6.3	6.5	6.9	6.5	5.5	6.8	6.8	7.3	7.1	6.5	6.9	7.3
灌水设备编号 Pinhole testing equipment No.		INTCO-CISB-21-003					拉力机编号 Electronic tensile testing machine No.			INTCO-CLSB-07-002				
电子天平编号 Electronic balance No.		INTCO-CLSB-06-071					钢直尺编号 Steel ruler No.			INTCO-CISB-20-001				
结论	合格	检验员			苗婷婷				复核			王少卿		

注Note:

W: Weight, L: Length, PW: Palm Width, FT: Finger Thickness, PT: Palm Thickness, CT: Cuff Thickness, TS: Tensile Strength, E@B: Ultimate Elongation, F@B: Force

样品测试报告

Sample test report

产品 Product	丁腈手套	等级 Grade	医疗级		颜色 Color	蓝色B-2			样品数量 Quantity	213支				
样品来源 Sample source	2021-2-10 10:00 取样 批号2021020803, 老化后 (90℃)				批号 Lot No	2021020803			检验日期 Inspection date	2021/2/11				
外观 Appearance	严重缺陷Critical	/												
	重要缺陷Major	/												
	轻微缺陷Minor	/												
针孔Pinhole		4/200												
样品号 Sample No.		1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	11#	12#	13#
型号Size		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
重量W,g		3.49	3.49	3.56	3.50	3.52	3.57	3.55	3.49	3.49	3.52	3.49	3.42	3.44
长度L,mm		249	246	249	244	242	246	243	244	246	245	246	244	241
掌宽PW,mm		95	96	95	96	96	95	96	95	95	94	95	93	97
指尖厚度FT,mm		0.133	0.115	0.107	0.117	0.118	0.119	0.129	0.129	0.115	0.116	0.120	0.127	0.123
掌心厚度PT,mm		0.063	0.061	0.061	0.061	0.062	0.065	0.061	0.063	0.063	0.061	0.065	0.063	0.064
腕部厚度CT,mm		0.051	0.052	0.050	0.054	0.056	0.053	0.052	0.047	0.052	0.051	0.050	0.053	0.056
拉断强度TS,M pa		32.3	50.8	47.5	41.9	35.7	35.2	40.5	47.8	45.3	28.4	43.6	26.5	50.8
伸长率E@B,%		461	531	508	528	453	492	489	543	517	439	511	459	512
最大力F@B,N		5.8	7.9	8.1	8.2	6.5	5.9	7.2	6.9	6.5	8.1	7.4	6.5	7.3
灌水设备编号 Pinhole testing equipment No.		INTCO-CISB-21-003					拉力机编号 Electronic tensile testing machine No.			INTCO-CLSB-07-002				
电子天平编号 Electronic balance No.		INTCO-CLSB-06-071					钢直尺编号 Steel ruler No.			INTCO-CISB-20-001				
结论	合格	检验员			苗婷婷				复核			王少卿		

注Note:

W: Weight, L: Length, PW: Palm Width, FT: Finger Thickness, PT: Palm Thickness, CT: Cuff Thickness, TS: Tensile Strength, E@B: Ultimate Elongation, F@B: Force

样品测试报告

Sample test report

产品 Product	丁腈手套	等级 Grade	医疗级		颜色 Color	蓝色B-2			样品数量 Quantity	213支				
样品来源 Sample source	2021-2-11 10:00 取样 批号2021020803, 老化后 (90℃)				批号 Lot No	2021020803			检验日期 Inspection date	2021/2/12				
外观 Appearance	严重缺陷Critical	/												
	重要缺陷Major	/												
	轻微缺陷Minor	/												
针孔Pinhole		3/200												
样品号 Sample No.		1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	11#	12#	13#
型号Size		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
重量W,g		3.49	3.50	3.45	3.47	3.46	3.48	3.48	3.47	3.55	3.48	3.49	3.51	3.49
长度L,mm		247	246	249	248	249	249	246	247	248	249	244	249	243
掌宽PW,mm		95	95	96	96	97	96	96	95	97	97	95	96	97
指尖厚度FT,mm		0.113	0.115	0.116	0.115	0.119	0.117	0.113	0.109	0.121	0.123	0.119	0.116	0.115
掌心厚度PT,mm		0.061	0.065	0.06	0.059	0.064	0.063	0.059	0.059	0.058	0.062	0.054	0.062	0.058
腕部厚度CT,mm		0.051	0.049	0.052	0.048	0.047	0.049	0.053	0.054	0.052	0.052	0.052	0.052	0.053
拉断强度TS,M pa		39.6	38.2	39.7	40.2	42.6	33.6	35.8	29.5	35.6	33.8	34.9	40.6	36.1
伸长率E@B,%		504	516	501	507	521	513	496	485	469	499	456	478	486
最大力F@B,N		7.2	6.3	6.3	7.2	5.2	6.9	7.9	6.8	7.3	7.6	7.2	7.6	6.5
灌水设备编号 Pinhole testing equipment No.		INTCO-CISB-21-003					拉力机编号 Electronic tensile testing machine No.			INTCO-CLSB-07-002				
电子天平编号 Electronic balance No.		INTCO-CLSB-06-071					钢直尺编号 Steel ruler No.			INTCO-CISB-20-001				
结论	合格	检验员			苗婷婷				复核			王少卿		

注Note:

W: Weight, L: Length, PW: Palm Width, FT: Finger Thickness, PT: Palm Thickness, CT: Cuff Thickness, TS: Tensile Strength, E@B: Ultimate Elongation, F@B: Force

样品测试报告

Sample test report

产品 Product	丁腈手套	等级 Grade	医疗级		颜色 Color	蓝色B-2			样品数量 Quantity	213支				
样品来源 Sample source	2021-2-12 10:00 取样 批号2021020803, 老化后 (90℃)				批号 Lot No	2021020803			检验日期 Inspection date	2021/2/13				
外观 Appearance	严重缺陷Critical	/												
	重要缺陷Major	/												
	轻微缺陷Minor	/												
针孔Pinhole		4/200												
样品号 Sample No.		1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	11#	12#	13#
型号Size		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
重量W,g		3.46	3.41	3.47	3.4	3.4	3.45	3.44	3.41	3.46	3.39	3.49	3.45	3.49
长度L,mm		249	250	246	248	249	246	244	246	245	250	248	240	241
掌宽PW,mm		95	96	97	97	96	95	96	96	96	96	97	97	97
指尖厚度FT,mm		0.113	0.112	0.103	0.101	0.116	0.107	0.118	0.119	0.121	0.123	0.105	0.113	0.108
掌心厚度PT,mm		0.062	0.059	0.062	0.064	0.062	0.061	0.063	0.064	0.059	0.051	0.063	0.064	0.059
腕部厚度CT,mm		0.049	0.054	0.052	0.056	0.054	0.052	0.051	0.051	0.053	0.049	0.053	0.049	0.049
拉断强度TS,M pa		49.6	48.6	43.8	45.7	49.9	43.2	41.3	40.2	41.3	42.9	31.2	33.4	33.3
伸长率E@B,%		503	501	441	431	405	436	449	486	472	462	489	524	533
最大力F@B,N		6.9	6.5	7.3	7.4	8.6	7.6	6.9	7.1	7.4	8.6	6.5	7.3	7.8
灌水设备编号 Pinhole testing equipment No.		INTCO-CISB-21-003					拉力机编号 Electronic tensile testing machine No.			INTCO-CLSB-07-002				
电子天平编号 Electronic balance No.		INTCO-CLSB-06-071					钢直尺编号 Steel ruler No.			INTCO-CISB-20-001				
结论	合格	检验员			苗婷婷				复核			王少卿		

注Note:

W: Weight, L: Length, PW: Palm Width, FT: Finger Thickness, PT: Palm Thickness, CT: Cuff Thickness, TS: Tensile Strength, E@B: Ultimate Elongation, F@B: Force

样品测试报告

Sample test report

产品 Product	丁腈手套	等级 Grade	医疗级		颜色 Color	蓝色B-2			样品数量 Quantity	213支				
样品来源 Sample source	2021-2-14 10:00 取样 批号2021020803, 老化后 (90℃)				批号 Lot No	2021020803			检验日期 Inspection date	2021/2/15				
外观 Appearance	严重缺陷Critical	/												
	重要缺陷Major	/												
	轻微缺陷Minor	/												
针孔Pinhole		5/200												
样品号 Sample No.		1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	11#	12#	13#
型号Size		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
重量W,g		3.42	3.40	3.42	3.49	3.46	3.45	3.45	3.46	3.45	3.40	3.46	3.46	3.48
长度L,mm		244	246	248	249	250	251	252	250	250	246	247	246	246
掌宽PW,mm		97	96	95	97	96	97	96	96	95	97	97	96	97
指尖厚度FT,mm		0.114	0.121	0.116	0.113	0.115	0.102	0.132	0.121	0.106	0.103	0.108	0.105	0.112
掌心厚度PT,mm		0.061	0.059	0.051	0.056	0.053	0.061	0.062	0.063	0.07	0.065	0.064	0.063	0.065
腕部厚度CT,mm		0.055	0.052	0.054	0.052	0.053	0.051	0.055	0.054	0.054	0.058	0.056	0.054	0.055
拉断强度TS,M pa		30.2	33.6	31.3	34.7	35.6	32.1	26.3	28.6	29.1	29.5	34.3	39.4	38.6
伸长率E@B,%		411	452	456	499	498	473	481	482	465	477	479	482	461
最大力F@B,N		6.7	6.5	7.5	7.9	6.6	6.4	7.3	6.9	6.5	6.8	7.6	7.9	6.5
灌水设备编号 Pinhole testing equipment No.		INTCO-CISB-21-003					拉力机编号 Electronic tensile testing machine No.			INTCO-CLSB-07-002				
电子天平编号 Electronic balance No.		INTCO-CLSB-06-071					钢直尺编号 Steel ruler No.			INTCO-CISB-20-001				
结论	合格	检验员			苗婷婷				复核			王少卿		

注Note:

W: Weight, L: Length, PW: Palm Width, FT: Finger Thickness, PT: Palm Thickness, CT: Cuff Thickness, TS: Tensile Strength, E@B: Ultimate Elongation, F@B: Force



安徽英科医疗用品有限公司

文件编号: INTCO-JL-Q073-A1

样品测试报告

Sample test report

产品 Product	丁腈手套	等级 Grade	医疗级	颜色 Color	蓝色B-2	样品数量 Quantity	213支						
样品来源 Sample source	2021-2-23 10:00 取样 批号2021020803, 老化后 (90℃)			批号 Lot No	2021020803	检验日期 Inspection date	2021/2/24						
外观 Appearance	严重缺陷Critical	/											
	重要缺陷Major	/											
	轻微缺陷Minor	/											
针孔Pinhole		1/200											
样品号 Sample No.	1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	11#	12#	13#
型号Size	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
重量W,g	3.45	3.44	3.4	3.41	3.42	3.43	3.46	3.45	3.41	3.43	3.45	3.41	3.4
长度L,mm	248	247	245	243	246	248	247	248	245	245	244	245	248
掌宽PW,mm	95	94	96	94	94	94	94	94	96	96	95	94	94
指尖厚度FT,mm	0.122	0.124	0.135	0.126	0.129	0.123	0.125	0.115	0.129	0.127	0.129	0.108	0.124
掌心厚度PT,mm	0.061	0.062	0.062	0.061	0.062	0.063	0.056	0.067	0.059	0.063	0.062	0.057	0.061
腕部厚度CT,mm	0.048	0.052	0.056	0.049	0.051	0.053	0.049	0.054	0.045	0.051	0.050	0.054	0.052
拉断强度TS,M pa	44.1	42.3	32.1	35.6	33.4	34.2	35.2	31.2	40.3	42.1	46.5	43.1	46.2
伸长率E@B,%	485	465	472	436	455	452	502	432	462	485	461	426	458
最大力F@B,N	7.1	6.5	6.9	7.3	7.1	7.6	6.4	6.9	6.4	6.5	6.5	6.4	6.8
灌水设备编号 Pinhole testing equipment No.	INTCO-CISB-21-003					拉力机编号 Electronic tensile testing machine No.			INTCO-CLSB-07-002				
电子天平编号 Electronic balance No.	INTCO-CLSB-06-071					钢直尺编号 Steel ruler No.			INTCO-CISB-20-001				
结论	合格	检验员		苗婷婷				复核		王书洲			
注Note: W: Weight, L: Length, PW: Palm Width, FT: Finger Thickness, PT: Palm Thickness, CT: Cuff Thickness, TS: Tensile Strength, E@B: Ultimate Elongation, F@B: Force													

老化过程记录 Aging process record

实验组: Testing group	①	样品批号 Sample lot	2021020801 2021020802 2021020803	样品数量 Sample qty	3
老化条件 Aging condition	60°C		老化时间 Aging duration	120天	
日期 Date	时间 Time	温度 °C Temp.	有无异常 Abnormal	记录人 Record by	
2021.2.9	9:00	60°C	☐ 有 yes ☒ 无 no	程梦伟	
2021.2.10	9:00	60°C	☐ 有 yes ☒ 无 no	代香草	
2021.2.11	9:00	60°C	☐ 有 yes ☒ 无 no	邹蓉蓉	
2021.2.12	9:00	60°C	☐ 有 yes ☒ 无 no	程梦伟	
2021.2.13	9:00	60°C	☐ 有 yes ☒ 无 no	代香草	
2021.2.14	9:00	60°C	☐ 有 yes ☒ 无 no	邹蓉蓉	
2021.2.15	9:00	60°C	☐ 有 yes ☒ 无 no	程梦伟	
2021.2.16	9:00	60°C	☐ 有 yes ☒ 无 no	代香草	
2021.2.17	9:00	60°C	☐ 有 yes ☒ 无 no	邹蓉蓉	
2021.2.18	9:00	60°C	☐ 有 yes ☒ 无 no	程梦伟	
2021.2.19	9:00	60°C	☐ 有 yes ☒ 无 no	代香草	
2021.2.20	9:00	60°C	☐ 有 yes ☒ 无 no	邹蓉蓉	
2021.2.21	9:00	60°C	☐ 有 yes ☒ 无 no	程梦伟	
2021.2.22	9:00	60°C	☐ 有 yes ☒ 无 no	代香草	
2021.2.23	9:00	60°C	☐ 有 yes ☒ 无 no	邹蓉蓉	
2021.2.24	9:00	60°C	☐ 有 yes ☒ 无 no	程梦伟	
2021.2.25	9:00	60°C	☐ 有 yes ☒ 无 no	代香草	
2021.2.26	9:00	60°C	☐ 有 yes ☒ 无 no	邹蓉蓉	
2021.2.27	9:00	60°C	☐ 有 yes ☒ 无 no	程梦伟	
2021.2.28	9:00	60.0	☐ 有 yes ☒ 无 no	代香草	
2021.3.1	9:00	60.0	☐ 有 yes ☒ 无 no	邹蓉蓉	
2021.3.2	9:00	60.0	☐ 有 yes ☒ 无 no	程梦伟	
2021.3.3	9:00	60.0	☐ 有 yes ☒ 无 no	代香草	
2021.3.4	9:00	60.0	☐ 有 yes ☒ 无 no	邹蓉蓉	
2021.3.5	9:00	60.0	☐ 有 yes ☒ 无 no	程梦伟	

审核人: Check by 贾晓莉

日期: Date 2021.3.5

老化过程记录 Aging process record

实验组: Testing group	①	样品批号Sample lot	2021020801 2021020802 2021020803	样品数量Sample qty	3条
老化条件 Aging condition	60°C		老化时间Aging duration	120天	
日期Date	时间Time	温度°C Temp.	有无异常 Abnormal	记录人Record by	
2021.3.6	9:00	60°C	☐ 有yes ☒ 无no	代杏草	
2021.3.7	9:00	60°C	☐ 有yes ☒ 无no	邹蓉蓉	
2021.3.8	9:00	60°C	☐ 有yes ☒ 无no	程梦伟	
2021.3.9	9:00	60.0	☐ 有yes ☒ 无no	邹蓉蓉	
2021.3.10	9:00	60.0	☐ 有yes ☒ 无no	代杏草	
2021.3.11	9:00	60°C	☐ 有yes ☒ 无no	程梦伟	
2021.3.12	9:00	60.0	☐ 有yes ☒ 无no	邹蓉蓉	
2021.3.13	9:00	60°C	☐ 有yes ☒ 无no	代杏草	
2021.3.14	9:00	60.0	☐ 有yes ☒ 无no	程梦伟	
2021.3.15	9:00	60.0	☐ 有yes ☒ 无no	邹蓉蓉	
2021.3.16	9:00	60.0	☐ 有yes ☒ 无no	代杏草	
2021.3.17	9:00	60.0	☐ 有yes ☒ 无no	程梦伟	
2021.3.18	9:00	60.0	☐ 有yes ☒ 无no	邹蓉蓉	
2021.3.19	9:00	60.0	☐ 有yes ☒ 无no	代杏草	
2021.3.20	9:00	60.0	☐ 有yes ☒ 无no	程梦伟	
2021.3.21	9:00	60.0	☐ 有yes ☒ 无no	邹蓉蓉	
2021.3.22	9:00	60.0	☐ 有yes ☒ 无no	代杏草	
2021.3.23	9:00	60.0	☐ 有yes ☒ 无no	程梦伟	
2021.3.24	9:00	60.0	☐ 有yes ☒ 无no	邹蓉蓉	
2021.3.25	9:00	60.0	☐ 有yes ☒ 无no	邹蓉蓉	
2021.3.26	9:00	60.0	☐ 有yes ☒ 无no	程梦伟	
2021.3.27	9:00	60.0	☐ 有yes ☒ 无no	代杏草	
2021.3.28	9:00	60.0	☐ 有yes ☒ 无no	邹蓉蓉	
2021.3.29	9:00	60.0	☐ 有yes ☒ 无no	程梦伟	
2021.3.30	9:00	60.0	☐ 有yes ☒ 无no	代杏草	
2021.3.31	9:00	60.0	☐ 有yes ☒ 无no	邹蓉蓉	
2021.4.1	9:00	60.0	☐ 有yes ☒ 无no	程梦伟	

审核人: Check by 贾晓莉

日期: Date 2021.3.5

老化过程记录 Aging process record

实验组: Testing group	①	样品批号 Sample lot	2021 020801 2021 020802 2021 020803	样品数量 Samp	见方案
老化条件 Aging condition	60°C		老化时间 Aging duration	120天	
日期 Date	时间 Time	温度 °C Temp.	有无异常 Abnormal	记录人 Record by	
2021.4.2	9:00	60.0	☐ 有 yes ☒ 无 no	程梦伟	
2021.4.3	9:00	60.0	☐ 有 yes ☒ 无 no	代香草	
2021.4.4	9:00	60.0	☐ 有 yes ☒ 无 no	程梦伟	
2021.4.5	9:00	60.0	☐ 有 yes ☒ 无 no	程梦伟	
2021.4.6	9:00	60.0	☐ 有 yes ☒ 无 no	代香草	
2021.4.7	9:00	60.0	☐ 有 yes ☒ 无 no	程梦伟	
2021.4.8	9:00	60.0	☐ 有 yes ☒ 无 no	程梦伟	
2021.4.9	9:00	60.0	☐ 有 yes ☒ 无 no	代香草	
2021.4.10	9:00	60.0	☐ 有 yes ☒ 无 no	程梦伟	
2021.4.11	9:00	60.0	☐ 有 yes ☒ 无 no	程梦伟	
2021.4.12	9:00	60.0	☐ 有 yes ☒ 无 no	代香草	
2021.4.13	9:00	60.0	☐ 有 yes ☒ 无 no	程梦伟	
2021.4.14	9:00	60.0	☐ 有 yes ☒ 无 no	程梦伟	
2021.4.15	9:00	60.0	☐ 有 yes ☒ 无 no	代香草	
2021.4.16	9:00	60.0	☐ 有 yes ☒ 无 no	程梦伟	
2021.4.17	9:00	60.0	☐ 有 yes ☒ 无 no	程梦伟	
2021.4.18	9:00	60.0	☐ 有 yes ☒ 无 no	代香草	
2021.4.19	9:00	60.0	☐ 有 yes ☒ 无 no	程梦伟	
2021.4.20	9:00	60.0	☐ 有 yes ☒ 无 no	程梦伟	
2021.4.21	9:00	60.0	☐ 有 yes ☒ 无 no	代香草	
2021.4.22	9:00	60.0	☐ 有 yes ☒ 无 no	程梦伟	
2021.4.23	9:00	60.0	☐ 有 yes ☒ 无 no	程梦伟	
2021.4.24	9:00	60.0	☐ 有 yes ☒ 无 no	代香草	
2021.4.25	9:00	60.0	☐ 有 yes ☒ 无 no	程梦伟	
2021.4.26	9:00	60.0	☐ 有 yes ☒ 无 no	程梦伟	
2021.4.27	9:00	60.0	☐ 有 yes ☒ 无 no	代香草	
2021.4.28	9:00	60.0	☐ 有 yes ☒ 无 no	程梦伟	
2021.4.29	9:00	60.0	☐ 有 yes ☒ 无 no	程梦伟	
2021.4.30	9:00	60.0	☐ 有 yes ☒ 无 no	代香草	
2021.5.1	9:00	60.0	☐ 有 yes ☒ 无 no	程梦伟	
2021.5.2	9:00	60.0	☐ 有 yes ☒ 无 no	程梦伟	
2021.5.3	9:00	60.0	☐ 有 yes ☒ 无 no	代香草	
2021.5.4	9:00	60.0	☐ 有 yes ☒ 无 no	程梦伟	
2021.5.5	9:00	60.0	☐ 有 yes ☒ 无 no	程梦伟	

审核人: Check by 贾晓莉

日期: Date 2021.5.5

老化过程记录 Aging process record

实验组: Testing group	①	样品批号 Sample lot	2021020801 2021020803 2021020802	样品数量 Sample qty	见方案
老化条件 Aging condition	60°C		老化时间 Aging duration	120天	
日期 Date	时间 Time	温度 °C Temp.	有无异常 Abnormal	记录人 Record by	
2021.5.6	9:00	60.0	☐ 有 yes ☒ 无 no	代有草	
2021.5.7	9:00	60.0	☐ 有 yes ☒ 无 no	代有草	
2021.5.8	9:00	60.0	☐ 有 yes ☒ 无 no	代有草	
2021.5.9	9:00	60.0	☐ 有 yes ☒ 无 no	代有草	
2021.5.10	9:00	60.0	☐ 有 yes ☒ 无 no	代有草	
2021.5.11	9:00	60.0	☐ 有 yes ☒ 无 no	代有草	
2021.5.12	9:00	60.0	☐ 有 yes ☒ 无 no	代有草	
2021.5.13	9:00	60.0	☐ 有 yes ☒ 无 no	代有草	
2021.5.14	9:00	60.0	☐ 有 yes ☒ 无 no	代有草	
2021.5.15	9:00	60.0	☐ 有 yes ☒ 无 no	代有草	
2021.5.16	9:00	60.0	☐ 有 yes ☒ 无 no	代有草	
2021.5.17	9:00	60.0	☐ 有 yes ☒ 无 no	代有草	
2021.5.18	9:00	60.0	☐ 有 yes ☒ 无 no	代有草	
2021.5.19	9:00	60.0	☐ 有 yes ☒ 无 no	代有草	
2021.5.20	9:00	60.0	☐ 有 yes ☒ 无 no	代有草	
2021.5.21	9:00	60.0	☐ 有 yes ☒ 无 no	代有草	
2021.5.22	9:00	60.0	☐ 有 yes ☒ 无 no	代有草	
2021.5.23	9:00	60.0	☐ 有 yes ☒ 无 no	代有草	
2021.5.24	9:00	60.0	☐ 有 yes ☒ 无 no	代有草	
2021.5.25	9:00	60.0	☐ 有 yes ☒ 无 no	代有草	
2021.5.26	9:00	60.0	☐ 有 yes ☒ 无 no	代有草	
2021.5.27	9:00	60.0	☐ 有 yes ☒ 无 no	代有草	
2021.5.28	9:00	60.0	☐ 有 yes ☒ 无 no	代有草	
2021.5.29	9:00	60.0	☐ 有 yes ☒ 无 no	代有草	
2021.5.30	9:00	60.0	☐ 有 yes ☒ 无 no	代有草	
2021.5.31	9:00	60.0	☐ 有 yes ☒ 无 no	代有草	
2021.6.1	9:00	60.0	☐ 有 yes ☒ 无 no	代有草 陈璋	
2021.6.2	9:00	60.0	☐ 有 yes ☒ 无 no	代有草	
2021.6.3	9:00	60.0	☐ 有 yes ☒ 无 no	代有草	
2021.6.4	9:00	60.0	☐ 有 yes ☒ 无 no	代有草	
2021.6.5	9:00	60.0	☐ 有 yes ☒ 无 no	代有草	
2021.6.6	9:00	60.0	☐ 有 yes ☒ 无 no	代有草	
2021.6.7	9:00	60.0	☐ 有 yes ☒ 无 no	代有草	
2021.6.8	9:00	60.0	☐ 有 yes ☒ 无 no	代有草	
2021.6.9	9:00	60.0	☒ 无 NO	陈璋	

审核人: Check by 贾晓莉

日期: Date 2021.6.9

老化过程记录 Aging process record

实验组: Testing group	④	样品批号 Sample lot	2021020801 2021020802 2021020803	样品数量 Sample qty	见方案
老化条件 Aging condition	70℃		老化时间 Aging duration	35天	
日期 Date	时间 Time	温度 °C Temp.	有无异常 Abnormal	记录人 Record by	
2021. 2. 9	9:00	70℃	☐ 有 yes ☒ 无 no	张宏霞	
2021. 2. 10	9:00	70℃	☐ 有 yes ☒ 无 no	杜喜英	
2021. 2. 11	9:00	70℃	☐ 有 yes ☒ 无 no	陈飞飞	
2021. 2. 12	9:00	70℃	☐ 有 yes ☒ 无 no	张宏霞	
2021. 2. 13	9:00	70℃	☐ 有 yes ☒ 无 no	杜喜英	
2021. 2. 14	9:00	70℃	☐ 有 yes ☒ 无 no	陈飞飞	
2021. 2. 15	9:00	70℃	☐ 有 yes ☒ 无 no	张宏霞	
2021. 2. 16	9:00	70℃	☐ 有 yes ☒ 无 no	杜喜英	
2021. 2. 17	9:00	70℃	☐ 有 yes ☒ 无 no	陈飞飞	
2021. 2. 18	9:00	70℃	☐ 有 yes ☒ 无 no	张宏霞	
2021. 2. 19	9:00	70℃	☐ 有 yes ☒ 无 no	杜喜英	
2021. 2. 20	9:00	70℃	☐ 有 yes ☒ 无 no	陈飞飞	
2021. 2. 21	9:00	70℃	☐ 有 yes ☒ 无 no	张宏霞	
2021. 2. 22	9:00	70℃	☐ 有 yes ☒ 无 no	杜喜英	
2021. 2. 23	9:00	70℃	☐ 有 yes ☒ 无 no	陈飞飞	
2021. 2. 24	9:00	70℃	☐ 有 yes ☒ 无 no	张宏霞	
2021. 2. 25	9:00	70℃	☐ 有 yes ☒ 无 no	杜喜英	
2021. 2. 26	9:00	70℃	☐ 有 yes ☒ 无 no	陈飞飞	
2021. 2. 27	9:00	70℃	☐ 有 yes ☒ 无 no	张宏霞	
2021. 2. 28	9:00	70℃	☐ 有 yes ☒ 无 no	杜喜英	
2021. 3. 1	9:00	70℃	☐ 有 yes ☒ 无 no	陈飞飞	
2021. 3. 2	9:00	70℃	☐ 有 yes ☒ 无 no	张宏霞	
2021. 3. 3	9:00	70℃	☐ 有 yes ☒ 无 no	杜喜英	
2021. 3. 4	9:00	70℃	☐ 有 yes ☒ 无 no	陈飞飞	
2021. 3. 5	9:00	70℃	☐ 有 yes ☒ 无 no	张宏霞	
2021. 3. 6	9:00	70℃	☐ 有 yes ☒ 无 no	杜喜英	
2021. 3. 7	9:00	70℃	☐ 有 yes ☒ 无 no	陈飞飞	
2021. 3. 8	9:00	70℃	☐ 有 yes ☒ 无 no	张宏霞	
2021. 3. 9	9:00	70℃	☐ 有 yes ☒ 无 no	杜喜英	
2021. 3. 10	9:00	70℃	☐ 有 yes ☒ 无 no	陈飞飞	
2021. 3. 11	9:00	70℃	☐ 有 yes ☒ 无 no	张宏霞	
2021. 3. 12	9:00	70℃	☐ 有 yes ☒ 无 no	杜喜英	
2021. 3. 13	9:00	70℃	☐ 有 yes ☒ 无 no	陈飞飞	
2021. 3. 14	9:00	70℃	☐ 有 yes ☒ 无 no	张宏霞	

审核人: Check by 张芳芳

日期: Date 2021.3.14.

老化过程记录 Aging process record

[illegible]

审核人: Check by 张芳芳

日期: Date 2021.3.16

老化过程记录 Aging process record

实验组: Testing group	③	样品批号Sample lot	2021020801 2021020802 2021020803	样品数量Sample qty	3个
老化条件 Aging condition	80°C		老化时间Aging duration	28天	
日期Date	时间Time	温度°C Temp.	有无异常 Abnormal	记录人Record by	
2021.2.9	9:00	80°C	☐ 有yes ☒ 无no	兰清华	
2021.2.10	9:00	80°C	☐ 有yes ☒ 无no	张茹	
2021.2.11	9:00	80°C	☐ 有yes ☒ 无no	李云	
2021.2.12	9:00	80°C	☐ 有yes ☒ 无no	兰清华	
2021.2.13	9:00	80°C	☐ 有yes ☒ 无no	张茹	
2021.2.14	9:00	80°C	☐ 有yes ☒ 无no	李云	
2021.2.15	9:00	80°C	☐ 有yes ☒ 无no	兰清华	
2021.2.16	9:00	80°C	☐ 有yes ☒ 无no	张茹	
2021.2.17	9:00	80°C	☐ 有yes ☒ 无no	李云	
2021.2.18	9:00	80°C	☐ 有yes ☒ 无no	兰清华	
2021.2.19	9:00	80°C	☐ 有yes ☒ 无no	张茹	
2021.2.20	9:00	80°C	☐ 有yes ☒ 无no	李云	
2021.2.21	9:00	80°C	☐ 有yes ☒ 无no	兰清华	
2021.2.22	9:00	80°C	☐ 有yes ☒ 无no	张茹	
2021.2.23	9:00	80°C	☐ 有yes ☒ 无no	李云	
2021.2.24	9:00	80°C	☐ 有yes ☒ 无no	兰清华	
2021.2.25	9:00	80°C	☐ 有yes ☒ 无no	张茹	
2021.2.26	9:00	80°C	☐ 有yes ☒ 无no	李云	
2021.2.27	9:00	80°C	☐ 有yes ☒ 无no	兰清华	
2021.2.28	9:00	80°C	☐ 有yes ☒ 无no	张茹	
2021.3.01	9:00	80°C	☐ 有yes ☒ 无no	李云	
2021.3.2	9:00	80°C	☐ 有yes ☒ 无no	兰清华	
2021.3.3	9:00	80°C	☐ 有yes ☒ 无no	张茹	
2021.3.4	9:00	80°C	☐ 有yes ☒ 无no	李云	
2021.3.5	9:00	80°C	☐ 有yes ☒ 无no	兰清华	
2021.3.6	9:00	80°C	☐ 有yes ☒ 无no	张茹	
2021.3.7	9:00	80°C	☐ 有yes ☒ 无no	李云	
2021.3.8	9:00	80°C	☐ 有yes ☒ 无no	兰清华	
2021.3.9	9:00	80°C	☐ 有yes ☒ 无no	张茹	
			☐ 有yes ☒ 无no	李云	
			☐ 有yes ☒ 无no		
			☐ 有yes ☒ 无no		
			☐ 有yes ☒ 无no		
			☐ 有yes ☒ 无no		

审核人: Check by 王冰洁

日期: Date 2021.3.9

老化过程记录 Aging process record

实验组: Testing group	④	样品批号 Sample lot	2021020801 2021020802 2021020803	样品数量 Sample qty	3
老化条件 Aging condition	90°C		老化时间 Aging duration	14天	
日期 Date	时间 Time	温度 °C Temp.	有无异常 Abnormal	记录人 Record by	
2021.2.9	9:00	90.0	☐ 有 yes ☒ 无 no	王景	
2021.2.10	9:00	90.0	☐ 有 yes ☒ 无 no	王景	
2021.2.11	9:00	90.0	☐ 有 yes ☒ 无 no	王景	
2021.2.12	9:00	90.0	☐ 有 yes ☒ 无 no	王景	
2021.2.13	9:00	90.0	☐ 有 yes ☒ 无 no	王景	
2021.2.14	9:00	90.0	☐ 有 yes ☒ 无 no	王景	
2021.2.15	9:00	90.0	☐ 有 yes ☒ 无 no	王景	
2021.2.16	9:00	90.0	☐ 有 yes ☒ 无 no	王景	
2021.2.17	9:00	90.0	☐ 有 yes ☒ 无 no	王景	
2021.2.18	9:00	90.0	☐ 有 yes ☒ 无 no	王景	
2021.2.19	9:00	90.0	☐ 有 yes ☒ 无 no	王景	
2021.2.20	9:00	90.0	☐ 有 yes ☒ 无 no	王景	
2021.2.21	9:00	90.0	☐ 有 yes ☒ 无 no	王景	
2021.2.22	9:00	90.0	☐ 有 yes ☒ 无 no	王景	
2021.2.23	9:00	90.0	☐ 有 yes ☒ 无 no	王景	
			☐ 有 yes ☐ 无 no		
			☐ 有 yes ☐ 无 no		
			☐ 有 yes ☐ 无 no		
			☐ 有 yes ☐ 无 no		
			☐ 有 yes ☐ 无 no		
			☐ 有 yes ☐ 无 no		
			☐ 有 yes ☐ 无 no		
			☐ 有 yes ☐ 无 no		
			☐ 有 yes ☐ 无 no		
			☐ 有 yes ☐ 无 no		
			☐ 有 yes ☐ 无 no		
			☐ 有 yes ☐ 无 no		

审核人: Check by 贾晓莉

日期: Date 2021.2.23

温湿度记录表

日期	时间	温度 (°C)	湿度 (rh)	记录人	复核人	备注
2021.2.8	10:00	24	50	代雪草		黄盼盼
2021.2.9	10:00	23	50	邹蓉蓉		杨紫涵
2021.2.10	10:00	23	52	程梦伟		梁群群
2021.2.11	10:00	24	50	代雪草		黄盼盼
2021.2.12	10:00	24	52	邹蓉蓉		杨紫涵
2021.2.12	10:00	24	50	程梦伟		梁群群
2021.2.13	10:00	24	50	代雪草		黄盼盼
2021.2.14	10:00	22	53	邹蓉蓉		杨紫涵
2021.2.15	10:00	22	55	程梦伟		梁群群
2021.2.16	10:00	23	53	代雪草		黄盼盼
2021.2.18	10:00	22	50	邹蓉蓉		杨紫涵
2021.2.19	10:00	23	54	程梦伟		梁群群
2021.2.20	10:00	23	50	代雪草		黄盼盼
2021.2.21	10:00	23	52	邹蓉蓉		杨紫涵
2021.2.22	10:00	23	51	程梦伟		梁群群
2021.2.23	10:00	23	51	代雪草		黄盼盼
2021.2.24	10:00	24	50	邹蓉蓉		杨紫涵
2021.2.25	10:00	24	53	程梦伟		梁群群
2021.2.26	10:00	23	54	代雪草		黄盼盼
2021.2.27	10:00	23	50	邹蓉蓉		杨紫涵
2021.2.28	10:00	24	50	程梦伟		梁群群
2021.3.1	10:00	23	52	代雪草		黄盼盼
2021.3.2	10:00	23	50	邹蓉蓉		杨紫涵
2021.3.3	10:00	23	50	程梦伟		梁群群
2021.3.4	10:00	23	51	代雪草		黄盼盼
2021.3.5	10:00	24	54	邹蓉蓉		杨紫涵

温湿度记录表

日期	时间	温度 (°C)	湿度 (rh)	记录人	复核人	备注
2021.3.6	10:00	23	50	代雪草	黄盼盼	
2021.3.7	10:00	24	50	邹蓉蓉	杨紫涵	
2021.3.8	10:00	23	52	程梦伟	梁群群	
2021.3.9	10:00	23	50	代雪草	黄盼盼	
2021.3.10	10:00	24	54	邹蓉蓉	杨紫涵	
2021.3.11	10:00	23	50	程梦伟	梁群群	
2021.3.12	10:00	23	50	代雪草	黄盼盼	
2021.3.13	10:00	24	51	邹蓉蓉	杨紫涵	
2021.3.14	10:00	23	50	程梦伟	梁群群	
2021.3.15	10:00	24	50	代雪草	黄盼盼	
2021.3.16	10:00	22	51	邹蓉蓉	杨紫涵	
2021.3.17	10:00	23	52	程梦伟	梁群群	
2021.3.18	10:00	22	50	代雪草	黄盼盼	
2021.3.19	10:00	23	52	邹蓉蓉	杨紫涵	
2021.3.20	10:00	24	54	程梦伟	梁群群	
2021.3.21	10:00	22	53	代雪草	黄盼盼	
2021.3.22	10:00	23	53	邹蓉蓉	杨紫涵	
2021.3.23	10:00	23	52	程梦伟	梁群群	
2021.3.24	10:00	22	54	代雪草	黄盼盼	
2021.3.25	10:00	23	50	邹蓉蓉	杨紫涵	
2021.3.26	10:00	24	51	程梦伟	梁群群	
2021.3.27	10:00	22	53	代雪草	黄盼盼	
2021.3.28	10:00	24	54	邹蓉蓉	杨紫涵	
2021.3.29	10:00	23	52	程梦伟	梁群群	
2021.3.30	10:00	24	52	代雪草	黄盼盼	
2021.3.31	10:00	23	53	邹蓉蓉	杨紫涵	

温湿度记录表

日期	时间	温度 (°C)	湿度 (rh)	记录人	复核人	备注
2021.4.1	10:00	23	52	程林伟	梁群群	
2021.4.2	10:00	24	54	戴雪草	戴雪草	
2021.4.3	10:00	23	54	邹蒙蒙	杨紫涵	
2021.4.4	10:00	23	50	程林伟	梁群群	
2021.4.5	10:00	24	53	戴雪草	戴雪草	
2021.4.6	10:00	24	52	邹蒙蒙	杨紫涵	
2021.4.7	10:00	23	52	程林伟	梁群群	
2021.4.8	10:00	24	53	戴雪草	戴雪草	
2021.4.9	10:00	23	54	邹蒙蒙	杨紫涵	
2021.4.10	10:00	23	52	程林伟	梁群群	
2021.4.11	10:00	23	50	戴雪草	戴雪草	
2021.4.12	10:00	22	53	邹蒙蒙	杨紫涵	
2021.4.13	10:00	23	51	程林伟	梁群群	
2021.4.14	10:00	24	53	戴雪草	戴雪草	
2021.4.15	10:00	23	52	邹蒙蒙	杨紫涵	
2021.4.16	10:00	23	50	程林伟	梁群群	
2021.4.17	10:00	23	54	戴雪草	戴雪草	
2021.4.18	10:00	23	51	邹蒙蒙	杨紫涵	
2021.4.19	10:00	23	51	程林伟	梁群群	
2021.4.20	10:00	23	52	戴雪草	戴雪草	
2021.4.21	10:00	24	51	邹蒙蒙	杨紫涵	
2021.4.22	10:00	22	50	程林伟	梁群群	
2021.4.23	10:00	23	51	戴雪草	戴雪草	
2021.4.24	10:00	23	52	邹蒙蒙	杨紫涵	
2021.4.25	10:00	23	52	程林伟	梁群群	
2021.4.26	10:00	24	54	戴雪草	戴雪草	

温湿度记录表

日期	时间	温度 (°C)	湿度 (rh)	记录人	复核人	备注
2021.4.27	10:00	23	50	邹蓉蓉	杨紫涵	
2021.4.28	10:00	23	51	程博伟	梁群群	
2021.4.29	10:00	23	52	代香草	黄昭昭	
2021.4.30	10:00	25	50	邹蓉蓉	杨紫涵	
2021.5.1	10:00	24	52	程博伟	梁群群	
2021.5.2	10:00	24	51	代香草	黄昭昭	
2021.5.3	10:00	24	53	邹蓉蓉	梁群群	
2021.5.4	10:00	23	53	程博伟	杨紫涵	
2021.5.5	10:00	23	54	代香草	黄昭昭	
2021.5.6	10:00	23	52	邹蓉蓉	杨紫涵	
2021.5.7	10:00	22	51	程博伟	梁群群	
2021.5.8	10:00	24	54	代香草	黄昭昭	
2021.5.9	10:00	23	50	邹蓉蓉	杨紫涵	
2021.5.10	10:00	23	53	程博伟	梁群群	
2021.5.11	10:00	22	51	代香草	黄昭昭	
2021.5.12	10:00	24	52	邹蓉蓉	杨紫涵	
2021.5.13	10:00	22	52	程博伟	梁群群	
2021.5.14	10:00	23	51	代香草	黄昭昭	
2021.5.15	10:00	23	53	邹蓉蓉	杨紫涵	
2021.5.16	10:00	24	50	程博伟	梁群群	
2021.5.17	10:00	23	54	代香草	黄昭昭	
2021.5.18	10:00	23	52	邹蓉蓉	杨紫涵	
2021.5.19	10:00	22	52	程博伟	梁群群	
2021.5.20	10:00	22	53	代香草	黄昭昭	
2021.5.21	10:00	23	53	邹蓉蓉	杨紫涵	
2021.5.22	10:00	23	51	程博伟	梁群群	

温湿度记录表

日期	时间	温度 (°C)	湿度 (rh)	记录人	复核人	备注
2021.5.23	10:00	25	52	代香草	黄昭昭	
2021.5.24	10:00	21	51	邹蓉蓉	杨紫涵	
2021.5.25	10:00	24	53	程炜伟	梁群群	
2021.5.26	10:00	22	52	代香草	黄昭昭	
2021.5.27	10:00	21	54	邹蓉蓉	杨紫涵	
2021.5.28	10:00	24	53	程炜伟	梁群群	
2021.5.29	10:00	23	53	代香草	黄昭昭	
2021.5.30	10:00	22	52	邹蓉蓉	杨紫涵	
2021.5.31	10:00	22	52	程炜伟	梁群群	
2021.6.1	10:00	23	50	代香草	黄昭昭	
2021.6.2	10:00	24	51	邹蓉蓉	杨紫涵	
2021.6.3	10:00	22	52	程炜伟	梁群群	
2021.6.4	10:00	23	50	代香草	黄昭昭	
2021.6.5	10:00	23	53	邹蓉蓉	杨紫涵	
2021.6.6	10:00	22	52	程炜伟	梁群群	
2021.6.7	10:00	21	51	代香草	黄昭昭	
2021.6.8	10:00	21	51	邹蓉蓉	杨紫涵	
2021.6.9	10:00	24	50	程炜伟	梁群群	
2021.6.10	10:00	22	53	代香草	黄昭昭	
2021.6.11	10:00	22	53	邹蓉蓉	杨紫涵	
2021.6.12	10:00	23	52	程炜伟	梁群群	
2021.6.13	10:00	23	52	代香草	黄昭昭	
2021.6.14	10:00	23	51	邹蓉蓉	杨紫涵	
2021.6.15	10:00	24	53	程炜伟	梁群群	
2021.6.16	10:00	22	54	代香草	黄昭昭	
2021.6.17	10:00	21	52	邹蓉蓉	杨紫涵	



英科医疗 安徽英科医疗用品有限公司

文件编号: INTCO-JL-Q053-A0

针孔检验记录表

Product line Pinhole Inspection Report

线别	2021020801#	颜色	蓝色	日期	—	班组	模因	灌水设备编号	INTCO-CLSB-21-001		
时段 Time	面别 Side	型号 Size			面别 Side	型号 Size			结果		
									支数	AQL	
2021. 2. 8 60℃ 0天	 ⑥	 ②	 ③并模脏	 ④	 ⑤					$\frac{5}{200}$	1.0
2021. 2. 10 70℃ 1天	 ⑦透明洞	 ①	 ③并模脏	 ④	 ⑤					$\frac{5}{200}$	1.0
2021. 2. 11 70℃ 2天	 ⑥并模脏	 ①	 ③并模脏	 ④	 ⑤					$\frac{4}{200}$	1.0
2021. 2. 12 70℃ 3天	 ⑥并模脏	 ⑥并模脏	 ①	 ⑥并模脏	 ⑤					$\frac{4}{200}$	1.0
2021. 2. 14 70℃ 5天	 ⑥	 ⑥并模脏	 ①	 ⑥	 ⑤					$\frac{4}{200}$	1.0
2021. 2. 14 80℃ 5天	 ⑥并模脏	 ⑦透明洞	 ①	 ④	 ⑤					$\frac{4}{200}$	1.0
2021. 2. 14 70℃ 5天	 ⑥并模脏	 ⑥	 ①	 ⑤	 ⑥					$\frac{3}{200}$	0.65
2021. 2. 19 70℃ 10天	 ⑦透明洞	 ⑥并模脏	 ⑤	 ⑥	 ⑥					$\frac{2}{200}$	0.25
2021. 2. 19 80℃ 10天	 ⑥并模脏	 ⑥并模脏	 ①	 ④	 ⑤					$\frac{4}{200}$	1.0
2021. 2. 23 70℃ 14天	 ④	 ⑤并模脏	 ⑥	 ⑥	 ⑥					$\frac{2}{200}$	0.25
2021. 2. 24 70℃ 15天	 ⑥并模脏	 ①	 ⑥	 ⑥	 ⑥					$\frac{2}{200}$	0.25
2021. 2. 24 80℃ 15天	 ⑥	 ⑥	 ⑥并模脏	 ⑥	 ⑥					$\frac{3}{200}$	0.65

①气泡 ②外伤 ③杂质 ④渗水 ⑤虎口 / 指缝薄 ⑥模因 ⑦其它

班长 Monitor: 王冰洁

质检员 Inspector: 王五



英科医疗 安徽英科医疗用品有限公司

文件编号: INTCO-JL-Q053-A0

针孔检验记录表

Product line Pinhole Inspection Report

线别	2021020801#	颜色	蓝色	日期		班组	模因	灌水设备编号	INTCO-CLSB-21-001
时段 Time	面别 Side	型号 Size			面别 Side	型号 Size			结果
									支数 AQL
2021.3.1 60℃ 20天	 ⑥手模脏								$\frac{1}{200}$ 0.25
2021.3.1 70℃ 20天	 ⑥手模脏	 ②							$\frac{2}{200}$ 0.25
2021.3.1 80℃ 20天	 ⑥	 ②	 ⑥手模脏						$\frac{3}{200}$ 0.65
2021.3.10 80℃ 28天	 ②	 ⑥							$\frac{2}{200}$ 0.25
2021.3.16 70℃ 35天	 ⑥	 ⑥	 ⑥手模脏						$\frac{3}{200}$ 0.65
2021.4.10 60℃ 60天	 ①	 ⑥手模脏							$\frac{2}{200}$ 0.25
2021.4.30 60℃ 80天	 ⑥								$\frac{1}{200}$ 0.25
2021.5.20 60℃ 100天	 针孔透明								$\frac{1}{200}$ 0.25
2021.6.9 60℃ 120天	 ⑥手模脏	 ⑥手模脏							$\frac{2}{200}$ 0.25

①气泡 ②外伤 ③杂质 ④渗水 ⑤虎口 / 指缝薄 ⑥模因 ⑦其它

班长 Monitor: 王冰涵

质检员 Inspector: 王 王




















英科医疗 安徽英科医疗用品有限公司

文件编号: INTCO-JL-Q053-A0

针孔检验记录表

Product line Pinhole Inspection Report

线别	2021020802#	颜色	蓝色	日期	/	班组	模因	灌水设备编号	INTCO-CLSB-21-002		
时段 Time	面别 Side	型号 Size			面别 Side	型号 Size			结果		
									支数	AQL	
2021. 2. 8 60℃ 0天	 ⑤个模胚	 ③	 ⑥个模胚	 ⑥						$\frac{5}{200}$	1.0
2021. 2. 10 90℃ 1天	 ③个模胚	 ⑥	 ⑥							$\frac{3}{200}$	0.65
2021. 2. 11 90℃ 2天	 ⑥个模胚	 ⑥个模胚	 ①							$\frac{3}{200}$	0.65
2021. 2. 12 90℃ 3天	 ⑥个模胚	 ⑥	 ①	 ⑥						$\frac{4}{200}$	1.0
2021. 2. 14 70℃ 5天	 ⑥	 ⑥	 ⑥个模胚							$\frac{3}{200}$	0.65
2021. 2. 14 80℃ 5天	 ⑥个模胚	 ⑥个模胚	 ①							$\frac{3}{200}$	0.65
2021. 2. 14 90℃ 5天	 ⑥	 ⑥个模胚	 ①	 ⑥个模胚						$\frac{4}{200}$	1.0
2021. 2. 19 70℃ 10天	 ⑥个模胚									$\frac{1}{200}$	0.25
2021. 2. 19 80℃ 10天	 ⑥个模胚	 ⑥个模胚								$\frac{2}{200}$	0.25
2021. 2. 23 90℃ 14天	 ⑥个模胚	 ⑥个模胚								$\frac{2}{200}$	0.25
2021. 2. 24 70℃ 15天	 ⑥个模胚	 ①	 ⑥							$\frac{3}{200}$	0.65
2021. 2. 24 80℃ 15天	 ⑥个模胚									$\frac{2}{200}$	0.25

①气泡 ②外伤 ③杂质 ④渗水 ⑤虎口 / 指缝薄 ⑥模因 ⑦其它

班长 Monitor: 王冰茹

质检员 Inspector: 兰玉



英科医疗 安徽英科医疗用品有限公司

文件编号: INTCO-JL-Q053-A0

针孔检验记录表

Product line Pinhole Inspection Report

线别	2021020802#	颜色	蓝色	日期	/	班组	模因	灌水设备编号	INTCO-CLSB-21-002			
时段 Time	面别 Side	型号 Size				面别 Side	型号 Size				结果	
											支数	AQL
2021.3.1 60℃ 20天											$\frac{2}{200}$	0.25
2021.3.1 70℃ 20天											$\frac{2}{200}$	0.25
2021.3.1 80℃ 20天											$\frac{3}{200}$	0.65
2021.3.10 80℃ 28天											$\frac{3}{200}$	0.65
2021.3.16 70℃ 35天											$\frac{3}{200}$	0.65
2021.4.10 60℃ 60天											$\frac{2}{200}$	0.25
2021.4.30 60℃ 80天											$\frac{2}{200}$	0.25
2021.5.20 60℃ 100天											$\frac{2}{200}$	0.25
2021.6.9 60℃ 120天											$\frac{3}{200}$	0.65

①气泡 ②外伤 ③杂质 ④渗水 ⑤虎口 / 指缝薄 ⑥模因 ⑦其它

班长 Monitor: 王冰涵

质检员 Inspector: 王玉



英科医疗 安徽英科医疗用品有限公司

文件编号: INTCO-JL-Q053-A0

针孔检验记录表

Product line Pinhole Inspection Report

线别	2021020803#	颜色	蓝色	日期	/	班组	模因	灌水设备编号	INTCO-CLSB-21-003		
时段 Time	面别 Side	型号 Size			面别 Side	型号 Size			结果		
									支数	AQL	
2021. 2. 8 60° 0天										$\frac{4}{200}$	1.0
2021. 2. 10 90° 1天										$\frac{4}{200}$	1.0
2021. 2. 11 90° 2天										$\frac{3}{200}$	0.65
2021. 2. 12 90° 3天										$\frac{4}{200}$	1.0
2021. 2. 14 70° 5天										$\frac{3}{200}$	0.65
2021. 2. 14 80° 5天										$\frac{4}{200}$	1.0
2021. 2. 14 90° 5天										$\frac{5}{200}$	1.0
2021. 2. 19 70° 10天										$\frac{2}{200}$	0.25
2021. 2. 19 80° 10天										$\frac{3}{200}$	0.65
2021. 2. 23 90° 14天										$\frac{1}{200}$	0.25
2021. 2. 24 70° 15天										$\frac{3}{200}$	0.65
2021. 2. 24 80° 15天										$\frac{2}{200}$	0.25

①气泡 ②外伤 ③杂质 ④渗水 ⑤虎口 / 指缝薄 ⑥模因 ⑦其它

班长 Monitor: 王承浩

质检员 Inspector: 王承浩



英科医疗 安徽英科医疗用品有限公司

文件编号: INTCO-JL-Q053-A0

针孔检验记录表

Product line Pinhole Inspection Report

线别	2021020803#	颜色	蓝色	日期	/	班组	模因	灌水设备编号	INTO-CLSB-21-003			
时段 Time	面别 Side	型号 Size				面别 Side	型号 Size				结果	
											支数	AQL
2021. 3.1 60℃ 20天	 ①染料	 ②	 ③								$\frac{3}{200}$	0.65
2021. 3.1 70℃ 20天	 ①焊点	 ②	 ③焊模脏								$\frac{3}{200}$	0.65
2021. 3.1 80℃ 20天	 ①模脏	 ②									$\frac{2}{200}$	0.25
2021. 3.10 80℃ 28天	 ①	 ②模脏	 ③	 ④							$\frac{4}{200}$	1.0
2021. 3.16 70℃ 35天	 ①透明	 ②	 ③								$\frac{3}{200}$	0.65
2021. 4.10 60℃ 60天	 ①模脏	 ②									$\frac{2}{200}$	0.25
2021. 4.30 60℃ 80天	 ①模脏										$\frac{1}{200}$	0.25
2021. 5.20 60℃ 100天	 ⑤指	 ⑥焊点	 ⑦模脏	 ⑧							$\frac{4}{200}$	1.0
2021. 6.9 60℃ 120天	 ⑨杂质	 ⑩气泡	 ⑪染料								$\frac{3}{200}$	0.65
												
												
												

①气泡 ②外伤 ③杂质 ④渗水 ⑤虎口 / 指缝薄 ⑥模因 ⑦其它

班长 Monitor: 王冰洁

质检员 Inspector: 王

 英 科 医 疗		安徽英科医疗用品有限公司 Anhui Intco Medical Products Co.,Ltd.				文件编号		INT-AA-B2	
						版 本		A0	
一次性丁腈手套(蓝色)加速老化 有效期测定方案 Plan of accelerated aging test for Disposable Nitrile Gloves(B-2)						页 次		12/15	
						日 期		2021-2-1	
附录 D Annex D									
测试数据分析&结论 Testing result analysis&conclusion									
2 物理性能测试数据分析: Physical property analysis									
样品批次 sample batch	序号 No	实验组 test group	老化温度 Aging temperature	老化时间 Aging Time	针孔 pinhole	克重均值 Average gram weight	长度均值 length mean	掌宽均值 Palm width mean	拉断力中值 median breaking force
批号 20210208 01	实验组 0		/	时间 0-对照组	5	3.51	241	97	6.6
	①	实验组 1	60℃	20 天	1	3.45	241	95	7.5
		实验组 2	60℃	60 天	2	3.52	248	85	7.3
		实验组 3	60℃	80 天	1	3.52	247	95	6.7
		实验组 4	60℃	100 天	1	3.45	244	96	6.3
		实验组 5	60℃	120 天	2	3.48	242	95	7.7
	②	实验组 1	70℃	5 天	4	3.44	241	96	7.5
		实验组 2	70℃	10 天	2	3.49	247	95	7.5
		实验组 3	70℃	15 天	2	3.49	245	95	6.6
		实验组 4	70℃	20 天	2	3.49	244	96	6.7
		实验组 5	70℃	35 天	3	3.43	242	95	7.2
	③	实验组 1	80℃	5 天	4	3.40	241	96	7.1
		实验组 2	80℃	10 天	4	3.49	245	95	7.5
		实验组 3	80℃	15 天	3	3.52	244	95	7.4
		实验组 4	80℃	20 天	3	3.46	241	96	7.5
		实验组 5	80℃	28 天	2	3.48	243	86	6.4
	④	实验组 1	90℃	1 天	5	3.52	247	97	7.5
		实验组 2	90℃	2 天	4	3.49	249	96	7.4
		实验组 3	90℃	3 天	4	3.45	245	96	7.9
		实验组 4	90℃	5 天	3	3.47	242	96	6.9
		实验组 5	90℃	14 天	2	3.47	245	95	7.4

 英 科 医 疗		安徽英科医疗用品有限公司 Anhui Intco Medical Products Co.,Ltd.				文件编号		INT-AA-B2		
						版 本		A0		
一次性丁腈手套(蓝色)加速老化 有效期测定方案 Plan of accelerated aging test for Disposable Nitrile Gloves(B-2)						页 次		13/15		
						日 期		2021-2-1		
样品批次 sample batch	序号 No	实验组 test group	老化温度 Aging temperature	老化时间 Aging Time	针孔 pinhole	克重均值 Average gram weight	长度均值 length mean	掌宽均值 Palm width mean	拉断力中值 median breaking force	
批号 20210208 02	实验组 0		/	时间 0-对照组	5	3.50	241	95	6.5	
	①	实验组 1	60℃	20 天	2	3.42	242	95	6.9	
		实验组 2	60℃	60 天	2	3.50	247	95	6.7	
		实验组 3	60℃	80 天	2	3.48	247	96	6.5	
		实验组 4	60℃	100 天	2	3.47	243	96	6.3	
		实验组 5	60℃	120 天	3	3.44	243	96	6.7	
	②	实验组 1	70℃	5 天	3	3.50	242	96	6.5	
		实验组 2	70℃	10 天	1	3.50	246	96	7.1	
		实验组 3	70℃	15 天	3	3.47	245	95	6.3	
		实验组 4	70℃	20 天	2	3.46	243	94	6.5	
		实验组 5	70℃	35 天	3	3.45	241	95	6.6	
	③	实验组 1	80℃	5 天	3	3.47	242	96	6.8	
		实验组 2	80℃	10 天	2	3.50	244	96	6.9	
		实验组 3	80℃	15 天	2	3.47	244	95	7.1	
		实验组 4	80℃	20 天	3	3.46	243	96	7.4	
		实验组 5	80℃	28 天	3	3.44	244	96	6.3	
	④	实验组 1	90℃	1 天	3	3.49	242	94	6.5	
		实验组 2	90℃	2 天	3	3.49	248	96	7.1	
		实验组 3	90℃	3 天	4	3.47	245	95	7.0	
		实验组 4	90℃	5 天	4	3.47	242	96	6.9	
		实验组 5	90℃	14 天	2	3.46	247	96	6.6	

 安徽英科医疗用品有限公司 Anhui Intco Medical Products Co.,Ltd.		文件编号		INT-AA-B2					
		版 本		A0					
一次性丁腈手套(蓝色)加速老化 有效期测定方案 Plan of accelerated aging test for Disposable Nitrile Gloves(B-2)				页 次		14/15			
				日 期		2021-2-1			
样品批次 sample batch	序号 No	实验组 test group	老化温度 Aging temperature	老化时间 Aging Time	针孔 pinhole	克重均值 Average gram weight	长度均值 length mean	掌宽均值 Palm width mean	拉断力中值 median breaking force
批号 20210208 03	实验组 0		/	时间 0-对照组	4	3.52	242	97	6.7
	①	实验组 1	60℃	20 天	3	3.44	244	95	7.1
		实验组 2	60℃	60 天	2	3.47	243	95	7.3
		实验组 3	60℃	80 天	1	3.43	246	96	6.8
		实验组 4	60℃	100 天	4	3.44	246	96	6.5
		实验组 5	60℃	120 天	3	3.45	246	95	6.5
	②	实验组 1	70℃	5 天	3	3.48	242	94	6.9
		实验组 2	70℃	10 天	2	3.47	243	96	6.6
		实验组 3	70℃	15 天	3	3.48	246	95	6.6
		实验组 4	70℃	20 天	3	3.48	246	94	6.9
		实验组 5	70℃	35 天	3	3.43	243	94	7.2
	③	实验组 1	80℃	5 天	4	3.50	243	95	6.8
		实验组 2	80℃	10 天	3	3.48	246	95	7.3
		实验组 3	80℃	15 天	2	3.46	243	96	7.2
		实验组 4	80℃	20 天	2	3.46	244	95	7.1
		实验组 5	80℃	28 天	4	3.45	242	95	6.8
	④	实验组 1	90℃	1 天	4	3.50	245	95	7.3
		实验组 2	90℃	2 天	3	3.49	247	96	7.2
		实验组 3	90℃	3 天	4	3.44	246	96	7.3
		实验组 4	90℃	5 天	5	3.45	248	96	6.8
实验组 5		90℃	14 天	1	3.43	246	95	6.8	

 英科医疗	安徽英科医疗用品有限公司 Anhui Intco Medical Products Co.,Ltd.	文件编号	INT-AA-B2
		版 本	A0
一次性丁腈手套(蓝色)加速老化 有效期测定方案 Plan of accelerated aging test for Disposable Nitrile Gloves(B-2)		页 次	15/15
		日 期	2021-2-1
分析结果 Analysis results: <u>通过 Pass</u> 4 加速老化最终测定结论 Final conclusion of accelerated aging test <u>符合 EN455-4 标准要求 Comply with EN455-4 standard requirements</u>			